


# Tehnički list

## StoColor Lotusan® G

Fasadna boja s Lotus-Effect® tehnologijom, s obloženim zaštitnim filmom



### Karakteristika

- Primjena**
- izvana
  - za premaze sa smanjenim hvatanjem čestica nečistoće na mineralnim i organskim podlogama
  - nije prikladno za horizontalne ili ukošene površine koje su izložene vremenskim utjecajima, npr. područja spojnica u zidu

- Svojstva**
- zadržava strukturu
  - vrlo visoka propusnost za CO<sub>2</sub> i vodenu paru
  - smanjena mogućnost vlaženja
  - Lotus-Effect® Technology: smanjuje prijanjanje prljavštine i ima svojstvo samočišćenja pri kiši
  - prljavština se samostalno ispiri zajedno s kišom
  - prirodna zaštita zahvaljujući Lotus-Effect
  - nerastjeljivo
  - odlična svojstva pri obradi

- Optika**
- bez sjaja

- Posebnosti/napomene**
- isključivo s neperzistentnim, kapsuliranim konzerviranjem filmom

### Tehnički podaci

| Kriterij                                         | Norma / ispitni<br>propis | Vrijednost/<br>Jedinica                         | Napomene                |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|
| Gustoća                                          | EN ISO 2811               | 1,4 - 1,6 g/cm <sup>3</sup>                     |                         |
| Difuzijski ekvivalenti, gustoća<br>zračnog sloja | EN 1062-3                 | 0,01 m                                          | V1 visoko               |
| Stopa vodopropusnosti w                          | EN 1062-1                 | < 0,05<br>kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) | W3 nisko                |
| Koeficijent otpora difuziji<br>vodene pare μ     | EN ISO 7783               | 50                                              | prosječna<br>vrijednost |
| Sjaj                                             | EN 1062-1                 | G3 - mat                                        | G3                      |
| Debljina suhog sloja                             | EN 1062-1                 | 160 μm                                          | E3 > 100; ≤ 200         |
| Veličina zrna                                    | EN 1062-1                 | < 100 μm                                        | S1 fini                 |

## Tehnički list

## StoColor Lotusan® G

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

**Podloga****Zahtjevi**

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.

**Pripreme**

Provjerite jesu li postojeći premazi nosivi. Odstranite nenosive premaze. Fasadne površine napadnute algama i gljivama prije nanošenja novih slojeva valja temeljito očistiti. Suhe se površine ovisno o stupnju pogođenosti dezinficiraju 1 - 2 put proizvodom StoPrim Fungal.

**Uporaba****Temperatura pri uporabi**

najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C  
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Temperatura podloge mora biti viša od rosišta. preporučena razlika iznosi +3 °C

**Priprema materijala**

Uporaba kao međupremaz: razrijedite s maks. 5 % vode.  
Uporaba kao završni premaz: razrijedite s maks. 5 % vode.  
Pri strojnoj obradi: razrijedite vodom maks. 3 %.

Razrijedite s čim manje vode kako biste postigli konzistenciju za obradu. Prije obrade dobro promiješajte materijal. Intenzivno nijansirani materijal razrijedite s vrlo malo vode. Presnažno razrjeđivanje pogoršava svojstva materijala, primjerice po pitanju obrade, sposobnosti pokrivanja i intenziteta nijanse.

**Potrošnja****Vrsta primjene****Približna potrošnja**

po premazu

0,18 - 0,20 l/m<sup>2</sup>

kod 2 premaza

0,36 - 0,40 l/m<sup>2</sup>

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

**Nadogradnja slojeva**

temeljni premaz:

Ovisno o vrsti i stanju podloge možda će biti potreban temeljni premaz koji učvršćuje materijal i regulira svojstvo upijanja.

Na mineralnim podlogama preporučuje se uporaba temeljnog premaza koji izjednačava svojstvo upijanja i poboljšava svojstvo prijanjanja.

Napomena:

Ako nedostaje temeljni premaz, mogu se ugroziti svojstva pri obradi i izgled proizvoda. proizvod: npr. StoPrim Sol GT

## Tehnički list

# StoColor Lotusan® G

optimalan efekt samopranja samo s dvostrukim premazom

međupremaz:  
StoColor Lotusan® G

završni premaz:  
StoColor Lotusan® G

Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.

Tehnički podaci temelje se na dvostrukom premazu.

### Aplikacija

nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje, strojno

opće napomene za obradu:  
Upotrijebite produžetak mlaznica i fleksibilno crijevo.

Nanos s malo maglice, uređajem za bezzračno prskanje:  
veličina mlaznice: 0,017 - 0,021 inča  
pritisak raspršivanja: oko 100 - 130 bara

Napomena:  
Ovisno o tipu stroja i uvjetima objekta postavke i podaci mogu se razlikovati kako bi se postigao optimalni rezultat. Podaci navedeni za mlaznicu i tlak služe samo kao preporuke. Dodatne informacije potražite kod proizvođača stroja.

### Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Visoke vrijednosti vlažnosti zraka, niske temperature i malena izmjena zraka produljuju vrijeme stvrdnjavanja i sušenja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše) na obrađivanim i svježe izrađenim fasadnim površinama.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 8 sati.

### Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

### Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Izraženost efekta kotrljanja kapi može varirati ovisno o vremenskim uvjetima i tonu boje.

### Dobavljanje

#### Ton boje

bijela, ograničeno toniranje po sustavu StoColor

tonirani materijal:

## Tehnički list

### StoColor Lotusan<sup>®</sup> G

Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenoj nijansi boje. Moguća su mala odstupanja u tonu boje od prijašnjih isporuka. Na jednoj površini koristiti samo isporuke s istim brojem šarže.

Prije obrade valja promiješati različite šarže.

stabilnost tona boje:

Vremenski utjecaji, vlaga, UV-zračenje i naslage mogu promijeniti površinu premaza. Moguće su promjene nijanse. Postupak promjene dinamičan je, a na njega utječu klimatski uvjeti i izloženost. Za to vrijede aktualni nacionalni propisi, tehnički listovi itd.

pucanje punila:

Mehanička opterećenja mogu oštetiti punila u materijalu i tako uzrokovati svijetle dijelove. To ne utječe na kvalitetu i funkcionalnost proizvoda.

preciznost tona boje:

Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost tona boje. svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - d):

- a. neravnomjerna sposobnost upijanja podloge
- b. različite vlažnosti podloge na površini
- c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge
- d. izravno sunčevo zračenje s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom premazu

ispiranje pomoćnih tvari:

Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može osloboditi voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini. Efekt ovisi o intenzitetu tona boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda. Efekti nestaju uz daljnje vremenske utjecaje.

#### Skladištenje

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uvjeti skladištenja</b>   | Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Trajanje skladištenja</b> | Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.<br>Objašnjenje serijskog broja:<br>brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan<br>primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.<br>Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja. |

# Tehnički list

## StoColor Lotusan® G

### Stručna mišljenja / dopuštenja

Test report P 5086-4

Lotusan® - propusnost ugljikova dioksida  
Provjera propusnosti ugljikova dioksida

### Označavanje

Proizvodna skupina

Fasadna boja

### Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)  
Polimerna disperzija  
titanov dioksid  
silikatna punila  
organska punila  
voda  
glikoleter  
alkoholi  
Hidrofobirajuća sredstva  
zgušnjivač  
otpušivač  
sredstvo za raspršivanje  
sredstvo za zaštitu premaza na bazi DCOIT / OIT  
sredstvo za zaštitu premaza, na bazi 3-jod-2-propinil-butil-karbamata (IPBC)  
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)  
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja na bazi bronopola (INN)

### Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.  
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!  
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

### EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

### EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 4,5-diklor-2-oktil-2H-izotiazol-3-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1), 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.  
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

## Tehnički list

---

# StoColor Lotusan® G

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com