


## Tehnički list

# StoColor Opticryl Matt

Zagasito mat akrilatna boja za interijere, ispitana na štetne tvari, razred otpornosti na mokru abraziju 1 i sposobnost pokrivanja 2 u skladu s EN 13300



### Karakteristika

- Primjena**
- unutra
  - za otporne zidne i stropne površine koje održavaju strukturu
  - posebno za zidne obloge StoTap-Wandbeläge i StoTex-Wandbeläge

- Svojstva**
- dobro pokrivanje
  - dobra se razlijeva
  - visoki stupanj bjeline
  - otporno na sredstva za dezinfekciju površina, prema izvještaju o ispitivanju
  - negorivo tj. teško zapaljivo ovisno o sastavu
  - ne sadrži otapala ni omekšivače, niske razine emisija
  - TÜV SÜD - testiranje TÜV SÜD sastojaka i emisija relevantnih za zdravlje, redovito praćenje proizvoda i procesa, kontrola upotrijebljenih materijala ([www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte](http://www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte))
  - ne sadrži tvari koje uzrokuju fogging
  - bezopasno za namirnice, testirao TÜV SÜD

- Optika**
- zagasito mat u skladu s EN 13300

### Tehnički podaci

| Kriterij                                      | Norma / ispitni propis | Vrijednost/ Jedinica        | Napomene             |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Gustoća                                       | EN ISO 2811            | 1,4 - 1,6 g/cm <sup>3</sup> |                      |
| Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja | EN ISO 7783            | < 0,1 m                     | V1 visoko            |
| Otpornost na mokru abraziju                   | EN 13300               | R-Razred 1                  |                      |
| Sposobnost pokrivanja                         | EN 13300               | H10-Razred 2                |                      |
| Izdašnost                                     | EN 13300               | 7,5 m <sup>2</sup> /l       |                      |
| Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ     | EN ISO 7783            | 123                         | prosječna vrijednost |
| Sjaj                                          | EN 13300               | G4 - Zasagita mat boja      |                      |
| Najveća veličina zrna                         | EN 13300               | S1 - Fino                   |                      |

## Tehnički list

# StoColor Opticryl Matt

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

### Podloga

#### Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i sredstava za odvajanje.

#### Pripreme

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:

Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

StoPrim Plex je spreman za obradu, a ovisno o upijanju podloge može se razrjeđivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuće podloge:

Grundirajte proizvodom StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci topljivi u vodi:

Izolirajte proizvodom StoPrim Isol.

Proizvod StoPrim Isol spreman je za obradu i ne smije se razrijediti.

Neoštećeni dvokomponentni premazi, neželjezni metali, plastika:

Grundirajte sredstvom StoAqua EP Activ.

Površine zahvaćene plijesni:

Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova peroksida i temeljito isperite čistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

## Tehnički list

# StoColor Opticryl Matt

### Uporaba

**Temperatura pri uporabi** najniža temperatura obrade i podloge: +5 °C

**Priprema materijala** Međupremaz razrijedite vodom do maks. 5 %.  
Završni premaz razrijedite vodom do maks. 5 %.

Razrijedite sa što manje vode dok ne postignete konzistenciju za obradu. Prije obrade dobro promiješajte. Za strojnu obradu dodavanje vode valja namjestiti za dotični stroj/crpku. Intenzivne nijanse boje u pravilu traže manje vode zbog optimizacije materijala. Ako je materijal prejako razrijeđen, pogoršava se obrada i karakteristike (npr. sposobnost pokrivanja, nijansa boje).

| Potrošnja | Vrsta primjene     | Približna potrošnja |                  |
|-----------|--------------------|---------------------|------------------|
|           | po premazu         | 0,13 - 0,15         | l/m <sup>2</sup> |
|           | kod 2 radna koraka | 0,26 - 0,30         | l/m <sup>2</sup> |

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

**Nadogradnja slojeva** temeljni premaz:  
Ovisno o načinu i stanju podloge.

međupremaz:  
StoColor Opticryl Matt

završni premaz:  
StoColor Opticryl Matt

Ovisno o odabiru nijanse boje i vrste podloge mogu biti potrebni dodatni premazi.

**Aplikacija** nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje

Kako bi se izbjegli talozi, susjedne površine valja nanositi mokro na mokro.

bezzračne prskalice:  
mlaznica: 0,018" - 0,026"  
tlak: 150 - 180 bar  
kut mlaznice: 50°  
razrjeđenje: oko 5 % vodom

**Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade** Osušeno i operetivo: nakon otprilike 3 do 4 dana.

Kod veće vlažnosti zraka i/ili niže temperature sušenje se odgovarajuće usporava.

## Tehnički list

# StoColor Opticryl Matt

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 6 sati.

### Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

### Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Napomena za sušenje:  
predviđene gipsane mase za izjednačavanje industrije za izradu gipskartonskih ploča mogu biti izrazito osjetljive na vlagu. Ta osjetljivost može uzrokovati nastanak mjehurića, bubrenja masa za ispunjavanje ili ljuštenje. Stoga Savezna udruga industrije gipsa i gipskartonskih ploča (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) u svojem nalogu „Izjednačavanje gipskartonskih ploča“ preporučuje brzo sušenje uz dovoljno prozračivanje i temperaturu.

Nepovoljno svjetlo (bočno svjetlo):  
Preporuka: na glatkim površinama s nepovoljnim svjetlom (bočno svjetlo) upotrijebite StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt ili StoColor Sil Comfort.

Primjena na površinama izloženima vodi:  
- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa  
- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

U rijetkim slučajevima, kod premaza tapeta s dodatkom drvene sječke, prirodni sastojci drveta (lignin i smole) drvenih vlakana aktiviraju se premazima u boji dajući im žuto-smeđu boju.

U takvim se slučajevima ta mjesta mogu točkasto tretirati izolacijskim premazom. Kod ovih prirodnih sastojaka ne postoje bojazni po zdravlje.

### Dobavljanje

#### Ton boje

bijela, stara bijela AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016), toniranje po sustavu StoColor

pucanje punila:

Kod tamnih i intenzivnih nijansi boje u slučaju mehaničkog opterećenja površine premaza boja se na tim mjestima zbog upotrijebljenih prirodnih sirovina za punjenje može promijeniti u svjetlije nijanse. To ne utječe na kvalitetu proizvoda ni funkcionalnost.

Preporuka:

U slučaju sjajnih i intenzivnih nijansi boja upotrijebiti premaz razreda otpornosti na mokru abraziju 1.

Mat sjaj: StoColor Titanium ASE.

Srednji sjaj i sjajne površine: StoColor Opticryl Satinmatt, StoColor Opticryl Satin ili StoColor Opticryl Gloss.

Tako se pojačava sposobnost čišćenja površine i mehanička otpornost na često

## Tehnički list

# StoColor Opticryl Matt

posjećenim područjima.

preciznost tona boje:

Zbog kemijskih i/ili fizičkih procesa skidanja boje kod različitih objektivnih uvjeta ne postoji nikakvo jamstvo za ravnomjernu preciznost nijanse boje i nepostojanje mrlja, posebno kod:

- a. neravnomjernog upijanja podloge
- b. različitih vlažnosti podloga površine
- c. parcijalno različitih stupnjeva alkaliteta / sastojaka iz podloge.

Napomena:

Precrtavanja zbog popravaka, izmjena ili naknadnih radova na površini ovise o različitim čimbenicima te se stoga u skladu s listom BFS br. 25 ne mogu izbjeći čak ni pri uporabi originalnog premaza.

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Mogućnost toniranja</b> | Nijansiranje s maks. 1 % StoTint Aqua. |
|----------------------------|----------------------------------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>Ambalaža</b> | Kanta |
|-----------------|-------|

### Skladištenje

|                            |                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uvjeti skladištenja</b> | Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštite od izravnog sunčeva zračenja. |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trajanje skladištenja</b> | Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.<br>Objašnjenje serijskog broja:<br>brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan<br>primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.<br>Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Stručna mišljenja / dopuštenja

|                                                    |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-07/241114-1 | StoColor Opticryl Matt (nizak stupanj emisije, ispitan na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom)<br>Procjena emisijskog ponašanja |
| TÜV SÜD - evaluation                               | StoColor Opticryl Matt (plošna otpornost na dezinfekcijska sredstva)<br>Procjena plošne otpornosti na dezinfekcijska sredstva      |
| TÜV SÜD - evaluation                               | StoColor Opticryl Matt (prikladnost na području živežnih namirnica)<br>Procjena o prikladnosti na području živežnih namirnica      |

## Tehnički list

# StoColor Opticryl Matt

### Označavanje

Proizvodna skupina      Akrilatna boja za interijere

### Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)  
Polimerna disperzija  
titanov dioksid  
silikatna punila  
mineralna punila  
voda  
alkoholi  
zgušnjivač  
otpušivač  
sredstvo za raspršivanje  
tenzidi  
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/ZPT  
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1

**Sigurnost**      Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!  
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

**EUH210**      Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

**EUH208**      Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1).  
Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.  
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

**EUH211**      Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i

## Tehnički list

---

# StoColor Opticryl Matt

korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com