


Tehnički list

StoColor Poro Fill

Disperzivna fasadna boja za porozni beton



Karakteristika

Primjena	• izvana • poseban premaz za planske elemente od poroznog betona • moguće umetanje mrežice, npr. StoLastic Gewebe RF • nemojte upotrebljavati kao prvi premaz na ravnim blokovima od poroznog betona i blokovima od poroznog betona i velikom kamenju • nemojte upotrebljavati na spojnica s funkcijom brtvljenja kod većeg opterećenja potezanjem ili pritiskanjem • nije prikladno za horizontalne ili kose površine
-----------------	---

Svojstva	• ispunjava • oplemenjeno silikonskom smolom • dobro pokrivanje • veoma vodoodbojno • propušta vodenu paru • odgovara normama industrije poroznog betona
-----------------	---

Optika	• bez sjaja
---------------	---

Posebности/napomene	• isključivo s neperzistentnim, kapsuliranim konzerviranjem filmom
----------------------------	--

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	DIN 53217	1,8 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	0,7 - 0,8 m	V2 srednje
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	800 - 1.000	V2 srednje
Reakcija na požar	EN 13501-1	B-s1, d0	Teško gorivo
Toplinska vodljivost	DIN 4108	0,7 W/(m*K)	
Sjaj	EN 13300	G3 - mat	
Debljina suhog sloja		650 - 680 μm	

Tehnički list

StoColor Poro Fill

Veličina zrna	500 µm
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.	

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.
----------	--

Pripreme	Provjerite jesu li postojeći premazi nosivi. Odstranite nenosive premaze.
----------	---

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C Temperatura podloge mora biti viša od rosišta. preporučena razlika iznosi +3 °C
-------------------------	--

Priprema materijala	Uporaba kao međupremaz: razrijedite s maks. 10 % vode. Uporaba kao međupremaz s tkaninom: nemojte razrijediti. Uporaba kao završni premaz: razrijedite s maks. 5 % vode. Pri strojnoj obradi: nerazrijeđeno. Razrijedite s čim manje vode kako biste postigli konzistenciju za obradu. Prije obrade dobro promiješajte materijal. Intenzivno tonirani materijal nemojte razrijeđivati vodom ili razrijedite s vrlo malo vode. Presnažno razrjeđivanje pogoršava svojstva materijala, primjerice po pitanju obrade, sposobnosti pokrivanja i intenziteta nijanse.
---------------------	--

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,80 - 1,00	kg/m ²
	kod 2 premaza	1,60 - 2,00	kg/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Nadogradnja slojeva	temeljni premaz: Ovisno o vrsti i stanju podloge možda će biti potreban temeljni premaz koji učvršćuje materijal i regulira svojstvo upijanja. Na mineralnim podlogama preporučuje se uporaba temeljnog premaza koji izjednačava svojstvo upijanja i poboljšava svojstvo lijepljenja. Napomena: Ako nedostaje temeljni premaz, mogu se ugroziti svojstva pri obradi i izgled
---------------------	--

Tehnički list

StoColor Poro Fill

proizvoda. proizvodi: npr. StoPrim Micro, StoPrim Sol GT

međupremaz:
StoColor Poro Fill

Opcionalni međupremaz s tkaninom:
StoColor Poro Fill i StoLastic Gewebe RF

završni premaz:
StoColor Poro Fill

Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.

Tehnički podaci temelje se na dvostrukom premazu.

Aplikacija

nanošenje, Valjci, strojno
Zidarska žlica, gladilica

uporaba s pužnom pumpom
veličina mlaznice: 4 mm
tlak prskanja: otprilike 5 bar

Za ravnomjernu strukturu premaz strukturirajte valjkom s rupicama.

Ako se upotrebljava tkanina, proizvod nanesite nerazrijeđen na podlogu. StoLastic Gewebe RF zidarskom žlicom ili gladilicom bez nabora položite u mokar sloj ljepila. Spojevi tkanine moraju se preklapati najmanje 10 cm. Žute rubne crte služe kao oznake za preklapanje.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Visoke vrijednosti vlažnosti zraka, niske temperature i malena izmjena zraka produljuju vrijeme stvrdnjavanja i sušenja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše) na obrađivanim i svježe izrađenim fasadnim površinama.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 24 sata.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Dobavljanje

Ton boje

bijela, ograničeno toniranje po sustavu StoColor

tonirani materijal:
Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenoj nijansi boje. Moguća su

Tehnički list

StoColor Poro Fill

mala odstupanja u tonu boje od prijašnjih isporuka. Na jednoj površini koristiti samo isporuke s istim brojem šarže.

Prije obrade valja promiješati različite šarže.

stabilnost tona boje:

Vremenski utjecaji, vlaga, UV-zračenje i naslage mogu promijeniti površinu premaza. Moguće su promjene nijanse. Postupak promjene dinamičan je, a na njega utječu klimatski uvjeti i izloženost. Za to vrijede aktualni nacionalni propisi, tehnički listovi itd.

pucanje punila:

Mehanička opterećenja mogu oštetiti punila u materijalu i tako uzrokovati svijetle dijelove. To ne utječe na kvalitetu i funkcionalnost proizvoda.

preciznost tona boje:

Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost tona boje. svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - d):

- a. neravnomjerna sposobnost upijanja podloge
- b. različite vlažnosti podloge na površini
- c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge
- d. izravno sunčevo zračenje s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom premazu

ispiranje pomoćnih tvari:

Efekti nestaju uz daljnje vremenske utjecaje. Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može osloboditi voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini. Efekt ovisi o intenzitetu tona boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda.

Mogućnost toniranja	Nijansiranje bojom StoColor Tint ili moguće samonijansiranje s maks. 1 % StoTint Aqua.
Mogućnost posebnog postavljanja	Ne postoje posebne postavke za ovaj proizvod.
Ambalaža	Kanta
Skladištenje	
Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu

Tehnički list

StoColor Poro Fill

skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina

Fasadna boja

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
Polimerna disperzija
emulzija silikonske smole
titanov dioksid
mineralna punila
silikatna punila
voda
glikoleter
zgušnjivač
sredstvo za raspršivanje
otpjenjivač
tenzidi
sredstvo za zaštitu premaza na bazi terbutrina / OIT / ZPT
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja na bazi bronopola (INN)

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Izbjegavati ispuštanje u okoliš.
Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 5-klor-2-metil-2H-izotijazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Tehnički list

StoColor Poro Fill

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com