


Tehnički list

StoColor Puran Satin

Vrlo otporna vodena dvokomponentna poliuretanska lak-boja, razred otpornosti na mokru abraziju 1 i sposobnost prekrivanja 2 u skladu s EN 13300



Karakteristika

Primjena

- unutra
- za najviša mehanička opterećenja (npr. staklena dekorativna tkanina, beton) na zidnim i stropnim površinama
- posebno za kuhinje, kupaonice, laboratorijska područja, bolnice, operacijske sale, pogone za preradu namirnica
- nosivi stari premazi i žbuke skupine morta PII / PIII
- nije prikladno za trajno opterećenje vodom (stajaća voda)

Svojstva

- otporno na sredstva za dezinfekciju površina, prema izvještaju o ispitivanju
- otporno na slabe kiseline, lužine i mineralna maziva
- niske razine emisija, bez nonilfenola
- TÜV SÜD - testiranje TÜV SÜD sastojaka i emisija relevantnih za zdravlje, redovito praćenje proizvoda i procesa, kontrola upotrijebljenih materijala (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- ne sadrži tvari koje uzrokuju fogging
- karakteristična krivulja rešetkastog reza 0 - 1 prema DIN EN ISO 2409
- srednja vrijednost vlačne čvrstoće pri prijanjanju: 1,5 N/mm²
- najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja: 1,0 N/mm²

Optika

- srednji sjaj u skladu s EN 13300

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	3,0 m	
Gustoća (miješanje 23 °C)	EN ISO 2811	1,36 - 1,39 g/cm ³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Tehnički list

StoColor Puran Satin

Zahtjevi Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i sredstava za odvajanje.

Pripreme Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:
Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.
StoPrim Plex je spreman za obradu, a ovisno o upijanju podloge može se razrijeđivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuće podloge:
Grundirajte proizvodom StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci topljivi u vodi:
Izolirajte proizvodom StoPrim Isol.
Proizvod StoPrim Isol spreman je za obradu i ne smije se razrijediti.

Neoštećeni dvokomponentni premazi, neželjezni metali, plastika:
Grundirajte sredstvom StoAqua EP Activ.

Površine zahvaćene plijesni:
Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova peroksida i temeljito isperite čistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura obrade i podloge: +5 °C

Vrijeme uporabe pri +12 °C: oko 3 h
pri +20 °C: oko 2 h
pri +30 °C: oko 1 h

Tehnički list

StoColor Puran Satin

Omjer miješanja

komponenta A : komponenta B = 10,0 : 1,0 tež. udjela

Priprema materijala

Komponenta A i komponenta B isporučuju se u dogovorenom omjeru miješanja i miješaju u skladu sa sljedećim podacima. Komponentu A izmiješajte miješalicom, a zatim dodajte čitavu komponentu B. Temeljito promiješajte miješalicom male brzine (maksimalno 300 o/min) tako da dobijete homogenu masu bez grudica. Obvezno promiješajte i sav sadržaj koji se nalazi na stranicama i dnu posude kako bi se stvrdnjivač jednoliko razdijelio po proizvodu. Vrijeme miješanja min. 3 minute. Proizvod nemojte obrađivati u ambalaži u kojoj je isporučen! Temperatura pojedinih komponenti pri miješanju mora iznositi barem +15 °C.

Nakon miješanja materijal pretočite preko mreže za lak u čistu posudu te još jedanput sve promiješajte. Tako se uklanjaju grudice koje su eventualno nastale pri miješanju materijala.

Proizvod je nakon miješanja spreman za obradu, može se razrijediti vodom do maks. 10 %.

Standardne podloge:

Međupremaz razrijedite vodom do maks. 10 %.

Međupremaz 2 bez razrjeđivanja.

Završni premaz bez razrjeđivanja.

Kod opterećenja vodom:

Međupremaz razrijedite vodom do maks. 20 %.

Međupremaz 2 bez razrjeđivanja.

Završni premaz bez razrjeđivanja.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po sloju (komponenta A+B)

0,15 - 0,20 kg/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

temeljni premaz:

Ovisno o načinu i stanju podloge.

Standardne podloge (vidi pripremu podloge):

Međupremaz:

StoColor Puran Satin

Po potrebi dodatan međupremaz:

Tehnički list

StoColor Puran Satin

StoColor Puran Satin

završni premaz:
StoColor Puran Satin

Kod opterećenja vodom:
Međupremaz 1:
StoPox WL 100

Međupremaz 2:
StoPox WL 100

završni premaz:
StoColor Puran Satin

Ovisno o odabiru nijanse boje i vrste podloge mogu biti potrebni dodatni premazi.

Izgradnja za dekontaminaciju:
Međupremaz 1:
StoColor Puran Satin

Međupremaz 2:
StoColor Puran Satin

Zaštitni sloj za dekontaminaciju:
StoPur WV 100 transparent
ili
StoPur WV 200 transparent

Umjesto toga cijeli sustav premaza možete obaviti sredstvima StoPox WL 100 ili StoPox WL 200.

Aplikacija

nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje

Kako bi se izbjegli talozi, susjedne površine valja nanositi mokro na mokro.

bezzračne prskalice:
veličina mlaznice: 0,33 mm
tlak: 200 bar
kut mlaznice: 40°
razrjeđenje: oko 5 % vodom

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Puno opterećenje premaza pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka: nakon 28 dana

Kod veće vlažnosti zraka i/ili niže temperature sušenje se odgovarajuće usporava.

Tehnički list

StoColor Puran Satin

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 12 sati.

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Napomena za sušenje: predviđene gipsane mase za izjednačavanje industrije za izradu gipskartonskih ploča mogu biti izrazito osjetljive na vlagu. Ta osjetljivost može uzrokovati nastanak mjehurića, bubrenja masa za ispunjavanje ili ljuštenje. Stoga Savezna udruga industrije gipsa i gipskartonskih ploča (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) u svojem nalogu „Izjednačavanje gipskartonskih ploča“ preporučuje brzo sušenje uz dovoljno prozračivanje i temperaturu. Nepovoljno svjetlo (bočno svjetlo): Preporuka: na glatkim površinama s nepovoljnim svjetlom (bočno svjetlo) upotrijebite StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt ili StoColor Sil Comfort. Primjena na površinama izloženima vodi: - kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa - Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi). U rijetkim slučajevima, kod premaza tapeta s dodatkom drvene sječke, prirodni sastojci drveta (lignin i smole) drvenih vlakana aktiviraju se premazima u boji dajući im žuto-smeđu boju. U takvim se slučajevima ta mjesta mogu točkasto tretirati izolacijskim premazom. Kod ovih prirodnih sastojaka ne postoje bojazni po zdravlje.
Dobavljanje	
Ton boje	bijela, stara bijela AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016), toniranje po sustavu StoColor pucanje punila: Kod tamnih i intenzivnih nijansi boje u slučaju mehaničkog opterećenja površine premaza boja se na tim mjestima zbog upotrijebljenih prirodnih sirovina za punjenje može promijeniti u svjetlije nijanse. To ne utječe na kvalitetu proizvoda ni funkcionalnost. preciznost nijanse boje: Zbog kemijskih i/ili fizičkih procesa skidanja boje kod različitih objektivnih uvjeta ne postoji nikakvo jamstvo za ravnomjernu preciznost nijanse boje i nepostojanje mrlja, posebno kod: a. neravnomjernog upijanja podloge b. različitih vlažnosti podloga površine c. parcijalno različitih stupnjeva alkaliteta / sastojaka iz podloge.

Tehnički list

StoColor Puran Satin

Napomena:

Precrtavanja zbog popravaka, izmjena ili naknadnih radova na površini ovise o različitim čimbenicima te se stoga u skladu s listom BFS br. 25 ne mogu izbjeći čak ni pri uporabi originalnog premaza.

Mogućnost toniranja	Nijansiranje s maks. 1 % StoTint Aqua.
----------------------------	--

Ambalaža	Kanta i limenka
-----------------	-----------------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
----------------------------	---

Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.
------------------------------	--

Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV - Certificate/eco-label no. TM-21/240423-1	StoColor Puran Satin (nizak stupanj emisije, ispitano na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom) Procjena na "niski stupanj emisija" i "ne sadrži nonil fenol"
test certificate H-138629-06-Bg	StoColor Puran Satin bijela Ispitivanje prikladnosti za uporabu u području namirnica u skladu s Uredom (EU) br. 1935/2004 i Direktivom 2002/72/EZ

Označavanje

Proizvodna skupina	Puliuretanska lak boja
---------------------------	------------------------

Sastav	prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije), komp. A:, polimerna disperzija, titanov dioksid, mineralna punila, voda, sredstvo za raspršivanje, otpjenjivač, zgušnjivač, komp. B:, polilizocijanat
---------------	--

Sigurnost	Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.
------------------	--

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Otroavno za vodeni okoliš s dugotrajnim

Tehnički list

StoColor Puran Satin

učincima. Izbjegavati udisanje para. Nositi zaštitne rukavice. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. U slučaju nadražaja ili osipa na koži: zatražiti savjet/ pomoć liječnika. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Komponenta B

Može izazvati alergijsku reakciju na koži. Štetno ako se udiše. Može nadražiti dišni sustav. Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Nositi zaštitne rukavice. Izbjegavati udisanje para. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe. AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje. U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/ liječnika. Sadržaj/spremnik otpremiti ovlaštenom poduzeću za zbrinjavanje otpada ili na komunalno sakupljalište.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com