


Tehnički list

StoColor Rapid Neo

Zagasito mat disperzivna boja za interijere, bez konzervansa, ispitana na štetne tvari, visoke pokrivenosti, razred otpornosti na mokru abraziju 2 i sposobnost pokrivanja 1 u skladu s EN 13300



Karakteristika

- Primjena**
- unutra
 - kao disperzivna boja koja odlično pokriva na zidnim i stropnim površinama

- Svojstva**
- odlično punjenje
 - odlično pokriva
 - bez otapala
 - ne sadrži omekšivače
 - niska razina emisija
 - TÜV SÜD - testiranje TÜV SÜD sastojaka i emisija relevantnih za zdravlje, redovito praćenje proizvoda i procesa, kontrola upotrijebljenih materijala (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
 - ne sadrži tvari koje uzrokuju fogging
 - bez dodatka konzervansa

- Optika**
- zagasito mat u skladu s normom EN 13300

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Otpornost na mokru abraziju	EN 13300	R-Razred 2	
Sposobnost pokrivanja	EN 13300	H10-Razred 1	
Izdašnost	EN 13300	8 m ² /l	
Sjaj	EN 13300	G4 - Zasagita mat boja	
Najveća veličina zrna	EN 13300	S1 - Fino	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Podloga općenito:
- Čvrsto, suho, čisto, nosivo

Tehnički list

StoColor Rapid Neo

- Bez slojeva sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje

Priprema

Općenito:

- Radovi odgovaraju općepriznatim pravilima tehnike.
- Pridržavajte se svih zahtjeva kojima je objekt izložen.

Provjera podloge:

- Provjerite i ocijenite podlogu.

Procjena prijanjanja:

- Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu obavite vlastito testiranje.

Priprema podloge:

- Uklonite labave dijelove premaza.
- Uklonite nenosive stare premaze i slojeve.
- Površinu očistite mehanički ili odstranjivačem.

Grundiranje:

- Temeljni premaz ne smije činiti sjajan sloj.

Grundiranje podloga koje upijaju normalno i snažno:

- Proizvod: StoPrim Plex ili StoPrim GT
- StoPrim Plex spreman je za obradu.
- StoPrim Plex razrijedite ovisno o podlozi s maks. 30 % vode.

Grundirajte slabo upijajuće podloge:

- Proizvod: StoPrim Color ili StoPrim Sil Color

Izolirajte sastojke topljive u vodi:

- Proizvod: StoPrep Isol.
- Proizvod StoPrim Isol spreman je za obradu i ne smije se razrijediti.

Grundirajte neoštećene dvokomponentne premaze, neželjezne metale, plastiku:

- Proizvod: StoAqua EP Activ.

Tretiranje površina zahvaćenih plijesni:

- Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.
- Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10 %-tnom otopinom vodikova peroksida.
- Površinu temeljito isperite vodom.

Premazivanje akrilnih brtvila:

- Zbog visokog stupnja elastičnosti akrilnih brtvila mogu se pojaviti pukotine i/ili promjene boje u premazu.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:

Tehnički list

StoColor Rapid Neo

najmanja temperatura: +5 °C

Priprema materijala

Priprema materijala:

- Materijal razrijedite sa što manje vode kako biste postigli konzistenciju za obradu.
- Pri uporabi kao međupremaz ili završni premaz: razrijedite s maks. 5 % vode.
- Prije obrade dobro promiješajte materijal.

Ako se materijal obrađuje strojem ili crpkom:

- Prilagodite konzistenciju za obradu.
- Intenzivno nijansirani materijal nemojte razrjeđivati vodom ili razrijedite s vrlo malo vode.
- Presnažno razrjeđivanje pogoršava svojstva materijala, primjerice po pitanju obrade, sposobnosti pokrivanja i intenziteta nijanse.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po premazu

0,13 - 0,15 l/m²

kod 2 radna koraka

0,26 - 0,30 l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

temeljni premaz:

Ovisno o načinu i stanju podloge.

Međupremaz:

StoColor Rapid Neo

završni premaz:

StoColor Rapid Neo

Napomene:

- Ovisno o podlozi i nijansi boje potrebni su dodatni premazi.

Aplikacija

Mogućnosti:

- nanošenje
- bezzračno prskanje
- Valjci

Bezzračno prskanje:

- mlaznica: 0,018" – 0,026"
- pritisak: 150 – 180 bar
- kut mlaznice: 50°
- Razrijedite proizvod s 5 % vode.

Napomena:

Tehnički list

StoColor Rapid Neo

- Proizvod nanosite mokro na mokro na susjedne površine kako biste izbjegli taloge.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Osušeno i opteretivo: nakon otprilike 3 do 4 dana.

Sljedeći čimbenici produljuju vrijeme sušenja i stvrdnjavanja:

- visoka vlažnost zraka
- niska temperatura
- niska izmjena zraka

Prerađivanje nakon 6 sati moguće je pod sljedećim uvjetima:

- temperatura podloge i zraka: +20 °C
- relativna vlažnost zraka: 65 %

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Napomena za sušenje:

- Mase za izjednačavanje na bazi gipsa koje je preporučio proizvođač mogu biti osjetljive na vlagu. Ta osjetljivost može uzrokovati mjehuriće, bubrenje mase za izjednačavanje na bazi gipsa i ljuštenje.
- Dovoljna ventilacija i temperatura ubrzavaju sušenje.

Nepovoljno svjetlo:

- preporuka: na glatkim površinama s nepovoljnim svjetlom, npr. bočno svjetlo, upotrijebite sljedeće proizvode: StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt, StoColor Sil Comfort

Primjena na površinama izloženima vodi:

- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa
- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

Napomena za reklamacije:

- Pri premazivanju tapeta sa zrnastom površinom prirodni sastojci drva (lignin i smole) mogu utjecati na to da premaz boje poprimi žutosmeđu boju. Ta mjesta točkasto tretirajte izolacijskim premazom.
- Kod ovih prirodnih sastojaka ne postoje bojazni po zdravlje.

Dobavljanje

Ton boje

bijela, stara bijela AW11/AW15, STH01 (RAL 9010), STH02 (NCS S 0500N), STH04 (RAL 9016), ograničeno toniranje po sustavu StoColor

pucanje punila:

- u slučaju mehaničkog opterećenja površine premaza kod tamnih, intenzivnih nijansi boja zbog upotrijebljenih, prirodnih

Tehnički list

StoColor Rapid Neo

- To ne utječe na kvalitetu proizvoda ni funkcionalnost.
- Prilikom upotrebe sjajnih, odn. intenzivnih nijansi boja preporučamo razred otpornosti na mokru abraziju 1 i srednji sjaj, odn. sjajnu površinu npr. StoColor Opticryl Satinmatt, StoColor Opticryl Satin, StoColor Opticryl Gloss.
- Tako se pojačava sposobnost čišćenja površine i mehanička otpornost na često posjećenim područjima.

preciznost nijanse boje:

- Zbog kemijskih i/ili fizičkih procesa skidanja boje i različitih objektivnih uvjeta ne možemo preuzeti odgovornost za ravnomjernu preciznost nijanse boje ni pojavljivanje mrlja.

To posebno vrijedi za:

- a. neravnomjernu sposobnost upijanja podloge
- b. različite vlažnosti podloge na površini
- c. djelomično jako različitu lužnatost/sastojke podloge

Precrtavanja poboljšanja:

- Precrtavanja poboljšanja, popravaka ili naknadnih radova na površini ovise o mnogim čimbenicima.
- Stoga se u skladu s listom BFS br. 25 precrtavanja ne mogu izbjeći čak ni pri uporabi originalnog premaza.

Mogućnost toniranja	Nijansiranje s maks. 1 % StoTint Aqua.
----------------------------	--

Ambalaža	Kanta
-----------------	-------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza.
----------------------------	---

Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan, primjer 6450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. godine
------------------------------	---

Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-07/221118-1	StoColor Rapid Neo (niske razine emisija, ispitan na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom) Procjena emisijskog ponašanja
--	---

Označavanje

Proizvodna skupina	Disperzivna boja za interijere
---------------------------	--------------------------------

Tehnički list

StoColor Rapid Neo

Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.
EUH210	Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
EUH211	Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com