


Tehnički list

StoColor S grob

Fasadna boja na disperzivnoj osnovi, punjena, s karakteristikama žbuke koja se nanosi četkom



Karakteristika

Primjena	• izvana • za grublju strukturu i učinak • nije prikladno za horizontalne ili ukošene površine izložene vremenskim utjecajima
Svojstva	• propušta vodenu paru • dobro punjenje • nerastezljivo
Optika	• bez sjaja
Posebnosti/napomene	• isključivo s neperzistentnim, kapsuliranim konzerviranjem filmom

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,5 - 1,7 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	0,19 m	V2 srednje
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	440	prosječna vrijednost
Sjaj	EN 1062-1	G3 - mat	G3
Debljina suhog sloja	EN 1062-1	430 μm	E5 > 400
Veličina zrna	EN 1062-1	< 650 μm	S3 grob

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.
-----------------	---

Tehnički list

StoColor S grob

Pripreme Provjerite jesu li postojeći premazi nosivi. Odstranite nenosive premaze.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Temperatura podloge mora biti viša od rosišta. preporučena razlika iznosi +3 °C

Priprema materijala Uporaba kao međupremaz: razrijedite s maks. 15 % vode.
Uporaba kao završni premaz: razrijedite s maks. 10 % vode.
Pri strojnoj obradi: nerazrijeđeno.

Razrijedite s čim manje vode kako biste postigli konzistenciju za obradu. Prije obrade dobro promiješajte materijal. Intenzivno tonirani materijal nemojte razrjeđivati vodom ili razrijedite s vrlo malo vode. Presnažno razrjeđivanje pogoršava svojstva materijala, primjerice po pitanju obrade, sposobnosti pokrivanja i intenziteta nijanse.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,35	kg/m ²
	kod 2 premaza	0,70	kg/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Nadogradnja slojeva temeljni premaz:
Ovisno o vrsti i stanju podloge možda će biti potreban temeljni premaz koji učvršćuje materijal i regulira svojstvo upijanja.
Na mineralnim podlogama preporučuje se uporaba temeljnog premaza koji izjednačava svojstvo upijanja i poboljšava svojstvo lijepljenja.
Napomena:
Ako nedostaje temeljni premaz, mogu se ugroziti svojstva pri obradi i izgled proizvoda. proizvodi: npr. StoPrim Micro, StoPrim Sol GT

međupremaz:
StoColor S grob

završni premaz:
StoColor S grob

Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.

Tehnički podaci temelje se na dvostrukom premazu.

Aplikacija nanošenje, Valjci, strojno

Tehnički list

StoColor S grob

uporaba s pužnom pumpom
veličina mlaznice: 4 mm
tlak prskanja: otprilike 10 bar

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Visoke vrijednosti vlažnosti zraka, niske temperature i malena izmjena zraka produljuju vrijeme stvrdnjavanja i sušenja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše) na obrađivanim i svježe izrađenim fasadnim površinama.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 8 sati.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Dobavljanje

Ton boje

bijela, toniranje po sustavu StoColor

tonirani materijal:

Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenoj nijansi boje. Moguća su mala odstupanja u tonu boje od prijašnjih isporuka. Na jednoj površini koristiti samo isporuke s istim brojem šarže.

Prije obrade valja promiješati različite šarže.

stabilnost tona boje:

Vremenski utjecaji, vlaga, UV-zračenje i naslage mogu promijeniti površinu premaza. Moguće su promjene nijanse. Postupak promjene dinamičan je, a na njega utječu klimatski uvjeti i izloženost. Za to vrijede aktualni nacionalni propisi, tehnički listovi itd.

pucanje punila:

Mehanička opterećenja mogu oštetiti punila u materijalu i tako uzrokovati svijetle dijelove. To ne utječe na kvalitetu i funkcionalnost proizvoda.

preciznost tona boje:

Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost tona boje. svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - d):

- a. neravnomjerna sposobnost upijanja podloge
- b. različite vlažnosti podloge na površini
- c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge
- d. izravno sunčevo zračenje s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom premazu

ispiranje pomoćnih tvari:

Tehnički list

StoColor S grob

Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može osloboditi voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini. Efekt ovisi o intenzitetu tona boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda. Efekti nestaju uz daljnje vremenske utjecaje.

Mogućnost toniranja	Nijansiranje bojom StoColor Tint ili moguće samonijansiranje s maks. 1 % StoTint Aqua.
----------------------------	--

Ambalaža	Kanta
-----------------	-------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
----------------------------	---

Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.
------------------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Fasadna boja
---------------------------	--------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
Polimerna disperzija
titanov dioksid
mineralna punila
silikatna punila
organska punila
voda
alifati
glikoleter
zgušnjivač
tenzidi
sredstvo za raspršivanje
otpujivač
sredstvo za zaštitu premaza na bazi DCOIT / OIT

Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.
------------------	---

Tehnički list

StoColor S grob

EUH210	Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
EUH208	Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 4,5-diklor-2-oktil-2H-izotijazol-3-on, 5-klor-2-metil-2H-izotijazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju. Ovdje je riječ o konzervansima. Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.
EUH211	Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com