


Tehnički list

StoColor Select

Mat boja za interijere, razred otpornosti na mokru abraziju 3 i sposobnost pokrivanja 2 u skladu s EN 13300



Karakteristika

Primjena	• unutra • na zidnim i stropnim površinama
Svojstva	• ne sadrži otapala ni omekšivače, niske razine emisija • razred otpornosti na mokru abraziju 3 i sposobnost pokrivanja 2 u skladu s EN 13300
Optika	• zagasito mat u skladu s EN 13300

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,5 - 1,6 g/cm ³	
Otpornost na mokru abraziju	EN 13300	R-Razred 3	
Sposobnost pokrivanja	EN 13300	H10-Razred 2	
Izdašnost	EN 13300	7 m ² /l	
Sjaj	EN 13300	G4 - Zasagita mat boja	
Najveća veličina zrna	EN 13300	S1 - Fino	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne odnosno nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. nastajanje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima. Stoga ne nanosite na vlažne niti prijavne podloge.
Pripreme	Stare podloge: Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve valja ukloniti i dodatno očistiti (mehanički ili prikladnim sredstvima za njihovo skidanje). Žbuka skupina morta PG II + III: bez pripremne obrade premažite po čvrstim podlogama normalnog upijanja. Za grubo porozne, pjeskovite, jako upijajuće žbuke potreban je temeljni premaz

Tehnički list

StoColor Select

StoPrim Plex.

Gipsane i gotove žbuke skupine morta PG IV (ne za skupinu IV d) + V:
grundirajte sredstvom StoPrim Plex.

Gipsane ploče:
Kod upijajućih ploča nanijeti temeljni premaz proizvodom StoPrim Plex.

Gipskartonske ploče:
površinu gipskartonske ploče uključujući brušeno izjednačavanje sredstvom
StoPrim Plex valja pripremiti za kasnije premazivanje.

Ako se pojavi žućenje, valja nanijeti još jedan dodatni blokadni premaz sredstvom
StoPrep Isol (vidi list BFS br. 12). U skladu s podacima industrije za izradu
gipskartonskih ploča na površinama gipskartonskih ploča, koje su dulje vrijeme
bile izložene utjecaju svjetla, mogu se pojaviti promjene boje, a time i naknadne
promjene boje završne žbuke i premaza boje. Kako bi se mogla procijeniti
opasnost, preporučuje se nanošenje probnog sloja na više područja ploča,
uključujući područja obrađena masom za ispunjavanje.
Premaz koji prekriva i najsitnije pukotine u skladu s VOB dio C, DIN 18363,
odlomak 3.2.1.2 zajamčen je armiranjem po cijeloj površini, npr. sa StoTap Pro
100 S odnosno StoTap Pro 100 P.

Beton:
uklonite onečišćenja uljem, mašću i voskom. Nedostatke i šupljine popravite
proizvodom StoLevell In Z. Grundirajte proizvodom StoPrim Plex.

Porozni beton:
grundirajte sredstvom StoPrim Plex i glatkom masom za izjednačavanje.

Zid od opeke:
grundirajte sredstvom StoPrim Plex.

Ploče od drva, tvrdih vlakana, iverice i šperploča:
navoštene ploče pripremite na prikladan način. Grundirajte proizvodom StoPrim
Plex ili Sto-Aquagrund.

Nosivi premazi:
izravno obradite mat, slabo upijajuće premaze. Sjajne i lakirane površine izbrusite i
nanesite međupremaz proizvoda StoPrim Color. Kod jako upijajućih starih
disperzivnih premaza grundirajte proizvodom StoPrim Plex.

Stari premazi i slojevi vapna i mineralnih boja:
ako je moguće, uklonite ih mehanički te otpražite površine. Grundirajte proizvodom
StoPrim Plex.

Premazi bojom na osnovi ljepila:
temeljito isperite i dalje obrađujte u skladu s podlogom.

Tehnički list

StoColor Select

Tapete koje nisu čvrsto prilijepljene:
potpuno uklonite. Operite slojeve ljepljivosti i ostatke makulature. Rupe zatvorite
proizvodom StoLevell In Fill i prikladno dalje obrađujte.

Površine koje je zahvatila plijesan:
sloj plijesni uklonite mokrim pranjem (npr. četkanjem ili grebanjem). Potom
obrađite sredstvom StoPrim Fungal. Grundirajte ovisno o vrsti i svojstvima
podloge.

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađe ili masti:
površine operite vodom uz dodatak kućnog sredstva za čišćenje koje otapa masti i
ulja, a potom ih pustite da se dobro osuše te ih očistite. Nanesite izolirajući
temeljni premaz proizvoda StoPrim Isol, ovisno o stanju površine možda će biti
potrebno dvostruko grundiranje.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine u
premaznom sredstvu zbog veće elastičnosti akrilne mase. Zbog velikog broja
različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju provjerite prijanjanje.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od
samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C

Priprema materijala

Međupremaz razrijedite vodom do maks. 2 %.
Završni premaz razrijedite vodom do maks. 2 %.

Razrijedite sa što manje vode dok ne postignete konzistenciju za obradu. Prije
obrade dobro promiješajte. Za strojnu obradu dodavanje vode valja namjestiti za
dotični stroj/crpku. Ako je materijal prejak razrijeđen, pogoršava se obrada i
karakteristike (npr. sposobnost pokrivanja).

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po premazu

0,14 - 0,15 l/m²

kod 2 radna koraka

0,28 - 0,30 l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostalog o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje
valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

temeljni premaz:
Ovisno o načinu i stanju podloge.

Međupremaz:
StoColor Select

Tehnički list

StoColor Select

završni premaz:
StoColor Select

Aplikacija

nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje

Kako bi se izbjegli talozi, susjedne površine valja nanositi mokro na mokro.

bezzračne prskalice:
mlaznica: 0,018" - 0,026"
tlak: 150 - 180 bar
kut mlaznice: 50°
razrjeđenje: oko 2 % vodom

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Osušeno i opteretivo: nakon otprilike 3 do 4 dana.

Kod veće vlažnosti zraka i/ili niže temperature sušenje se odgovarajuće usporava.

Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %:
može se prerađivati nakon otprilike 6 sati.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Napomena za sušenje:
predviđene gipsane mase za izjednačavanje industrije za izradu gipskartonskih ploča mogu biti izrazito osjetljive na vlagu. Ta osjetljivost može uzrokovati nastanak mjehurića, bubrenja masa za ispunjavanje ili ljuštenje. Stoga Savezna udruga industrije gipsa i gipskartonskih ploča (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) u svojem naputku „Izjednačavanje gipskartonskih ploča“ preporučuje brzo sušenje uz dovoljno prozračivanje i temperaturu.

Nepovoljno svjetlo (bočno svjetlo):
Preporuka: na glatkim površinama s nepovoljnim svjetlom (bočno svjetlo) upotrijebite StoColor Rapid Ultramatt, StoColor Supermatt ili StoColor Sil Comfort.

Primjena na površinama izloženima vodi:
- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa
- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

U rijetkim slučajevima, kod premaza tapeta s dodatkom drvene sječke, prirodni sastojci drveta (lignin i smole) drvenih vlakana aktiviraju se premazima u boji dajući im žuto-smeđu boju.

U takvim se slučajevima ta mjesta mogu točkasto tretirati izolacijskim premazom. Kod ovih prirodnih sastojaka ne postoje bojazni po zdravlje.

Tehnički list

StoColor Select

Dobavljanje

Ton boje

bijela

Napomena:

Precrtavanja zbog popravaka, izmjena ili naknadnih radova na površini ovise o različitim čimbenicima te se stoga u skladu s listom BFS br. 25 ne mogu izbjeći čak ni pri uporabi originalnog premaza.

Ambalaža

Kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.

Objašnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan,

primjer 6450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. godine

Stručna mišljenja / dopuštenja

Österreichisches
Umweltzeichen UZ 17,
Register-Nr. UW 695

StoColor Select, StoColor Select Extra, StoColor
Premiummatt KF, StoColor Sil Comfort, StoColor Sil In,
StoColor Sil Mineral
Provjera prema PA-NR. VKI 695

Označavanje

Proizvodna skupina

Akrilatna boja za interijere

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)

polimerna disperzija

titanov dioksid

mineralna punila

silikatna punila

voda

aditivi

sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja na bazi bronopola (INN)

sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Tehnički list

StoColor Select

EUH210	Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
EUH208	Sadrži reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju. Ovdje je riječ o konzervansima. Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.
EUH211	Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com