


Tehnički list

StoColor Select Extra

Zagasito mat disperzivna boja za interijere,
razred otpornosti na mokru abraziju 3 i
sposobnost pokrivanja 2 u skladu s EN 13300



Karakteristika

Primjena

- unutra
- kao disperzivna boja za zidne i stropne površine

Svojstva

- bez otapala
- ne sadrži omekšivače
- niska razina emisija
- otpornost na mokru abraziju razred 3, sposobnost pokrivanja razred 2 u skladu s EN 13300

Optika

- zagasito mat u skladu s normom EN 13300

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,6 - 1,7 g/cm ³	
Otpornost na mokru abraziju	EN 13300	R-Razred 3	
Sposobnost pokrivanja	EN 13300	H10-Razred 2	
Izdašnost	EN 13300	7 m ² /l	
Sjaj	EN 13300	G4 - Zasagita mat boja	
Najveća veličina zrna	EN 13300	S1 - Fino	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu u sljedećim premazima, npr. mjehuriće.

Pripreme

Stare podloge:
Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve valja ukloniti i dodatno očistiti (mehanički ili prikladnim sredstvima za njihovo skidanje).

Žbuka skupina morta PG II + III:
bez pripreme obrade premažite po čvrstim podlogama normalnog upijanja. Za

Tehnički list

StoColor Select Extra

grubo porozne, pjeskovite, jako upijajuće žbuke potreban je temeljni premaz StoPrim Plex.

Gipsane i gotove žbuke skupine morta PG IV (ne za skupinu IV d) + V: grundirajte sredstvom StoPrim Plex.

Gipsane ploče:
Kod upijajućih ploča nanijeti temeljni premaz proizvodom StoPrim Plex.

Gipskartonske ploče:
površinu gipskartonske ploče uključujući brušeno izjednačavanje sredstvom StoPrim Plex valja pripremiti za kasnije premazivanje.

Ako se pojavi žućenje, valja nanijeti još jedan dodatni blokadni premaz sredstvom StoPrep Isol (vidi list BFS br. 12). U skladu s podacima industrije za izradu gipskartonskih ploča na površinama gipskartonskih ploča, koje su dulje vrijeme bile izložene utjecaju svjetla, mogu se pojaviti promjene boje, a time i naknadne promjene boje završne žbuke i premaza boje. Kako bi se mogla procijeniti opasnost, preporučuje se nanošenje probnog sloja na više područja ploča, uključujući područja obrađena masom za ispunjavanje. Premaz koji prekriva i najsitnije pukotine u skladu s VOB dio C, DIN 18363, odlomak 3.2.1.2 zajamčen je armiranjem po cijeloj površini, npr. sa StoTap Pro 100 S odnosno StoTap Pro 100 P.

Beton:
uklonite onečišćenja uljem, mašću i voskom. Nedostatke i šupljine popravite proizvodom StoLevell In Z. Grundirajte proizvodom StoPrim Plex.

Porozni beton:
grundirajte sredstvom StoPrim Plex i glatkom masom za izjednačavanje.

Zid od opeke:
grundirajte sredstvom StoPrim Plex.

Ploče od drva, tvrdih vlakana, iverice i šperploča:
navoštene ploče pripremite na prikladan način. Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili Sto-Aquagrund.

Nosivi premazi:
izravno obradite mat, slabo upijajuće premaze. Sjajne i lakirane površine izbrusite i nanesite međupremaz proizvoda StoPrim Color. Kod jako upijajućih starih disperzivnih premaza grundirajte proizvodom StoPrim Plex.

Stari premazi i slojevi vapna i mineralnih boja:
ako je moguće, uklonite ih mehanički te otprašite površine. Grundirajte proizvodom StoPrim Plex.

Premazi bojom na osnovi ljepila:
temeljito isperite i dalje obrađujte u skladu s podlogom.

Tehnički list

StoColor Select Extra

Tapete koje nisu čvrsto priliječljene:
potpuno uklonite. Operite slojeve ljepljivosti i ostatke makulature. Rupe zatvorite
proizvodom StoLevell In Fill i prikladno dalje obrađujte.

Površine koje je zahvatila plijesan:
sloj plijesni uklonite mokrim pranjem (npr. četkanjem ili grebanjem). Potom
obrađajte sredstvom StoPrim Fungal. Grundirajte ovisno o vrsti i svojstvima
podloge.

Površine s mrljama od nikotina, vode, čađe ili masti:
površine operite vodom uz dodatak kućnog sredstva za čišćenje koje otapa masti i
ulja, a potom ih pustite da se dobro osuše te ih očetkajte. Nanesite izolirajući
temeljni premaz proizvoda StoPrim Isol, ovisno o stanju površine možda će biti
potrebno dvostruko grundiranje.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine u
premaznom sredstvu zbog veće elastičnosti akrilne mase. Zbog velikog broja
različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju provjerite prijanjanje.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od
samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C

Priprema materijala

Međupremaz razrijedite vodom do maks. 5 %.
Završni premaz razrijedite vodom do maks. 5 %.

Razrijedite sa što manje vode dok ne postignete konzistenciju za obradu. Prije
obrade dobro promiješajte. Za strojnu obradu dodavanje vode valja namjestiti za
dotični stroj/crpku. Intenzivne nijanse boje u pravilu traže manje vode zbog
optimizacije materijala. Ako je materijal prejak razrijeđen, pogoršava se obrada i
karakteristike (npr. sposobnost pokrivanja, nijansa boje).

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po premazu

0,14 - 0,15 l/m²

kod 2 radna koraka

0,28 - 0,30 l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje
valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

temeljni premaz:
Ovisno o načinu i stanju podloge.

Tehnički list

StoColor Select Extra

	Međupremaz: StoColor Select Extra završni premaz: StoColor Select Extra
Aplikacija	nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje Proizvod nanosite mokro na mokro na susjedne površine kako biste izbjegli taloge. bezzračne prskalice: mlaznica: 0,018" - 0,026" tlak: 150 - 180 bar kut mlaznice: 50° razrjeđenje: oko 5 % vodom
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Osušeno i opteretivo: nakon otprilike 3 do 4 dana. Kod veće vlažnosti zraka i/ili niže temperature sušenje se odgovarajuće usporava. Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 6 sati.
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Napomena za sušenje: predviđene gipsane mase za izjednačavanje industrije za izradu gipskartonskih ploča mogu biti izrazito osjetljive na vlagu. Ta osjetljivost može uzrokovati nastanak mjehurića, bubrenja masa za ispunjavanje ili ljuštenje. Stoga Savezna udruga industrije gipsa i gipskartonskih ploča (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) u svojem naputku „Izjednačavanje gipskartonskih ploča“ preporučuje brzo sušenje uz dovoljno prozračivanje i temperaturu. Nepovoljni svjetlosni uvjeti (bočno svjetlo): na glatkim površinama s nepovoljnim svjetlosnim uvjetima (bočno svjetlo) preporučujemo primjenu proizvoda StoColor Rapid Ultramatt. Primjena na površinama izloženima vodi: - kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa - Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi). U rijetkim slučajevima, kod premaza tapeta s dodatkom drvene sječke, prirodni sastojci drveta (lignin i smole) drvenih vlakana aktiviraju se premazima u boji dajući im žuto-smeđu boju.

Tehnički list

StoColor Select Extra

U takvim se slučajevima ta mjesta mogu točkasto tretirati izolacijskim premazom. Kod ovih prirodnih sastojaka ne postoje bojazni po zdravlje.

Dobavljanje

Ton boje	bijela
	Napomena: Precrtavanja zbog popravaka, izmjena ili naknadnih radova na površini ovise o različitim čimbenicima te se stoga u skladu s listom BFS br. 25 ne mogu izbjeći čak ni pri uporabi originalnog premaza.

Ambalaža

Kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Stručna mišljenja / dopuštenja

Österreichisches Umweltzeichen UZ 17, Register-Nr. UW 695	StoColor Select, StoColor Select Extra, StoColor Premiummatt KF, StoColor Sil Comfort, StoColor Sil In, StoColor Sil Mineral Provjera prema PA-NR. VKI 695
---	---

Označavanje

Proizvodna skupina	Disperzivna boja za interijere
--------------------	--------------------------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
polimerna disperzija
titanov dioksid
mineralna punila
silikatna punila
voda
aditivi

Tehnički list

StoColor Select Extra

sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja na bazi bronopola (INN)
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1).
Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com