


Tehnički list

StoColor Sil Lasura

Lazura na silikatnoj osnovi



Karakteristika

Primjena

- izvana
- za dekorativno zahtjevne i lako izvedive tehnike laziranja
- posebno prikladno na mineralnim i silikatnim podlogama
- kao kreativan završni premaz
- kompletno fizikalno-kemijske zaštitne funkcije moguće samo u kombinaciji s fasadnom bojom ili završnom žbukom
- obratite pažnju na zahtjeve za pripremu podloge
- nije prikladno na završne žbuke od silikonske smole i fasadne boje od silikonske smole
- nije prikladno za horizontalne ili ukošene površine izložene vremenskim utjecajima

Svojstva

- vrlo visoka propusnost za CO₂ i vodenu paru
- uporaba kao sredstvo za vezivanje lazure i kao sredstvo za razrjeđivanje lazure
- ne sadrži biocidni zaštitni film

Optika

- briljantne, jasne nijanse boje
- dekorativan, kvalitetan i prirodan izgled
- vrlo lijepo djelovanje lazure

Posebnosti/napomene

- nije prikladno za površine s povećanim rizikom od napada algi i/ili gljiva
- disperzijska silikatna boja u skladu s normom DIN 18363

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	0,9 - 1,1 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i

Tehnički list

StoColor Sil Lasura

sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.

Priprema	Provjerite jesu li postojeći premazi nosivi. Odstranite nenosive premaze. Sposobnost upijanja podloge uvelike utječe na obradu proizvoda. Podloga ne smije upijati ili smije samo lagano upijati. Kod podloga koje jako upijaju potrebna je pripremna obrada odgovarajućim premazom.
-----------------	--

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C Temperatura podloge mora biti viša od rosišta. preporučena razlika iznosi +3 °C
--------------------------------	--

Priprema materijala	Prije obrade dobro promiješajte materijal. Razrijedite s čim manje vode kako biste postigli konzistenciju za obradu. Ako se materijal obrađuje strojem ili crpkom, prikladno namjestite konzistenciju za obradu. Intenzivno nijansirani materijal nemojte razrjeđivati vodom ili razrijedite s vrlo malo vode. Presnažno razrjeđivanje pogoršava svojstva materijala, primjerice po pitanju obrade, sposobnosti pokrivanja i intenziteta nijanse.
----------------------------	--

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,13	l/m ²
	kod 2 premaza	0,20 - 0,30	l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Nadogradnja slojeva	nanos na sljedeće mineralne završne žbuke: StoMiral K/R/MP, StoMiral Nivell (s premazom StoColor Jumbosil) ili Sto-Strukturputz K/R Nanos na sljedeće silikatne završne žbuke i fasadne boje: StoSil K/R/MP, StoColor Sil, StoColor Solical ili StoColor Solical Fill. nanos na sve neelastične, organske završne žbuke i fasadne boje temeljni premaz: Preporuka: ovisno o vrsti i stanju podloge, npr. StoColor Sil ili StoColor Solical nanosite u jednom ili dvama slojevima. Lagano hrapave podloge (npr. premazi s bojama s punilom ili premazi StoSil MP) olakšavaju obradu proizvoda i uzrokuju ljepše efekte lazure. Ovisno o vrsti i stanju podloge možda će biti potreban temeljni premaz koji učvršćuje materijal i regulira svojstvo upijanja. Na mineralnim podlogama preporučuje se uporaba temeljnog premaza koji izjednačava svojstvo upijanja i poboljšava svojstvo lijepljenja.
----------------------------	--

Tehnički list

StoColor Sil Lasura

Napomena:

Ako nedostaje temeljni premaz, mogu se ugroziti svojstva pri obradi i izgled proizvoda. proizvodi: npr. StoPrim Silikat, StoPrim Sol GT

Međupremaz:

StoColor Sil Lasura

završni premaz:

StoColor Sil Lasura

Proizvod nanosite u željenoj nijansi. Broj potrebnih radnih koraka ovisi o željenom efektu lazure. U pravilu je potrebno jedan do dva radna koraka.

Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.

Tehnički podatci temelje se na dvostrukom premazu.

Aplikacija

nanošenje

Preporuka: proizvod nanosite četkom, kistom ili spužvom.

Ako se nanosi više slojeva, počnite s najsvjetlijom nijansom, a završite s najtamnijom.

Zamiješajte samo onoliko materijala koliko možete potrošiti u jednom danu.

Tijekom obrade redovito miješajte materijal kako biste spriječili da se slegne i da se tako eventualno promijeni nijansa boje.

Kod hrapavih podloga (npr. grebana ili žljebasta žbuka) prilagodite nanošenje materijala i promatrajte površinu kako biste mogli ispraviti eventualno istjecanje proizvoda po površini.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

Visoke vrijednosti vlažnosti zraka, niske temperature i malena izmjena zraka produljuju vrijeme stvrdnjavanja i sušenja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta načelno valja poduzeti određene zaštitne mjere (npr. zaštita od kiše) na obrađivanim i svježe izrađenim fasadnim površinama.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Kao izvođač morate upotrijebiti identičan alat.

Samo će tako gotova površina imati po mogućnosti jednolik izgled. Kod rada preko skele pazite na to da se proizvod nanosi postupkom patentnog zatvarača (pomaknut izlaz prema sljedećoj razini skele).

Vremenski uvjeti (npr. sunce, vjetar) uvelike utječu na obradu materijala.

Dobavljanje

Ton boje

Tehnički list

StoColor Sil Lasura

Proizvod se isporučuje proziran i ne prekriva kompletno ni nakon nijansiranja.

nijansirani materijal:

Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenoj nijansi boje. Moguća su mala odstupanja u nijansi boje od prijašnjih isporuka. Na jednoj površini rabite samo isporuke s istim brojem šarže.

Prije obrade valja promiješati različite šarže.

stabilnost nijanse boje:

Vremenski utjecaji, vlaga, UV-zračenje i naslage mogu promijeniti površinu premaza. Moguće su promjene nijanse. Postupak promjene dinamičan je, a na njega utječu klimatski uvjeti i izloženost. Za to vrijede aktualni nacionalni propisi, tehnički listovi itd.

preciznost nijanse boje:

Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost nijanse boje. svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - d):

- a. neravnomjerna sposobnost upijanja podloge
- b. različite vlažnosti podloge na površini
- c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge
- d. izravno sunčevo zračenje s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom premazu

ispiranje pomoćnih tvari:

Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može osloboditi voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini. Efekt ovisi o intenzitetu nijanse boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda. Efekti nestaju uz daljnje vremenske utjecaje.

Mogućnost toniranja	Preporuka za omjer miješanja: otprilike 3 dijela StoColor Sil Lasura: 1 dio boje (StoColor Sil ili StoColor Solical). Stupanj razrjeđivanja znatno utječe na djelovanje lazure i može se bez problema odrediti dodavanjem lazure StoColor Sil Lasura već pripremljenoj lazuri. Proizvod se može sušiti sa sjajem posebno na podlogama koje ne upijaju. Dodajte StoColor Sil ili StoColor Solical kako biste smanjili sklonost sjaju. Proizvod se može nijansirati i proizvodom StoTint Aqua.
Mogućnost posebnog postavljanja	Proizvod ne sadrži biocidni zaštitni film. Nije moguće dodatno namještanje protiv algi i gljiva. Ne može se jamčiti trajni izostanak pojavljivanja algi i/ili gljivica.
Ambalaža	Vrećica
Skladištenje	
Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima

Tehnički list

StoColor Sil Lasura

skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Označavanje

Proizvodna skupina	Fasadna boja
--------------------	--------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
polimerna disperzija
anorgansko vezivo
voda
alifati
zgušnjivač
tenzidi
Hidrofobirajuća sredstva
Sredstva za regulaciju pH vrijednosti
stabilizatori
sredstvo za raspršivanje
otpjenjivač

Sigurnost	Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list! Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.
-----------	---

EUH210	Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
--------	---

EUH208	Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metil-2H-izotijazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.
--------	--

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

Tehnički list

StoColor Sil Lasura

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com