


Tehnički list

StoColor Silent N

Organska, porozna, izolirajuća boja za renoviranje



Karakteristika

Primjena	• unutra • za prikladne akustične sustave Sto • boja za renoviranje otvorenih pora za akustične i slične sustave koji su kompatibilni s premazom na vodenoj bazi • prikladno kao premaz na proizvodu StoSilent Decor M
-----------------	---

Svojstva	• odličan učinak barijere protiv mrlja od nikotina, lignina, čađe i vode • porozno • dobro pokrivanje • visoki stupanj bjeline
-----------------	---

Optika	• mat u skladu s EN 13300
---------------	---

Posebnosti/napomene	• poroznost se postiže posebnom tehnikom obrade • nije prikladno za StoSilent Top sustave premaza
----------------------------	--

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,2 - 1,4 g/cm ³	
Otpornost na mokru abraziju	EN 13300	R-Razred 1	
Sposobnost pokrivanja	EN 13300	H10-Razred 2	
Izdašnost	EN 13300	7 m ² /l	
Sjaj	EN 13300	G3 - Bez sjaja	
Najveća veličina zrna	EN 13300	S1 - Fino	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima. Proizvod nemojte upotrebljavati na vlažnim niti nečistim podlogama.
-----------------	--

Tehnički list

StoColor Silent N

Pripreme

Površine očistite industrijskim usisavačem s četkom.

Akrilne brtvene mase vrlo su elastične. Ako valja premazivati akrilne brtvene mase, u premazu mogu nastati pukotine i promjene boje. Za odabrane akrilne brtvene mase provjerite prianjanje.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i obrade: +5 °C

Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu.
Materijal prije obrade dobro promiješajte te po potrebi namjestite na konzistenciju prskanja.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po premazu

0,15 - 0,30 l/m²

kod 2 radna koraka

0,30 - 0,60 l/m²

kod 3 radna koraka

0,45 - 0,75 l/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.
Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

Podloga:
Nosivi akustični sustav

Međupremaz 1:
StoColor Silent N

Međupremaz 2:
StoColor Silent N

završni premaz:
StoColor Silent N

Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.

Aplikacija

strojno

Na jednoj površini upotrebljavajte samo proizvode iste šarže. Materijal nerazrijeđen nanosite niskotlačnim postupkom u 1 - 3 sloja. Za prskanje niskotlačnim postupkom upotrijebite pištolj s mlaznicom od 2,5 do 3,0, pištolj s lijevkom s mlaznicom od 4 mm ili niskotlačni uređaj, npr. proizvođača Chiron,

Tehnički list

StoColor Silent N

Graco, Sata, Storch ili Wagner.

Svaki sloj pustite da se suši minimalno 24 h na +18 °C i maksimalno 70 % relativne vlažnosti zraka. Po potrebi nanosite drugi i treći sloj.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Materijal se suši čisto fizikalno. Vrijeme sušenja ovisi o podlozi, relativnoj vlažnosti zraka, temperaturi prostorije i uvjetima ventilacije. Visoka vlažnost zraka i/ili niska temperatura produljuju vrijeme sušenja. Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 24 sata.
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Proizvod nemojte nanositi kistom, valjkom niti sličnim alatom jer premaz inače ne će biti više akustično učinkovit. Prvi sloj može požutjeti uslijed snažne nečistoće u podlozi. Drugi i po potrebi treći sloj pokrivaju to žutilo. Razred otpornosti na mokru abraziju može ovisno o vrsti i stanju podloge odstupati od navedenih vrijednosti. Pridržavajte se općih smjernica za obradu proizvođača Sto za akustične sustave StoSilent. Mogu se nabaviti preko Sto SE & Co. KGaA. Proizvod valja montirati i/ili premazivati tek nakon napomene.

Dobavljanje

Ton boje	bijela, ograničeno toniranje po sustavu StoColor preciznost nijanse boje: Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost nijanse boje. Svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - c): a. neravnomjerna sposobnost upijanja podloge b. različite vlažnosti podloge na površini c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge. Napomena: Nijansirane varijante proizvoda sadrže male količine otapala uslijed pigmentiranih pasti.
-----------------	---

Ambalaža	Kanta
-----------------	-------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite zatvoreno i zaštićeno od mraza.
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.

Tehnički list

StoColor Silent N

Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan,
primjer 6450013223= trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. godine

Stručna mišljenja / dopuštenja

Declaration of conformity No. 2014-04	Istovjetnost recepture / promjena naziva akustičnih proizvoda Izjava o sukladnosti
---------------------------------------	---

Označavanje

Proizvodna skupina	Akustična boja za renoviranje
--------------------	-------------------------------

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
polimerna disperzija
titanov dioksid
silikatna punila
mineralna punila
voda
aditiv za površine
zgušnjivač
sredstvo za raspršivanje
tenzidi
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/ZPT
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i

Tehnički list

StoColor Silent N

iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com