


## Tehnički list

# StoColor Solical Fill

Fasadna boja na bazi silikatnog silicijeva dioksida, bez biocidnog zaštitnog filma, punjena



### Karakteristika

#### Primjena

- izvana
- na mineralnim podlogama
- za renoviranje organskih, neelastičnih podloga
- prikladno u skladu s tehničkim listom WTA 2-12 "Fasadni premazi za mineralne podloge u očuvanju građevina i kulturnih spomenika"
- nije prikladno za horizontalne ili ukošene površine izložene vremenskim utjecajima

#### Svojstva

- struktura i djelovanje slični žbuci za premazivanje
- odlično pokriva
- otporno na vodu
- vrlo otporno na vremenske utjecaje
- A2-s1, d0 u skladu s EN 13501-1
- sastoji se od kombinacije silicijeva dioksida i vodenog stakla
- vrlo visoka propusnost za CO<sub>2</sub> i vodenu paru
- maksimalna stabilnost tona boje u području silikatnih boja
- ne sadrži biocidni zaštitni film
- ne stvara film
- ne sadrži otapala ni omekšivače
- gustoća difuzijske struje vodene pare V: > 2.000 g/(m<sup>2</sup>\*d)

#### Optika

- mat (mineralno)

#### Posebnosti/napomene

- disperzijska silikatna boja u skladu s normom DIN 18363

### Tehnički podaci

| Kriterij                                      | Norma / ispitni propis | Vrijednost/<br>Jedinica                     | Napomene             |
|-----------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| Gustoća                                       |                        | 1,5 - 1,6 g/cm <sup>3</sup>                 |                      |
| Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja | EN ISO 7783            | < 0,01 m                                    | V1 visoko            |
| Stopa vodopropusnosti w                       | EN 1062-1              | < 0,1 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) | W3 nisko             |
| Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ     | EN ISO 7783            | 50 - 70                                     | prosječna vrijednost |

## Tehnički list

### StoColor Solical Fill

|                           |           |                                     |                 |
|---------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------|
| Sjaj                      | EN 1062-1 | G3 - mat                            | G3              |
| Debljina suhog sloja      | EN 1062-1 | 220 µm                              | E4 > 200; ≤ 400 |
| Veličina zrna             | EN 1062-1 | < 650 µm                            | S3 grob         |
| Gustoća masenog protoka V | EN 1062-1 | Visok, > 2000 g/(m <sup>2</sup> *d) | V1 visoko       |

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

#### Podloga

**Zahtjevi** Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.

**Pripreme** Provjerite jesu li postojeći premazi nosivi. Odstranite nenosive premaze.

#### Uporaba

**Temperatura pri uporabi** najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C  
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C  
Temperatura podloge mora biti viša od rosišta. preporučena razlika iznosi +3 °C

**Priprema materijala** Uporaba kao međupremaz: razrijedite s maks. 10 % vode.  
Uporaba kao završni premaz: razrijedite s maks. 10 % vode.  
Pri strojnoj obradi: nerazrijeđeno.  
Razrijedite s čim manje vode kako biste postigli konzistenciju za obradu. Prije obrade dobro promiješajte materijal.  
Intenzivno nijansirani materijal razrijedite s vrlo malo vode. Presnažno razrjeđivanje pogoršava svojstva materijala, primjerice po pitanju obrade, sposobnosti pokrivanja i intenziteta nijanse.

| Potrošnja                                                                                                                                                                                              | Vrsta primjene | Približna potrošnja           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | po premazu     | 0,30 - 0,35 kg/m <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                                                                                        | kod 2 premaza  | 0,60 - 0,70 kg/m <sup>2</sup> |
| Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu. |                |                               |

**Nadogradnja slojeva** temeljni premaz:

## Tehnički list

### StoColor Solical Fill

Ovisno o vrsti i stanju podloge možda će biti potreban temeljni premaz koji učvršćuje materijal i regulira svojstvo upijanja.

Na mineralnim podlogama preporučuje se uporaba temeljnog premaza koji izjednačava svojstvo upijanja i poboljšava svojstvo lijepljenja.

Napomena:

Ako nedostaje temeljni premaz, mogu se ugroziti svojstva pri obradi i izgled proizvoda. proizvodi: npr. StoPrim Silikat, StoPrim Sol GT

međupremaz:

StoColor Solical Fill

završni premaz:

StoColor Solical Fill

Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.

Tehnički podaci temelje se na dvostrukom premazu.

|                   |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aplikacija</b> | nanošenje, Valjci, strojno                                                            |
|                   | uporaba s pužnom pumpom<br>veličina mlaznice: 4 mm<br>tlak prskanja: otprilike 10 bar |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade</b> | Visoke vrijednosti vlažnosti zraka, niske temperature i malena izmjena zraka produljuju vrijeme stvrdnjavanja i sušenja.                                                                                                                                                                                 |
|                                                | Načelno u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika valja poduzeti prikladne mjere zaštite (npr. zaštita od kiše) na površinama koje valja obraditi ili koje su svježe izrađene. Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 8 sati. |

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Čišćenje alata</b> | Nakon uporabe odmah očistite vodom. |
|-----------------------|-------------------------------------|

#### Dobavljanje

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ton boje</b> | bijela, ograničeno toniranje po sustavu StoColor                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | tonirani materijal:<br>Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenoj nijansi boje. Moguća su mala odstupanja u tonu boje od prijašnjih isporuka. Na jednoj površini koristiti samo isporuke s istim brojem šarže.<br>Prije obrade valja promiješati različite šarže. |
|                 | stabilnost tona boje:<br>Vremenski utjecaji, vlaga, UV-zračenje i naslage mogu promijeniti površinu premaza. Moguće su promjene nijanse. Postupak promjene dinamičan je, a na                                                                                                  |

## Tehnički list

---

### StoColor Solical Fill

njega utječu klimatski uvjeti i izloženost. Za to vrijede aktualni nacionalni propisi, tehnički listovi itd.

pucanje punila:

Mehanička opterećenja mogu oštetiti punila u materijalu i tako uzrokovati svijetle dijelove. To ne utječe na kvalitetu i funkcionalnost proizvoda.

preciznost tona boje: Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost tona boje. svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - d):

- a. neravnomjerna sposobnost upijanja podloge
- b. različite vlažnosti podloge na površini
- c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge
- d. izravno sunčevo zračenje s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom premazu

ispiranje pomoćnih tvari:

Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može osloboditi voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini. Efekt ovisi o intenzitetu tona boje i različitog je stupnja vidljivosti. Efekti nestaju uz daljnje vremenske utjecaje.

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mogućnost toniranja</b>   | Moguće nijansiranje s maks. 1 % proizvoda StoTint Aqua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ambalaža</b>              | Kanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Skladištenje</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Uvjeti skladištenja</b>   | Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Trajanje skladištenja</b> | Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.<br>Objašnjenje serijskog broja:<br>brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan<br>primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.<br>Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja. |

#### Označavanje

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Proizvodna skupina</b> | Fasadna boja |
|---------------------------|--------------|

#### Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)  
anorgansko vezivo  
Polimerna disperzija

## Tehnički list

---

### StoColor Solical Fill

titanov dioksid  
silikatna punila  
mineralna punila  
voda  
Hidrofobirajuća sredstva  
zgušnjivač  
sredstvo za raspršivanje  
otpušivač

---

**Sigurnost** Ovaj se proizvod ne mora označiti u skladu s aktualnom UREDBA EZ.  
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

**EUH210** Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

**EUH208** Sadrži 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.  
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

**EUH211** Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

#### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47  
Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com