


Tehnički list

StoColor Solical G

Fasadna boja na bazi silikatnog silicijeva dioksida, s obloženim zaštitnim filmom



Karakteristika

Primjena	• izvana • na mineralnim podlogama • za renoviranje organskih, neelastičnih podloga • nije prikladno za horizontalne ili ukošene površine izložene vremenskim utjecajima
-----------------	---

Svojstva	• zadržava strukturu • odlično pokriva • otporno na vodu • vrlo otporno na vremenske utjecaje • A2-s1, d0 u skladu s EN 13501-1 • sastoji se od kombinacije silicijeva dioksida i vodenog stakla • vrlo visoka propusnost za CO₂ i vodenu paru • maksimalna stabilnost tona boje u području silikatnih boja • ne stvara film • ne sadrži otapala ni omekšivače • gustoća difuzijske struje vodene pare V: > 2.000 g/(m²*d)
-----------------	---

Optika	• mat (mineralno)
---------------	-------------------

Posebnosti/napomene	• disperzijska silikatna boja u skladu s normom DIN 18363 • isključivo s neperzistentnim, kapsuliranim konzerviranjem filmom
----------------------------	---

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	0,01 m	V1 visoko
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,1 kg/(m ² h ^{0.5})	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	50 - 70	
Sjaj	EN 1062-1	G3 - mat	G3
Debljina suhog sloja	EN 1062-1	150 μm	E3 > 100; ≤ 200

Tehnički list

StoColor Solical G

Veličina zrna	EN 1062-1	< 100 µm	S1 fini
Gustoća masenog protoka V		> 2000 g/(m²*d)	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne ili nepotpuno povezane podloge mogu uzrokovati štetu kao npr. stvaranje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima.

Pripreme Provjerite jesu li postojeći premazi nosivi. Odstranite nenosive premaze. Fasadne površine napadnute algama i gljivama prije nanošenja novih slojeva valja temeljito očistiti. Suhe se površine ovisno o stupnju pogođenosti dezinficiraju 1 - 2 put proizvodom StoPrim Fungal.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
najviša temperatura podloge i zraka: +30 °C

Temperatura podloge mora biti viša od rosišta. preporučena razlika iznosi +3 °C

Priprema materijala Uporaba kao međupremaz: razrijedite s maks. 10 % vode.
Uporaba kao završni premaz: razrijedite s maks. 10 % vode.
Pri strojnoj obradi: razrijedite vodom maks. 3 %.

Razrijedite s čim manje vode kako biste postigli konzistenciju za obradu. Prije obrade dobro promiješajte materijal.

Intenzivno nijansirani materijal razrijedite s vrlo malo vode. Presnažno razrjeđivanje pogoršava svojstva materijala, primjerice po pitanju obrade, sposobnosti pokrivanja i intenziteta nijanse.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	po premazu	0,15 - 0,20 l/m²
	kod 2 premaza	0,30 - 0,40 l/m²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Nadogradnja slojeva temeljni premaz:

Tehnički list

StoColor Solical G

Ovisno o vrsti i stanju podloge možda će biti potreban temeljni premaz koji učvršćuje materijal i regulira svojstvo upijanja.

Na mineralnim podlogama preporučuje se uporaba temeljnog premaza koji izjednačava svojstvo upijanja i poboljšava svojstvo lijepljenja.

Napomena:

Ako nedostaje temeljni premaz, mogu se ugroziti svojstva pri obradi i izgled proizvoda. proizvodi: npr. StoPrim Silikat, StoPrim Sol GT

međupremaz:

StoColor Solical G

završni premaz:

StoColor Solical G

Ovisno o podlozi i nijansi potrebni su dodatni premazi.

Tehnički podaci temelje se na dvostrukom premazu.

Aplikacija	nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje, strojno opće napomene za obradu: Upotrijebite produžetak mlaznica i fleksibilno crijevo. Nanos s malo maglice, uređajem za bezzračno prskanje: veličina mlaznice: 0,019 - 0,021 inča pritisak raspršivanja: oko 100 - 130 bara Napomena: - Podaci navedeni za mlaznicu i tlak služe samo kao preporuke. Ovisno o tipu stroja i uvjetima objekta postavke i podaci mogu se razlikovati kako bi se postigao optimalni rezultat. Dodatne informacije potražite kod proizvođača stroja.
-------------------	---

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Visoke vrijednosti vlažnosti zraka, niske temperature i malena izmjena zraka produljuju vrijeme stvrdnjavanja i sušenja. Načelno u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika valja poduzeti prikladne mjere zaštite (npr. zaštita od kiše) na površinama koje valja obraditi ili koje su svježe izrađene. Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 8 sati.
--	---

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
-----------------------	-------------------------------------

Dobavljanje

Ton boje	bijela, ograničeno toniranje po sustavu StoColor
-----------------	--

Tehnički list

StoColor Solical G

tonirani materijal:

Prije obrade provjerite odgovara li materijal naručenoj nijansi boje. Moguća su mala odstupanja u tonu boje od prijašnjih isporuka. Na jednoj površini koristiti samo isporuke s istim brojem šarže.

Prije obrade valja promiješati različite šarže.

stabilnost tona boje:

Vremenski utjecaji, vlaga, UV-zračenje i naslage mogu promijeniti površinu premaza. Moguće su promjene nijanse. Postupak promjene dinamičan je, a na njega utječu klimatski uvjeti i izloženost. Za to vrijede aktualni nacionalni propisi, tehnički listovi itd.

pucanje punila:

Mehanička opterećenja mogu oštetiti punila u materijalu i tako uzrokovati svijetle dijelove. To ne utječe na kvalitetu i funkcionalnost proizvoda.

preciznost tona boje:

Uvjeti vremenskih utjecaja i objekta utječu na preciznost i ravnomjernost tona boje. svakako izbjegavajte sljedeće uvjete (a - d):

- a. neravnomjerna sposobnost upijanja podloge
- b. različite vlažnosti podloge na površini
- c. mjestimično velike razlike u lužnatosti i/ili sastojcima podloge
- d. izravno sunčevo zračenje s oštro razgraničenom sjenom na još vlažnom premazu

ispiranje pomoćnih tvari:

Kod premaza, koji se još nisu osušili, iz premaza se može osloboditi voda, npr. rosa, magla ili kiša i skupiti na površini. Efekt ovisi o intenzitetu tona boje i različitog je stupnja vidljivosti. To ne utječe na kvalitetu proizvoda. Efekti nestaju uz daljnje vremenske utjecaje.

Ambalaža

Kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.

Objašnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan

primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.

Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja. Najbolja kvaliteta u originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Tehnički list

StoColor Solical G

Označavanje

Proizvodna skupina Fasadna boja

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
anorgansko vezivo
Polimerna disperzija
titanov dioksid
silikatna punila
voda
Hidrofobirajuća sredstva
zgušnjivač
sredstvo za raspršivanje
otpjenjivač
sredstvo za zaštitu premaza na bazi DCOIT / OIT

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži 2-oktil-2H-izotiazol-3-on, 4,5-diklor-2-oktil-2H-izotijazol-3-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1). Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i

Tehnički list

StoColor Solical G

korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com