


Tehnički list

StoColor Supermatt

Ekstremno mat boja za interijere od silikona i kieselsola, ispitana na štetne tvari, razred otpornosti na mokru abraziju 1, sposobnost pokrivanja 2 u skladu s EN 13300



Karakteristika

Primjena

- unutra
- kao ekstremno mat boja za interijere od silikona i silicijeva dioksida na zidu i stropu osjetljivom na svjetlo

Svojstva

- može se jako dobro poboljšati
- odlično pokriva
- vrlo visok stupanj bjelila
- otporno sredstva za dezinfekciju površina
- ne sadrži otapala ni omekšivače, niske razine emisija
- TÜV SÜD - testiranje TÜV SÜD sastojaka i emisija relevantnih za zdravlje, redovito praćenje proizvoda i procesa, kontrola upotrijebljenih materijala (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- ne sadrži tvari koje uzrokuju fogging

Optika

- zagasito mat u skladu s EN 13300

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,50 - 1,60 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	< 0,1 m	V1 visoko
Otpornost na mokru abraziju	EN 13300	R-Razred 1	
Sposobnost pokrivanja	EN 13300	H10-Razred 2	
Izdašnost	EN 13300	7 m ² /l	
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	363	Prosječna vrijednost
Sjaj	EN 13300	G4 - Zasagita mat boja	
Najveća veličina zrna	EN 13300	S1 - Fino	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Tehnički list

StoColor Supermatt

Podloga

Zahtjevi Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i sredstava za odvajanje.

Priprema

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripremne radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:

Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

StoPrim Plex je spreman za obradu, a ovisno o upijanju podloge može se razrjeđivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuće podloge:

Grundirajte proizvodom StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci topljivi u vodi:

Izolirajte proizvodom StoPrim Isol.

Proizvod StoPrim Isol spreman je za obradu i ne smije se razrijediti.

Neoštećeni dvokomponentni premazi, neželjezni metali, plastika:

Grundirajte sredstvom StoAqua EP Activ.

Površine zahvaćene plijesni:

Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova peroksida i temeljito isperite čistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura obrade i podloge: +5 °C

Priprema materijala

Međupremaz razrijedite vodom do maks. 3 %.

Završni premaz razrijeđen vodom do maks. 3 %.

Tehnički list

StoColor Supermatt

Razrijedite vodom do konzistencije za obradu. Prije obrade dobro promiješajte. Za strojnu obradu dodavanje vode valja namjestiti za dotični stroj/crpku. Intenzivne nijanse boje u pravilu traže manje vode zbog optimizacije materijala. Ako je materijal prejako razrijeđen, pogoršavaju se obrada i karakteristike (npr. sposobnost pokrivanja, nijansa boje).

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,13 - 0,15	l/m²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			
Nadogradnja slojeva	temeljni premaz:		
	Ovisno o načinu i stanju podloge.		
	Međupremaz:		
	StoColor Supermatt		
	završni premaz:		
	StoColor Supermatt		
	Ovisno o odabiru nijanse boje i vrste podloge mogu biti potrebni dodatni premazi.		
Aplikacija	nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje		
	Kako bi se izbjegli talozi, susjedne površine valja nanositi mokro na mokro.		
	bezzračne prskalice:		
	mlaznica: 0,018" - 0,026"		
	tlak: 150 - 180 bar		
	kut mlaznice: 50°		
	razrjeđenje: oko 5 % vodom		
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Osušeno i opteretivo: nakon otprilike 3 do 4 dana.		
	Kod veće vlažnosti zraka i/ili niže temperature sušenje se odgovarajuće usporava.		
	Pri temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 6 sati		
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.		
Napomene, preporuke,	Napomena za sušenje:		

Tehnički list

StoColor Supermatt

posebno, ostalo

predviđene gipsane mase za izjednačavanje industrije za izradu gipskartonskih ploča mogu biti izrazito osjetljive na vlagu. Ta osjetljivost može uzrokovati nastanak mjehurića, bubrenja masa za ispunjavanje ili ljuštenje. Stoga Savezna udruga industrije gipsa i gipskartonskih ploča (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) u svojem naputku „Izjednačavanje gipskartonskih ploča“ preporučuje brzo sušenje uz dovoljno prozračivanje i temperaturu.

Primjena na površinama izloženima vodi:

- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa
- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

U rijetkim slučajevima, kod premaza tapeta s dodatkom drvene sječke, prirodni sastojci drveta (lignin i smole) drvenih vlakana aktiviraju se premazima u boji dajući im žuto-smeđu boju.

U takvim se slučajevima ta mjesta mogu točkasto tretirati izolacijskim premazom. Kod ovih prirodnih sastojaka ne postoje bojazni po zdravlje.

Dobavljanje

Ton boje

Nijanse boje:
bijela, stara bijela

Nijansa boje stara bijela:

- AW11
- AW15
- STH01 (RAL 9010)
- STH02 (NCS S 0500N)
- STH04 (RAL 9016)
- sposobnost pokrivanja: razred 1 prema EN 13300, pri 7 m²/litara

pucanje punila:

Kod tamnih i intenzivnih nijansi boje u slučaju mehaničkog opterećenja površine premaza boja se na tim mjestima zbog upotrijebljenih prirodnih sirovina za punjenje može promijeniti u svjetlije nijanse. To ne utječe na kvalitetu proizvoda ni funkcionalnost.

Preporuka:

U slučaju sjajnih i intenzivnih nijansi boja upotrijebiti premaz razreda otpornosti na mokru abraziju 1.

Mat sjaj: StoColor Titanium ASE.

Srednji sjaj i sjajne površine: StoColor Opticryl Satinmat, StoColor Opticryl Satin ili StoColor Opticryl Gloss.

Tako se pojačava sposobnost čišćenja površine i mehanička otpornost na često posjećenim područjima.

Tehnički list

StoColor Supermatt

preciznost nijanse boje:

Zbog kemijskih i/ili fizičkih procesa skidanja boje kod različitih objektivnih uvjeta ne postoji nikakvo jamstvo za ravnomjernu preciznost nijanse boje i nepostojanje mrlja, posebno kod:

- a. neravnomjernog upijanja podloge
- b. različitih vlažnosti podloga površine
- c. parcijalno različitih stupnjeva alkaliteta / sastojaka iz podloge.

Napomena:

Pre crtavanja zbog popravaka, izmjena ili naknadnih radova na površini ovise o različitim čimbenicima te se stoga u skladu s listom BFS br. 25 ne mogu izbjeći čak ni pri uporabi originalnog premaza.

Mogućnost toniranja	Nijansiranje s maks. 1 % StoTint Aqua.
----------------------------	--

Ambalaža	Kanta
-----------------	-------

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.
----------------------------	---

Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026. Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.
------------------------------	--

Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-07/220215-3	StoColor Supermatt (nizak stupanj emisije, ispitan na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom) Procjena emisijskog ponašanja
TÜV SÜD - evaluation	StoColor Supermatt (plošna otpornost na dezinfekcijska sredstva) Procjena plošne otpornosti na dezinfekcijska sredstva

Označavanje

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
polimerna disperzija
titanov dioksid

Tehnički list

StoColor Supermatt

silikatna punila
mineralna punila
voda
zgušnjivač
Hidrofobirajuća sredstva
sredstvo za raspršivanje
otpjenjivač
tenzidi
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/ZPT
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208 Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1).
Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

EUH211 Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47

Tehnički list

StoColor Supermatt

Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com