


Tehnički list

StoColor Titanium ASE

Mat disperzivna boja za interijere, ispitana na štetne tvari, za intenzivne tonove boje, razred otpornosti na mokru abraziju 1 u skladu s EN 13300



Karakteristika

Primjena

- unutra
- kao boja za interijere na zidnim i stropnim površinama koja se lako čisti
- za područja s pojačanim mehaničkim opterećenjem (npr. stubišta, sportske dvorane i sl.)

Svojstva

- smanjeni efekt ocrtavanja
- lako se čisti
- intenzivan sjaj boje
- ne sadrži otapala ni omekšivače, niske razine emisija
- TÜV SÜD - testiranje TÜV SÜD sastojaka i emisija relevantnih za zdravlje, redovito praćenje proizvoda i procesa, kontrola upotrijebljenih materijala (www.tuvsud.com/schadstoffpruefung-bauprodukte)
- ne sadrži tvari koje uzrokuju fogging

Optika

- mat u skladu s EN 13300
- ovisno o kutu promatranja i kutu pada svjetla moguć je efekt presijavanja

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,3 - 1,4 g/cm ³	
Otpornost na mokru abraziju	EN 13300	R-Razred 1	
Sposobnost pokrivanja	EN 13300	H10-Razred 2	
Sjaj	EN 13300	G3 - Bez sjaja	
Najveća veličina zrna	EN 13300	S1 - Fino	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

Tehnički list

StoColor Titanium ASE

Pripreme

Priprema podloge i izvedba radova premazivanja moraju odgovarati opće priznatim pravilima tehnike. Sva premazivanja i pripreme radove uvijek valja uskladiti s objektom i namjenom kojoj će služiti.

Labave dijelove premaza kao i nenosive stare premaze i slojeve uklonite pa očistite površinu (mehanički ili prikladnim odstranjivačima).

Temeljni premazi ne smiju tvoriti sjajan sloj.

Normalno i jako upijajuće podloge:

Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

StoPrim Plex je spreman za obradu, a ovisno o upijanju podloge može se razrjeđivati vodom do maks. 30 %.

Slabo upijajuće podloge:

Grundirajte proizvodom StoPrim Color ili StoPrim Sil Color.

Sastojci topljivi u vodi:

Izolirajte proizvodom StoPrim Isol.

Proizvod StoPrim Isol spreman je za obradu i ne smije se razrijediti.

Neoštećeni dvokomponentni premazi, neželjezni metali, plastika:

Grundirajte sredstvom StoAqua EP Activ.

Površine zahvaćene plijesni:

Površine premažite proizvodom Geiger STOP ili 10%-tnom otopinom vodikova peroksida i temeljito isperite čistom vodom. Pri sanaciji plijesni pridržavajte se nacionalnih preporuka i smjernica.

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja.

Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura obrade i podloge: +5 °C
-------------------------	---

Priprema materijala

Međupremaz razrijedite vodom do maks. 3 %.
Završni premaz razrijeđen vodom do maks. 3 %.

Razrijedite sa što manje vode dok ne postignete konzistenciju za obradu. Prije obrade dobro promiješajte. Za strojnu obradu dodavanje vode valja namjestiti za dotični stroj/crpku. Intenzivne nijanse boje u pravilu traže manje vode zbog optimizacije materijala. Ako je materijal prejako razrijeđen, pogoršava se obrada i

Tehnički list

StoColor Titanium ASE

karakteristike (npr. sposobnost pokrivanja, nijansa boje).

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,14 - 0,17	l/m ²
	kod 2 radna koraka	0,28 - 0,34	l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			
Nadogradnja slojeva	temeljni premaz: StoPrim Color		
	Međupremaz: StoColor Titanium ASE		
	završni premaz: StoColor Titanium ASE		
Aplikacija	nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje		
	StoColor Titanium ASE ravnomjerno nanesite valjkom Sto-FineCoat (uzduž i poprijeko) te nakon toga prijedite valjkom u jednom smjeru.		
	Kako bi se izbjegli talozi, susjedne površine valja nanositi mokro na mokro. Bezzračno prskanje: mlaznica: 0,018" - 0,026" tlak: 150 - 180 bar kut mlaznice: 50° razrjeđenje: oko 3 % vodom		
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Osušeno i opteretivo: nakon otprilike 3 do 4 dana.		
	Kod veće vlažnosti zraka i/ili niže temperature sušenje se odgovarajuće usporava.		
	Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 6 sati. Prljavštinu / tragove obilježavanja moguće je pažljivo ukloniti krpom bez vode ili s čistom vodom.		
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.		
Napomene, preporuke,	Napomena za sušenje:		

Tehnički list

StoColor Titanium ASE

posebno, ostalo

predviđene gipsane mase za izjednačavanje industrije za izradu gipskartonskih ploča mogu biti izrazito osjetljive na vlagu. Ta osjetljivost može uzrokovati nastanak mjehurića, bubrenja masa za ispunjavanje ili ljuštenje. Stoga Savezna udruga industrije gipsa i gipskartonskih ploča (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) u svojem nalogu „Izjednačavanje gipskartonskih ploča“ preporučuje brzo sušenje uz dovoljno prozračivanje i temperaturu.

Primjena na površinama izloženima vodi:

- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa
- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

U rijetkim slučajevima, kod premaza tapeta s dodatkom drvene sječke, prirodni sastojci drveta (lignin i smole) drvenih vlakana aktiviraju se premazima u boji dajući im žuto-smeđu boju.

U takvim se slučajevima ta mjesta mogu točkasto tretirati izolacijskim premazom. Kod ovih prirodnih sastojaka ne postoje bojazni po zdravlje.

Dobavljanje

Ton boje

toniranje po sustavu StoColor

preciznost nijanse boje:

Zbog kemijskih i/ili fizičkih procesa skidanja boje kod različitih objektivnih uvjeta ne postoji nikakvo jamstvo za ravnomjernu preciznost nijanse boje i nepostojanje mrlja, posebno kod:

- neravnomjernog upijanja podloge
- različitih vlažnosti podloga površine
- parcijalno različitih stupnjeva alkaliteta / sastojaka iz podloge.

Napomena:

Precrtavanja zbog popravaka, izmjena ili naknadnih radova na površini ovise o različitim čimbenicima te se stoga u skladu s listom BFS br. 25 ne mogu izbjeći čak ni pri uporabi originalnog premaza.

Mogućnost toniranja

Moguće naručiti samo nijansirano.

Ambalaža

Kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.

Objašnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan

Tehnički list

StoColor Titanium ASE

primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-07/240429-7

StoColor Titanium ASE (nizak stupanj emisije, ispitan na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom)
Procjena emisijskog ponašanja

Označavanje

Proizvodna skupina

Akrilatna boja za interijere

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
polimerna disperzija
mineralna punila
silikatna punila
voda
alkoholi
zgušnjivač
otpjenjivač
sredstvo za raspršivanje
tenzidi
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/ZPT

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metil-2H-izotijazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Tehnički list

StoColor Titanium ASE

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com