


Tehnički list

StoCrete FB

Premaz, modificiran cementom, premošćuje pukotine



Karakteristika

Primjena

- kao premaz koji premošćuje pukotine, za zaštitu betonskih nosivih elemenata koji su skloni pukotinama (betona i armiranog betona)
- za primjenu u postrojenjima za skladištenje, punjenje i prekrcaj tekućina koje onečišćuju vodu
- kao brtvena suspenzija za brtvljenje građevine

Svojstva

- cementom vezani premaz oplemenjen polimerom
- premošćuje pukotine statički i dinamički
- sprječava prodiranje vode i štetnih tvari topljivih u vodi
- regulira sadržaj vlage
- povećava električni otpor
- odlično vezanje
- dobra nepropusnost ugljikova dioksida (S_d -vrijednost $CO_2 > 50$ m)
- dobra sposobnost difuzije vodene pare (S_d -vrijednost $H_2O < 4$ m)
- vodonepropusno do 3 bar
- visoka otpornost na goriva, loživo ulje, rabljene i nerabljene motore s unutarnjim izgaranjem, transmisijsko ulje u vozilima te ulja za transformatore i izolaciju
- nanošenje: žlicom za žbukanje, airless prskalicom

Posebnosti/napomene

- proizvod je u skladu s normom EN 1504-2
- nije za površine po kojima se hoda ili vozi
- sastavni dio sustava StoCretec u skladu sa smjernicom za sanaciju 2001-10
- Sustav za zaštitu površina OS 5b (OS D I)
- površine s djelovanjem vlage na stražnjoj strani na upit

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,61 - 1,71 g/cm ³	
Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja	EN ISO 7783	3,0 m	V3 nisko
Stopa vodopropusnosti w	EN 1062-1	< 0,1 kg/(m ² h ^{0.5})	W3 nisko
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783	1.350	Prosječna vrijednost

Tehnički list

StoCrete FB

Čvrstoća prijanjanja		> 1,0 MPa	
Sjaj	EN 1062-1	G3 - Bez sjaja	
Veličina zrna	EN 1062-1	< 500 µm	S3 grob

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Zahtjevi za podlogu:

Prije uporabe prvog sloja podloga se mora dovoljno namočiti (prvi put neka 24 sata prije uporabe).

Podloga u trenutku uporabe mora biti toliko suha da je još samo mat vlažna.

Temperatura podloge viša od +8 °C i 3 K iznad točke rosišta.

Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,0 N/mm²

Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 0,6 N/mm²

Priprema

Podloga se treba pripremiti mehaničkim postupcima, primjerice kuglastim zračilom, glodalicom i naknadnom obradom kuglastim zračilom ili zračilom s fiksim sredstvima zračenja.
Pore i šupljine valja dovoljno otvoriti.

Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

Nedostatci i šupljine moraju se zatvoriti prema pravilima za sanaciju betona.

Unutarnje rubove u spremnicima te kadama i prostorijama za skupljanje izvedite u obliku žlijebova.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura pri obradi: +8 °C

najviša temperatura pri obradi: +30 °C

relativna vlažnost zraka: najviše 80 %

Vrijeme uporabe

pri +10 °C: oko 180 minuta

pri +20 °C: oko 120 minuta

pri +30 °C: oko 90 minuta

Omjer miješanja

komponenta A (tekuća) / komponenta B (u obliku praška) = 1,0 : 1,0 težinskih udjela

Priprema materijala

U čistu posudu prvo stavite komponentu A (disperziju), a zatim komponentu b (komponentu u prahu).

Oprezno miješajte miješalicom na niskom broju okretaja (otprilike 2 minute na 300

Tehnički list

StoCrete FB

o/min). Pustite da stoji otprilike 3 minute pa miješajte još 30 sekundi.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	Izmiješani materijal (dubina hrapavosti = 0,2 mm)	4,5	kg/m ²
	Izmiješani materijal (dubina hrapavosti = 0,5 mm)	4,7	kg/m ²
	Izmiješani materijal (dubina hrapavosti = 1,0 mm)	5,1	kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

struktura premaza OS 5b (OS D I)
1. Pripremanje podloge
2. Grebani sloj pomoću StoCrete FB
3. Premaz StoCrete FB
4. Premaz StoCrete FB

Struktura premaza: uređaji LAU u skladu s načelima dopuštenja Njemačkog instituta za građevnu tehniku (DIBt)
Premošćuje pukotine od 0,2 mm i 0,5 mm
1. Priprema podloge
2. Grebani sloj pomoću StoCrete FB
3. Premaz StoCrete FB
4. Premaz StoCrete FB

struktura premaza Mineralna brtvena suspenzija za brtvljenje građevine
1. Priprema podloge
2. Grebani sloj pomoću StoCrete FB
3. Premaz StoCrete FB
4. Premaz StoCrete FB

Aplikacija

struktura premaza OS 5b (OS D I)
1. Pripremanje podloge
Prije nanošenja grebanog sloja dovoljno navlažite betonsku podlogu (prvi put neka 24 sata prije nanošenja).
Međutim, betonska se podloga do trenutka nanošenja grebanog sloja mora osušiti toliko da izgleda još samo mat vlažna.

2. Grebani sloj pomoću StoCrete FB
Uporaba/obrada grebanog sloja vrši se prikladnim alatom poput žlice za ravnanje ili gladilice.
Potrošnja: oko 1,0 kg/m²

Najranije za 3 sata

Tehnički list

StoCrete FB

3. Premaz StoCrete FB
Potrošnja: oko 1,5 kg/m²

Najranije za 6 sati

4. Premaz StoCrete FB
Potrošnja: oko 2,0 kg/m²
Vrijeme čekanja do postizanja otpornosti na kišu i vlagu:
pri +10 °C: za otprilike 24 sata
pri +20°C: za otprilike 18 sati
pri +30°C: za otprilike 12 sati

radi postizanja ukupne debljine razmotrite veću potrošnju ovisno o dubini hrapavosti
dubina hrapavosti 0,5 mm: veća potrošnja 200 g/m²
dubina hrapavosti 1,0 mm: veća potrošnja 600 g/m²

Druge pojedinosti potražite među podacima o uporabi StoCretec OS 5b.1

Struktura premaza - uređaji LAU u skladu s načelima dopuštenja Njemačkog instituta za građevnu tehniku (DIBt)
Premošćuje pukotine od 0,2 mm

1. Priprema podloge

Prije nanošenja grebanog sloja dovoljno navlažite betonsku podlogu (prvi put neka 24 sata prije nanošenja).

Međutim, betonska se podloga do trenutka nanošenja grebanog sloja mora osušiti toliko da izgleda još samo mat vlažna.

2. Grebani sloj pomoću StoCrete FB

Uporaba/obrađa grebanog sloja vrši se prikladnim alatom poput žlice za ravnjanje ili gladilice.

Potrošnja: oko 1,0 kg/m²

Najranije za 3 sata

3. Premaz StoCrete FB
Potrošnja: oko 1,0 kg/m²

Najranije za 6 sati

4. Premaz StoCrete FB
Potrošnja: oko 1,5 kg/m²
Vrijeme čekanja do postizanja otpornosti na kišu i vlagu:
pri +10 °C: za otprilike 24 sata
pri +20°C: za otprilike 18 sati
pri +30°C: za otprilike 12 sati

radi postizanja ukupne debljine razmotrite veću potrošnju ovisno o dubini hrapavosti

Tehnički list

StoCrete FB

dubina hrapavosti 0,5 mm: veća potrošnja 200 g/m²
dubina hrapavosti 1,0 mm: veća potrošnja 600 g/m²

Druge pojedinosti potražite u općem građevinskom dopuštenju Z-59.12-336

Struktura premaza - uređaji LAU u skladu s načelima dopuštenja Njemačkog instituta za građevnu tehniku (DIBt)

Premošćuje pukotine od 0,5 mm

1. Priprema podloge

Prije nanošenja grebanog sloja dovoljno navlažite betonsku podlogu (prvi put neka 24 sata prije nanošenja).

Međutim, betonska se podloga do trenutka nanošenja grebanog sloja mora osušiti toliko da izgleda još samo mat vlažna.

2. Grebani sloj pomoću StoCrete FB

Uporaba/obrada grebanog sloja vrši se prikladnim alatom poput žlice za ravnjanje ili gladilice.

Potrošnja: oko 1,0 kg/m²

Najranije za 3 sata

3. Premaz StoCrete FB

Potrošnja: oko 1,5 kg/m²

Najranije za 6 sati

4. Premaz StoCrete FB

potrošnja: oko 2,0 kg/m²

Vrijeme čekanja do postizanja otpornosti na kišu i vlagu:

pri +10 °C: za otprilike 24 sata

pri +20°C: za otprilike 18 sati

pri +30°C: za otprilike 12 sati

radi postizanja ukupne debljine razmotrite veću potrošnju ovisno o dubini hrapavosti

dubina hrapavosti 0,5 mm: veća potrošnja 200 g/m²

dubina hrapavosti 1,0 mm: veća potrošnja 600 g/m²

Druge pojedinosti potražite u općem građevinskom dopuštenju Z-59.12-336

struktura premaza Mineralna brtvena suspenzija za brtvljenje građevine

1. Priprema podloge

Prije nanošenja grebanog sloja dovoljno navlažite betonsku podlogu (prvi put neka 24 sata prije nanošenja).

Međutim, betonska se podloga do trenutka nanošenja grebanog sloja mora osušiti toliko da izgleda još samo mat vlažna.

2. Grebani sloj pomoću StoCrete FB

Uporaba/obrada grebanog sloja vrši se prikladnim alatom poput žlice za ravnjanje

Tehnički list

StoCrete FB

ili gladilice.
Potrošnja: oko 1,0 kg/m²

Najranije za 3 sata

3. Premaz sredstvom StoCrete FB
Potrošnja: oko 1,5 kg/m²

Najranije za 6 sati

4. Premaz sredstvom StoCrete FB
potrošnja: oko 2,0 kg/m²

Vrijeme čekanja do postizanja otpornosti na kišu i vlagu:
pri +10 °C: za otprilike 24 sata
pri +20°C: za otprilike 18 sati
pri +30°C: za otprilike 12 sati

radi postizanja ukupne debljine razmotrite veću potrošnju ovisno o dubini hrapavosti
dubina hrapavosti 0,5 mm: veća potrošnja 200 g/m²
dubina hrapavosti 1,0 mm: veća potrošnja 600 g/m²

Druge pojedinosti potražite u općem građevinskom dopuštenju P 1763/02-149

Čišćenje alata

Pri svakom prekidu radova vodom operite alate i uređaje.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Izjavu/izjave o svojstvima možete dobiti u tehničkom informacijskom centru StoCretec.
Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Najmanja potrošnja materijala određena je ispitanim sustavom!

StoCrete FB isporučuje se u jedinicama prilagođenima omjeru miješanja (A/B).

Dobavljanje

Ton boje siva

Ambalaža kanta i vreća

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
00419/011	StoCrete FB Set	40 kg Set

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Komponenta A (disperzija), na hladnom mjestu i zaštićeno od mraza

Tehnički list

StoCrete FB

Komponenta B (praškasta komponenta), na hladnom i suhom mjestu

Trajanje skladištenja

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
Proizvod ne sadrži kromate.
Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. Prva brojka u broju šarže označava zadnju brojku godine. Druga i treća brojka označavaju broj kalendarskog tjedna. Primjer: 1450013223 - minimalan rok trajanja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2021. godine.

Stručna mišljenja / dopuštenja

Z-59.12-336

Sustav premaza StoCrete FB u LAU-postrojenjima

Označavanje

Proizvodna skupina

Premaz

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list.
Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoCrete FB

StoCrete FB

	OS 5 b (OS D I)	LAU		DIN 18195
Rissüberbrückung		0,2 mm	0,5 mm	
	[kg/m ²]	[kg/m ²]	[kg/m ²]	[kg/m ²]
Kratzspachtelung*)	1,0	1,0	1,0	1,0
1. Beschichtung	1,5	1,0	1,5	1,5
2. Beschichtung	2,0	1,5	2,0	2,0

*) Kratzspachtelung bei	
Rautiefe 0,2 mm	1,0
Rautiefe 0,5 mm	1,2
Rautiefe 1,0 mm	1,6

tablica StoCrete FB

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555