


## Tehnički list

### StoCrete FM

Fina masa za izjednačavanje, plastično modificirana, vezana cementom, debljina sloja 2 - 5 mm



#### Karakteristika

|                            |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primjena</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>grebani i izjednačavajući sloja za zaštitu i sanaciju betonskih nosivih elemenata.</li> </ul>                   |
| <b>Svojstva</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>odlična snaga prijanjanja za betonske podloge odnosno podloge zamjene za beton</li> <li>dobra obrada</li> </ul> |
| <b>Posebnosti/napomene</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>nije za površine po kojima se hoda ili vozi</li> </ul>                                                          |

#### Tehnički podaci

| Kriterij                      | Norma / ispitni propis | Vrijednost/<br>Jedinica | Napomene |
|-------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
| Gruba gustoća svježe žbuke    | EN 1015-6              | 2,1 kg/dm <sup>3</sup>  |          |
| Najveće zrno                  |                        | 0,8 mm                  |          |
| Čvrstoća prijanjanja          | EN 1542                | > 0,8 MPa               |          |
| Tlačna čvrstoća               | EN 12190               | 30 MPa                  |          |
| Vlačna čvrstoća pri savijanju | TP BE-PCC              | 7 MPa                   |          |
| Modul elastičnosti, statični  | EN 13412               | 12 GPa                  |          |

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

#### Podloga

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zahtjevi</b> | <p>Zahtjevi za podlogu:</p> <p>Betonska podloga mora biti nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari te sastojaka koji potiču koroziju (npr. kloridi).</p> <p>Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.</p> <p>Vlažno u skladu s definicijom Smjernice za sanaciju 2001-10.</p> <p>Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,3 N/mm<sup>2</sup></p> <p>Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 0,8 N/mm<sup>2</sup></p> |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pripreme</b> | <p>Podlogu valja pripremiti primjerenim mehaničkim postupcima, npr. čišćenjem čvrstim abrazivnim sredstvima ili visokotlačnim vodenim mlazom (&gt; 800 bar) tako da se između fine mase za izjednačavanje i betonskih, PCC i SPCC podloga stvori čvrsta i trajna veza.</p> <p>Pore i šupljine valja dovoljno otvoriti.</p> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tehnički list

### StoCrete FM

Nedostaci odnosno šupljine na betonskoj podlozi u području blizu površine valja zatvoriti u skladu s pravilima za sanaciju betona.

Napomena:

Tijekom svih postupaka pripreme podloge, koji mogu narušiti strukturu područja blizu površine starog preostalog betona, npr. izbijanja, lupanja, glodanja ili čišćenja plamenom, obrađene površine naknadno valja obraditi prikladnim postupcima (obrađa čvrstim abrazivnim sredstvima).

#### Uporaba

**Temperatura pri uporabi** najniža temperatura pri obradi: +5 °C  
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

**Vrijeme uporabe** pri +5 °C: oko 35 minuta  
pri +23 °C: oko 25 minuta  
pri +30 °C: oko 15 minuta

**Omjer miješanja** 25 kg materijala prema opisu / 4,0 l vode = 1,0 : 0,16 težinskih udjela

**Priprema materijala** Ulijte vodu i dodajte suhi tvornički mort. Miješajte otprilike 2 minute. Pustite da stoji otprilike 3 minute. Ponovno miješajte otprilike 30 sekundi.

Ako rabite pojedinačne štapove za miješanje, upotrijebite one s dva vijenca za miješanje koji djeluju po načelu suprotnog toka. Broj okretaja treba iznositi najviše oko 500 o/min.

#### Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po mm debljine sloja

1,8

kg/m<sup>2</sup>

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

#### Nadogradnja slojeva

1. Pripremanje podloge
  2. Grebani sloj ili pripremno ispiranje pomoću StoCrete FM
  3. Sloj fine mase za izjednačavanje StoCrete FM
- debljina sloja: 2 - 5 mm

#### Aplikacija

1. Pripremanje podloge
- Nedostaci odnosno šupljine u području blizu površine na betonskoj podlozi moraju se zatvoriti prije primjene StoCrete FM prema pravilima za sanaciju betona.

Prije nanošenja proizvoda dovoljno navlažite betonsku podlogu (prvi put neka 24 sata prije nanošenja).

## Tehnički list

---

### StoCrete FM

No, betonska se podloga do trenutka nanošenja mora osušiti toliko da izgleda još samo mat vlažna.

#### 2. Grebani sloj

Za zatvaranje šupljina i pora nanosite StoCrete FM tankim pripremnim grebanjem pomoću gladilice na malo vlažnom betonu.

#### 3. Sloj fine mase za izjednačavanje

Finu PCC masu za izjednačavanje StoCrete FM nanosite na svježi grebani sloj ručno ili strojno. Kako biste osigurali snagu prijanjanja, uvijek radite svježe u svježe.

Završna obrada vrši se zaglađivanjem površine. Izribajte tragove zidarske lopatice spužvom u svježem stanju, a pritom nemojte dodavati vodu.

Debljina sloja 2 - 5 mm; potrošnja: oko 2,1 kg/m<sup>2</sup> i mm debljine sloja (zamiješani materijal)

#### Ručna obrada:

pri ručnoj obradi proizvod se nanosi zidarskom žlicom, zidarskom lopaticom i gladilicom.

#### Strojna obrada:

za strojnu obradu primjereni su uređaji za prskanje uobičajeni na tržištu, npr. PFT-N2V i WM-Variojet.

#### 4. Naknadna obrada

postupci naknadne obrade:

- a) prekrivanje folijama ili prostiračima
- b) prskanje vodom
- c) kemijska naknadna obrada

U normalnim uvjetima potrebna je naknadna obrada od najmanje 3 dana. Smisleno se valja pridržavati odgovarajuće norme DIN 1045-3:2012-03, letka B8 „Naknadna obrada i zaštita novog betona“ (4.2014.) udruge Verein Deutscher Zementwerke e.V. te dodatnih tehničkih ugovornih uvjeta i smjernica za građevinarstvo (2014/12).

#### Napomena:

Kemijska naknadna obrada smije se izvesti samo ako su radovi koji slijede kompatibilni s njom.

Neki postupci ne omogućuju ravnomjernu nijansu površine fine mase za izjednačavanje.

Folija ne smije doticati površinu fine mase za izjednačavanje.

Važan dio naknadne obrade jest i dovoljno pripremljeno vlaženje betonske podloge

## Tehnički list

### StoCrete FM

prije nanošenja fine mase za izjednačavanje kako bi podloga bila zasićena vodom i ne bi oduzela vodu za miješanje svježoj finoj masi za izjednačavanje. Kao što piše u opisu pripreme podloge, podloga mora biti „vlažna“ u smislu smjernice za sanaciju.

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerađivanja</b> | Može se prerađivati pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka pomoću: premaz OS 4 / 5: za 2 dana                                                                                                                                        |
| <b>Čišćenje alata</b>                               | Nakon uporabe odmah očistite vodom, vezani materijal može se ukloniti samo strojno.                                                                                                                                                       |
| <b>Napomene, preporuke, posebno, ostalo</b>         | Izjavu/izjave o svojstvima možete dobiti u tehničkom informacijskom centru StoCretec.<br>Opće napomene za obradu nalaze se na stranici <a href="http://www.stocretec.de">www.stocretec.de</a> i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika. |

| Dobavljanje                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                              | Broj artikla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Oznaka      | Pakiranje   |
|                              | 00734-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | StoCrete FM | 25 kg vreća |
| Skladištenje                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |
| <b>Uvjeti skladištenja</b>   | Skladištite na suhome.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |             |
| <b>Trajanje skladištenja</b> | U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).<br>Proizvod ne sadrži kromate. Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. Prva brojka u broju šarže označava zadnju brojku godine. Druga i treća brojka označavaju broj kalendarskog tjedna. Primjer: 1450013223 - minimalan rok trajanja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2021. godine.<br>Za ostala objašnjenja vidi cjenik. |             |             |

| Označavanje               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proizvodna skupina</b> | Fina masa za izjednačavanje                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sigurnost</b>          | Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.<br>Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list.<br>Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje. |

# Tehnički list

---

## StoCrete FM

### Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H  
Ulica Franje Lučića 32A  
HR-10090 Zagreb  
Telefon: +385 1 3499 555