

Tehnički list

StoCrete TG 204

Mort za popravke, plastično modificiran, vezan cementom, debljina sloja 12 - 50 mm



Karakteristika

Primjena

- kao zamjena za beton za sanaciju betonskih nosivih elemenata (beton i armirani beton)

Svojstva

- cementom vezana zamjena za beton oplemenjena polimerima (RM)
- odlična snaga vezivanja za betonske podloge
- dobra obrada okomito glave
- visok stupanj stabilnosti
- visoka otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje
- moguća vrlo brza prerada
- vrlo visoka nepropusnost
- vrlo visoka mehanička otpornost
- bez otapala

Posebnosti/napomene

- proizvod je u skladu s normom EN 1504-3
- sastavni dio sustava StoCretec u skladu sa smjernicom za sanaciju 2001-10; razred opteretivosti M 2 (PCC I, II)

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gruba gustoća svježe žbuke	EN 1015-6	2,2 kg/dm ³	
Najveće zrno		4 mm	
Čvrstoća prijanjanja	EN 1542	> 2,0 MPa	
Tlačna čvrstoća	EN 12190	55 MPa	
Vlačna čvrstoća pri savijanju	TP BE-PCC	10 MPa	
Modul elastičnosti, statični	EN 13412	21 GPa	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Zahtjevi za podlogu:
Betonska podloga mora biti nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari te sastojaka koji potiču koroziju (npr. kloridi). Manje čvrste slojeve i dodatke

Tehnički list

StoCrete TG 204

valja ukloniti.

Važno u skladu s definicijom norme EN 1504-10.

Stupanj čistoće golog armaturnog čelika nakon pripreme podloge: Sa 2½ u skladu s normom EN ISO 8501-1.

Prosječna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,5 N/mm²

Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prianjanja 1,0 N/mm²

Pripreme

Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima, npr. čvrstim abrazivnim sredstvima ili visokotlačnim vodenim mlazom (> 800 bar).
Pore i šupljine valja dovoljno otvoriti.

Napomena:

Tijekom svih postupaka pripreme podloge, koji mogu narušiti strukturu područja blizu površine starog preostalog betona, npr. izbijanja, lupanja, glodanja ili čišćenja plamenom, obrađene površine naknadno valja obraditi prikladnim postupcima (obrađa čvrstim abrazivnim sredstvima).

Uporaba**Temperatura pri uporabi**

najniža temperatura pri obradi: +5 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Vrijeme uporabe

pri +5 °C: oko 90 minuta
pri +23 °C: oko 60 minuta
pri +30 °C: oko 45 minuta

Omjer miješanja

25 kg materijala prema opisu / 3,0 - 3,125 l vode = 1,0 : 0,12 - 0,125 težinskih udjela

Priprema materijala

Prisilna miješalica: ulijte vodu i dodajte suho tvornički mort. Miješajte otprilike 2 minute. Pustite da stoji otprilike 3 minute. Ponovno miješajte otprilike 30 sekundi.

Ako rabite pojedinačne štapove za miješanje, upotrijebite one s dva vijenca za miješanje koji djeluju po načelu suprotnog toka. Broj okretaja treba iznositi najviše oko 500 o/min.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po mm debljine sloja

2,0

kg/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

1. Pripremanje podloge

Tehnički list

StoCrete TG 204

2. Antikorozivna zaštita sredstvom StoCrete TK (na golu armaturu).
 3. Mineralno sredstvo za izradu veznog mosta pomoću StoCrete TH 200
 4. Zamjena za beton sredstvom StoCrete TG 204
- debljina sloja: 12-50 mm, djelomično do 100 mm
Moguće su veće debljine sloja ako radite u više slojeva.

Aplikacija

ručno

kao regulirani građevni proizvod:

1. Pripremanje podloge

2. Antikorozivna zaštita (na golu armaturu)

Odmah nakon uklanjanja hrđe s armaturnog čelika u skladu s normom DIN EN ISO 12944, dio 4 izvedite premaz pomoću StoCrete TK u dva radna koraka. Armaturni čelik ravnomjerno premažite kistom i zatvorite rupe.

Vrijeme čekanja između dvaju radnih koraka iznosi 4,5 sati.

Antikorozivna zaštita mora se stvrdnuti na armaturnom čeliku toliko da se pri drugom radnom koraku ne može odvojiti od njega.

Prvi radni korak: StoCrete TK sive boje Potrošnja otprilike 130 g/m pri jednom nanosu Ø do 18 mm

Drugi radni korak: StoCrete TK sive boje Potrošnja otprilike 140 g/m pri jednom nanosu Ø iznad 18 mm

ili

Prvi radni korak: StoCrete TK sive boje Potrošnja otprilike 150 g/m pri jednom nanosu Ø iznad 18 mm

Drugi radni korak: StoCrete TK sive boje Potrošnja otprilike 160 g/m pri jednom nanosu Ø iznad 18 mm

3. Mineralno sredstvo za izradu veznog mosta

Prije nanošenja StoCrete TH 200 betonska se podloga mora dovoljno navlažiti (prvi put neka 24 sata prije nanošenja).

No, betonska se podloga do trenutka nanošenja mora osušiti toliko da izgleda još samo mat vlažna.

Sredstvo za izradu veznog mosta StoCrete TH 200 nanosite primjerenim alatom poput kista ili četke.

Stvrdnuto sredstvo za izradu veznog mosta uklonite čišćenjem čvrstim abrazivnim sredstvima pa obnovite.

Potrošnja otprilike 1,9 kg/m²

4. Zamjena za beton

Materijal miješajte u čistoj posudi miješalicom ili, ako je površina veća, u prisilnoj miješalici. Najprije dodajte vode, a zatim tvornički suhi mort, miješajte 2 minute, zatim pustite da odstoji 3 minute pa još jednom miješajte 0,5 minute.

Tehnički list

StoCrete TG 204

StoCrete TG 204 nanosi se na svježu prijanjajuću suspenziju. Obrađuje se zidarskom žlicom, zidarskom lopaticom, gladilicom. Kako biste osigurali snagu prijanjanja, uvijek radite svježe u svježe.

Potrošnja: oko 22 kg/m² po cm dubine izljeva/širine sloja (izmiješani materijal)

Na kraju hrapavo izbrusite površinu - ne gladite kako bi se osiguralo prijanjanje za sljedeći sloj fine mase za izjednačavanje.

5. Naknadna obrada
postupci naknadne obrade:
a) prekrivanje folijama ili prostiračima
b) prskanje vodom
c) kemijska naknadna obrada

U normalnim uvjetima potrebna je naknadna obrada od najmanje 3 dana.

Napomena:
Kemijska naknadna obrada smije se provesti samo ako su radovi koji slijede kompatibilni s njom.

Iz iskustva je poznato da nije moguća ravnomjerna nijansa površine morta. Folija ne smije dodirivati površinu morta. Važan dio naknadne obrade predstavlja dostatno pripremno vlaženje betonske podloge prije nanošenja morta kako bi podloga bila zasićena vodom i kako ne bi oduzela vodu za miješanje svježem mortu. Valja obratiti pažnju na objašnjenja u ZTV-W LB 219 (2013).

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Može se prerađivati pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka pomoću: StoCrete TF 200 odnosno StoCrete TF 204 za 5 dana
Čišćenje alata	Očistite vodom.
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Izjavu/izjave o svojstvima možete dobiti u tehničkom informacijskom centru StoCretec. Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje

Ambalaža Vreća

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
00415-001	StoCrete TG 204	25 kg vreća

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome.

Tehnički list

StoCrete TG 204

Trajanje skladištenja

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
Proizvod ne sadrži kromate.
Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. Prva brojka u broju šarže označava zadnju brojku godine. Druga i treća brojka označavaju broj kalendarskog tjedna. Primjer: 1450013223 - minimalan rok trajanja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2021. godine.
Za ostala objašnjenja vidi cjenik.

Označavanje

Proizvodna skupina	Mort za sanaciju
--------------------	------------------

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list.
Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.
Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555