


Tehnički list

StoCrete TM

Mort za brze popravke, plastično modificiran,
vezan cementom, debljina sloja 2 - 40 mm



Karakteristika

Primjena

- kao zamjena za beton za poboljšanje gotovih betonskih elemenata (stropova, zidova, cijevi, kanalskih okna, žlijebova itd.)
- za brzo ponovno zatvaranje izbušenih rupa
- za oblikovanje žlijebova i reprofiliranje bridova

Svojstva

- polimerom modificirani cementno vezani mort za građevinarstvo (PCC / RM)
- odlična snaga vezivanja za betonske podloge
- nije potrebno zasebno sredstvo za izradu veznog mosta
- omogućava brzo vraćanje u pogon nakon održavanja
- ne propušta vodu
- otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje
- otporan na sulfate

Posebnosti/napomene

- proizvod je u skladu s normom EN 1504-3

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gruba gustoća svježe žbuke	EN 1015-6	2,0 kg/dm ³	
Najveće zrno		0,8 mm	
Čvrstoća prijanjanja	EN 1542	> 1,5 MPa	
Tlačna čvrstoća	EN 12190	46 MPa	
Vlačna čvrstoća pri savijanju	TP BE-PCC	8 MPa	
Modul elastičnosti, statični	EN 13412	18 GPa	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Zahtjevi za podlogu:
Betonska podloga mora biti nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari te sastojaka koji potiču koroziju (npr. kloridi). Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

Tehnički list

StoCrete TM

Vlažno u skladu s definicijom Smjernice za sanaciju 2001-10.
Stupanj čistoće golog armaturnog čelika nakon pripreme podloge: Sa 2½ - metalni sjaj sukladno normi 12944 dio 4. (zamjena za DIN 55928 dio 4.) pri premazivanju armature antikorozivnom zaštitom.

Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,5 N/mm²
Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,0 N/mm²

Priprema Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima, npr. čvrstim abrazivnim sredstvima ili visokotlačnim vodenim mlazom (> 800 bar).
Pore i šupljine valja dovoljno otvoriti.

Rubove mjesta izljeva valja ukositi pod kutom od otprilike 45°.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura pri obradi: +5 °C
najviša temperatura pri obradi: +20 °C

Vrijeme uporabe ovisno o temperaturi, otprilike 10 - 15 minuta

Omjer miješanja 15 kg materijala / cca 2,55 vode = 1,0 : 0,17 težinskih udjela

Priprema materijala Ulijte StoCrete TM u čistu posudu i polako ga pomiješajte sa svježom čistom vodom. Prvo pomiješajte suhi mort s malo tekućine za miješanje dok se prah ne smoči. Zatim možete podesiti proizvod na odgovarajuću konzistenciju daljnjim dodatkom tekućine za miješanje.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po litri šupljine	2,0	kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

1. StoCrete TM kao sredstvo za izradu veznog mosta
2. StoCrete TM "mokro u mokro" u konzistenciji morta

Debljina sloja: 2 - 40 mm

Aplikacija

StoCrete TM može se upotrebljavati cca 10 - 15 minuta, ovisno o temperaturi.

Tijekom uporabe i sljedeća 24 sata temperatura građevnog elementa ne smije pasti ispod +5 °C.

1. Nanesite StoCrete TM kao sredstvo za izradu veznog mosta u isperivoj

Tehnički list

StoCrete TM

konzistenciji primjerenim alatom poput kista ili četke na dobro ovlaženu podlogu.

2. StoCrete TM nanosi se mokro u mokro na svježe sredstvo za izradu veznog mosta i zgušnjava.

Proizvod se nanosi zidarskom žlicom i gladilicom. Zatim zgusnete proizvod nabijanjem i obradite površinu gleterom.

Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.
-----------------------	-------------------------------------

Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Izjavu/izjave o svojstvima možete dobiti u tehničkom informacijskom centru StoCretec. Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.
---	---

Dobavljanje

Ambalaža	Kanta
-----------------	-------

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
14257-001	StoCrete TM	15 kg kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome.
----------------------------	------------------------

Trajanje skladištenja	U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
------------------------------	--

Označavanje

Proizvodna skupina	Mort za sanaciju
---------------------------	------------------

Sigurnost	Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.
------------------	--

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.
Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim

Tehnički list

StoCrete TM

proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555