


Tehnički list

StoCrete TS 200

Mort za mokro prskanje, plastično modificiran, vezan cementom, debljina sloja 6 - 20 mm



Karakteristika

Primjena	kao zamjena za beton za sanaciju betonskih nosivih elemenata (beton i armirani beton)
Svojstva	- cementom vezani mort za mokro špricanje pojačan polimerima (SPCC/SRM) - visok stupanj otpornosti na smrzavanje / sol za odleđivanje - dobra obrada okomito iznad glave - velika otpornost na mraz / sol za posipanje
Posebnosti/napomene	- proizvod je u skladu s normom EN 1504-3 - sastavni dio sustava StoCretec u skladu sa smjernicom za sanaciju 2001-10 - mort i beton za popravljanje M 2 (SPCC / SRM)

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gruba gustoća svježe žbuke	EN 1015-6	2,1 kg/dm ³	
Najveće zrno		2 mm	
Čvrstoća prijanjanja	EN 1542	> 2,0 MPa	
Tlačna čvrstoća	EN 12190	57 MPa	
Vlačna čvrstoća pri savijanju	TP BE SPCC	10 MPa	
Modul elastičnosti, statični	EN 13412	21 GPa	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Zahtjevi za podlogu: Betonska podloga mora biti nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari te sastojaka koji potiču koroziju (npr. kloridi). Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti. Vlažno u skladu s definicijom Smjernice za sanaciju 2001-10. Stupanj čistoće golog armaturnog čelika nakon pripreme podloge: Sa 2½ u skladu s normom EN ISO 8501-1.
-----------------	---

Tehnički list

StoCrete TS 200

Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,5 N/mm²
Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,0 N/mm²

Pripreme Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima, npr. čvrstim abrazivnim sredstvima ili visokotlačnim vodenim mlazom (> 800 bar). Pore i šupljine valja dovoljno otvoriti.

Rubovi mjesta izljeva moraju se ukositi pod kutom od otprilike 45°.

Uporaba

Temperatura pri uporabi najniža temperatura pri obradi: +5 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Vrijeme uporabe pri +5 °C: oko 45 minuta
pri +23 °C: oko 35 minuta
pri +30 °C: oko 15 minuta

Omjer miješanja 25 kg materijala prema opisu / 3,25 - 3,375 l vode = 1,0 : 0,13 - 0,135 težinskih udjela

Priprema materijala Ulijte vodu i dodajte suhi tvornički mort. Miješajte otprilike 2 minute. Pustite da stoji otprilike 3 minute. Ponovno miješajte otprilike 30 sekundi. Važno: nakon miješanja morate postići standardnu konzistenciju.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	po mm debljine sloja (bez odboja)	2,1 kg/m ²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

1. Pripremanje podloge
2. Antikorozivna zaštita sredstvom StoCrete TK (na голу armaturu).
3. Zamjena za beton pomoću StoCrete TS 200

debljina sloja: 6 - 20 mm
Moguće su veće debljine sloja ako radite u više slojeva.

Aplikacija strojno

1. Pripremanje podloge
Hrđu s golog armaturnog čelika u skladu s normom DIN EN ISO 12944-4 uklonite do stupnja čistoće Sa 2½. Na očišćenom armaturnom čeliku ne smije biti prašine niti masnoća.
2. Antikorozivna zaštita

Tehnički list

StoCrete TS 200

Odmah nakon uklanjanja hrđe s armaturnog čelika u skladu s normom DIN EN ISO 8501-1 izvedite premaz pomoću StoCrete TK u tri radna koraka. Armaturni čelik ravnomjerno premažite kistom i zatvorite rupe.

Vrijeme čekanja između triju radnih koraka iznosi 4,5 sata.

Antikorozivna zaštita mora se stvrdnuti na armaturnom čeliku toliko da se pri sljedećem radnom koraku ne može odvojiti od njega.

1. radni korak StoCrete TK sive boje: potrošnja oko 130 g/m pri jednom nanosu Ø do 18 mm
2. radni korak StoCrete TK svjetlosive boje: potrošnja oko 140 g/m pri jednom nanosu Ø do 18 mm
3. radni korak StoCrete TK sive boje: potrošnja oko 130 g/m pri jednom nanosu Ø do 18 mm

ili

1. radni korak StoCrete TK sive boje: potrošnja oko 150 g/m pri jednom nanosu Ø iznad 18 mm
2. radni korak StoCrete TK sive boje: potrošnja oko 160 g/m pri jednom nanosu Ø iznad 18 mm
3. radni korak StoCrete TK sive boje: potrošnja oko 150 g/m pri jednom nanosu Ø iznad 18 mm

3. Zamjena za beton:

Prije nanošenja proizvoda dovoljno navlažite betonsku podlogu (prvi put neka 24 sata prije nanošenja). Međutim, proizvod se do trenutka nanošenja mora osušiti toliko da izgleda još samo mat vlažan.

Postupak prskanja:

Izmiješani mort prenesite pužnom pumpom u gustim mlazovima.

Za prskanje uvedite komprimirani zrak kroz mlaznicu kako bi se povećala brzina prskanja. Količina dobave varira između 3 do 9 l/min.

Tlak potiskivanja iznosi 15 do najviše 40 bar ako duljina prijenosa iznosi između 20 i najviše 40 m, a unutarnji promjer crijeva 35 mm.

Kao kompresor imajte na raspolaganju uređaj s najmanjim zračnim kapacitetom od 7 m³/min. pri tlaku od 3 bar.

Prije prvog prijenosa materijala cijevi navlažite iznutra i podmažite ljepilom za tapete.

Ne prenosite razrijeđeni materijal StoCrete TS 200 jer postoji opasnost od rastavljanja smjese i začepljenja.

Prskanje smije obaviti samo provjereni operater mlaznica koji znatno utječe na kvalitetu / odboj prskanog morta ovisno o udaljenosti mlaznice, smjeru prskanja te količini morta i vode.

Tehnički list

StoCrete TS 200

razmak regulacijskih mlaznica: 0,5 - 1,0 m

Na 1. sloju otprilike 50 % ukupne debljine sloja površinu ne obrađujete nakon prskanja.

Ako je potrebno, površinu zaštitite od prerana isušivanja ovisno o klimatskim uvjetima, eventualno je ceradama zaštitite od vjetra i izravnog sunčeva zračenja.

Najduže/najkraće vrijeme čekanja između 1. i 2. sloja prskanja pri +5 °C: 1 - 2 sata, +20°C: 30 min. - 1 sat, +30°C: 15 - 30 min.

Pri prskanju 2. sloja 1. sloj mora još biti mat vlažan i ne smije sadržavati razdvajajuće tvari. Ako obrađujete površinu morta za prskanje (ribanjem ili zaglađivanjem), morate prskanjem nanijeti dva sloja kako se ne bi pojavili problemi s prijanjanjem.

Površina 2. sloja može se izbrusiti i oribati preko šablona. Pritom izbjegavajte narušavanje strukture i odvajanje od podloge.

Površina se mora obraditi (izbrusiti i oribati) neposredno nakon prskanja zadnjeg sloja. Uklonite šablone.

Nastale radne spojnice po potrebi valja obraditi pjeskarenjem, ispuhivanjem nečistoća pomoću komprimiranog zraka bez ulja te pripremnim vlaženjem tako da nakon prskanja nastane homogeni sloj morta.

Više slojeva: ako su potrebne ravnomjerne debljine slojeva veće od 20 mm, daljnje slojeve smijete nanijeti prskanjem tek kad se dokaže da donji sloj ima prosječnu otpornost na kidanje od 1,5 N/mm² (najmanja pojedinačna vrijednost 1,0 N/mm²).

Zatim očistite i dovoljno smočite SPCC / SRM podlogu. Čišćenje abrazivnim sredstvima potrebno je samo ako je donji sloj obrađen nakon prskanja.

Preporučeni uređaj za miješanje i mokro prskanje: Prisilna miješalica tipa WM-Jetmix 125 (bubanj 125 l. / gotova mješavina: 90 l).

Ekscentrična pužna pumpa od oplemenjenog čelika tipa WM-Variojet-FU (pumpa D7 2,5)

Visokotlačna crijeva NW 35 (s fiksnim brzim spojevima).

Uređaj za prskanje i reprofilaciju s mlaznom cijevi od 12 m i 15 mm.

Prodaja i najam u Njemačkoj
Werner Mader GmbH Mörtel u. Betonspritzmaschinen
Bullauer Str. 6
D-64711 Erbach
Tel. +49 (0)6062/9442-0, faks. +49 (0)6062/9442-29 ,

Tehnički list

StoCrete TS 200

e-pošta: info@werner-mader.de

Prisilna miješalica tipa Multimix bubanj 125 l (gotova mješavina: 90 l).

Pužna pumpa PFT-N2V. - Visokotlačno crijevo proizvođača PFT s unutrašnjom širinom od 35 mm.

PFT, D-97346 Iphofen, tel. (0 93 23) 317 60, e-pošta: info@pft-iphofen.de

Pridržavajte se proizvođačevih uputa za uporabu!

4. Obrada površine

Ako nemate specifične zahtjeve za podlogu, ne obrađujte je nakon prskanja (vidi DIN 18551). Može se izgladiti neposredno nakon prskanja.

Nakon određenog vremena stvrdnjavanja (ovisno o temperaturi, vlažnosti zraka, debljini nanosa i podlozi) površina se može izravnati i oribati preko šablona, pri čemu morate izbjegavati narušavanje strukture i odvajanje od podloge.

5. Naknadna obrada

Postupci za naknadnu obradu:

- a) prekrivanje folijama ili prostiračima
- b) prskanje vodom
- c) kemijska naknadna obrada

U normalnim uvjetima valja se pridržavati naknadne obrade od najmanje 5 dana. Smisleno se valja pridržavati odgovarajuće norme DIN 1045-3:2012-03, letka B8 Savjetovališta za cement „Naknadna obrada i zaštita novog betona“ (4.2014.) i Dodatnih tehničkih ugovornih uvjeta i smjernica za građevinarstvo ZTV-W LB 219 (2013.).

Napomena:

Kemijska naknadna obrada smije se provesti samo ako su radovi koji slijede kompatibilni s njom.

Iz iskustva je poznato da nije moguća ravnomjerna nijansa površine morta.

Folija ne smije dodirivati površinu morta.

Važan dio naknadne obrade predstavlja dostatno pripremljeno vlaženje betonske podloge prije nanošenja morta kako bi podloga bila zasićena vodom i kako ne bi oduzela vodu za miješanje svježem mortu.

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom, vezani materijal može se ukloniti samo strojno.

Tehnički list

StoCrete TS 200

**Napomene, preporuke,
posebno, ostalo**

Izjavu/izjave o svojstvima možete dobiti u tehničkom informacijskom centru StoCretec.
Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje**Ambalaža**

Vreća

Broj artikla**Oznaka****Pakiranje**

00750-002

StoCrete TS 200

25 kg vreća

Skladištenje**Uvjeti skladištenja**

Skladištite na suhome.

Trajanje skladištenja

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
Proizvod ne sadrži kromate. Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. Prva brojka u broju šarže označava zadnju brojku godine. Druga i treća brojka označavaju broj kalendarskog tjedna. Primjer: 1450013223 - minimalan rok trajanja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2021. godine.
Za ostala objašnjenja vidi cjenik.

Označavanje**Proizvodna skupina**

Mort za sanaciju

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list.
Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Tehnički list

StoCrete TS 200

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555