


Tehnički list

StoCrete TS 203

Mort za mokro prskanje, plastično modificiran,
vezan cementom, debljina sloja 6 - 30 mm



Karakteristika

Primjena

- kao zamjena za beton za održavanje statički i nestatički relevantnih betonskih nosivih elemenata (beton i armirani beton)
- kao zamjena za beton kad postoje dodatni zahtjevi za statičko djelovanje
- za (ponovno) uspostavljanje otpornosti požar
- za sanaciju betona mjesta za skladištenje, punjenje i prekrcaj tvari koje onečišćuju vodu uključujući benzinske postaje

Svojstva

- cementom vezana zamjena za beton oplemenjena polimerima (SPCC/SRM)
- odlična snaga vezivanja za betonske podloge
- odlična uporaba pri radovima iznad razine glave
- visok stupanj stabilnosti
- nizak odboj
- velika otpornost na mraz / sol za posipanje
- ispitivanje sustava kao mort za anode i sanaciju za princip održavanja katodne antikorozivne zaštite
- razred građevnih materijala A2-s1, d0 u skladu s EN 13501-1
- nezapaljiv (u skladu s MVVTB)

Posebности/napomene

- proizvod je u skladu s normom EN 1504-3
- kao sustav za održavanje stabilnosti betonskih građevnih dijelova u skladu sa smjernicom Rili-SIB, dio 2, za primjenu u razredu opteretivosti M 2 i M 3 (SPCC / SRM)
- prikladno za obnovu otpornosti na požar, ispitano u skladu s EN 13501-2, razred otpornosti na vatru R 90 (za nadvoje) REI 90 (za stropove i zidovi koji zatvaraju prostoriju)

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gruba gustoća svježe žbuke	EN 1015-6	2,2 kg/dm ³	
Najveće zrno		2,0 mm	
Čvrstoća prijanjanja	EN 1542	> 2,0 MPa	
Tlačna čvrstoća	EN 12190	55 - 65 MPa	
Vlačna čvrstoća pri savijanju	TP BE SPCC	9 - 11 MPa	

Tehnički list

StoCrete TS 203

Modul elastičnosti, statični	EN 13412	27 GPa
------------------------------	----------	--------

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Zahtjevi za podlogu:

Betonska podloga mora biti nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari te sastojaka koji potiču koroziju (npr. kloridi).

Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,5 N/mm²

Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,0 N/mm²

Stupanj čistoće gole armature nakon pripreme podloge: Sa 2½ u skladu s normom EN ISO 8501-1.

Pripreme

Podlogu valja pripremiti prikladnim mehaničkim postupcima, npr. čvrstim abrazivnim sredstvima ili visokotlačnim vodenim mlazom (> 800 bar).

Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

Pore i šupljine valja dovoljno otvoriti.

Rubovi mjesta izljeva moraju se ukositi pod kutom od otprilike 45°.

Otprilike 24 h prije početka nanošenja morta podlogu prvo valja navlažiti. U trenutku nanošenja morta podloga mora odgovarati definiciji - vlažno - direktive za popravljanje 2001-10.

Napomena:

Tijekom svih postupaka pripreme podloge, koji mogu narušiti strukturu područja blizu površine starog preostalog betona, npr. izbijanja, lupanja, glodanja ili čišćenja plamenom, obrađene površine naknadno valja obraditi prikladnim postupcima (obrada čvrstim abrazivnim sredstvima).

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura pri obradi: +5 °C

najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Vrijeme uporabe

pri +5 °C: oko 45 minuta

pri +23 °C: oko 35 minuta

pri +30 °C: oko 15 minuta

Omjer miješanja

25 kg materijala / 3,25 - 3,525 l vode = 1,0 : 0,13 - 0,141 maseni udjeli

Tehnički list

StoCrete TS 203

Priprema materijala

Prisilna miješalica: najprije dodajte vode, a zatim suhi mort. Miješajte otprilike 2 minute, zatim pustite da odstoji 3 minute pa na kraju miješajte još otprilike 30 sekundi.

Tehnologija silosa Sto:
Zatražite list s podatcima Silotechnologie StoCrete TS 203.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po mm debljine sloja (bez odboja)	2,1	kg/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			

Nadogradnja slojeva

1. Pripremanje podloge
2. Antikorozivna zaštita sredstvom StoCrete TK (na голу armaturu).
Imajte na umu: 3-struki nanos sredstva StoCrete TK
3. Zamjena za beton pomoću StoCrete TS 203
debljina sloja: 6 - 30 mm, djelomično do 100 mm
Ukupna debljina sloja može se povećati višeslojnim nanošenjem.

Aplikacija

strojna uporaba u gustom mlazu
materijal se nanosi mokrim prskanjem

1. Pripremanje podloge
Nakon provedene pripreme podloge (vidi gore) prikladnim mjerama valja spriječiti onečišćenje betonskih površina u zatvorenom i na otvorenom, koje se kasnije obrađuju prskanjem. Valja osigurati da se onečišćenja koja remete prijanjanje ne vežu za premazane površine uslijed odboja ili raspršivanja odnosno da se uklone primjerenim mjerama poput pjeskarenja.

2. Antikorozivna zaštita (na голу armaturu)
Neposredno nakon uklanjanja hrđe s armature slijedi premazivanje sredstvom StoCrete TK sive odnosno svjetloplave boje u trima slojevima. Armaturu ravnomjerno premažite kistom i zatvorite rupe. Antikorozivna zaštita mora se stvrdnuti na armaturi toliko da se pri sljedećem radnom koraku ne može odvojiti od nje.
(za detalje vidi tehnički list StoCrete TK)

3. Zamjena za beton:
Postupak prskanja:
Izmiješani mort prenesite pužnom pumpom u gustim mlazovima. Kao kompresor imajte na raspolaganju uređaj s najmanjim zračnim kapacitetom od 7 m³/min. pri tlaku od 3 bar.
Prije prvog prijenosa materijala cijevi navlažite iznutra i podmažite ljepljivom za tapete.

Tehnički list

StoCrete TS 203

Špricanje smije obaviti samo provjereni operater mlaznica koji znatno utječe na kvalitetu špricanog morta ovisno o udaljenosti mlaznice, smjeru špricanja te količini morta i zraka.

razmak regulacijskih mlaznica: 0,5 - 1,0 m

Odboj se ne smije ponovno rabiti i valja ga zbrinuti!

4. Obrada površine

Ako nemate specifične zahtjeve za podlogu, ne obrađujte je nakon prskanja (vidi DIN 18551). Ako je potrebna obrada površine SPCC / SRM-a, valja poprskati dva sloja kako se ne bi pojavili problemi pri prijanjanju na podlogu.

Prvi sloj: nanosite konstrukcijski potrebnu ukupnu debljinu sloja, površinu ostavite hrapavu od prskanja. Grube neravnine mogu se ukloniti rešetkastom daskom. Površinu valja zaštititi od nečistoće te od preranog isušivanja u skladu s klimatskim uvjetima.

Drugi sloj: drugi sloj valja planirati kao sloj za izjednačavanje. Sloj za izjednačavanje nanosi se s minimalnom debljinom sloja. Pri prskanju sloja za izjednačavanje prvi sloj još mora biti mat vlažan i ne smije sadržavati razdvajajuće tvari.

Najbolji trenutak za nanošenje sloja za izjednačavanje jest čim se prvi sloj ne može pomaknuti. Trenutak za to ovisi o vremenskim utjecajima i valja ga odrediti u pojedinačnom slučaju na objektu. Obradu sloja za izjednačavanje valja provesti neposredno nakon nanošenja.

Ako se obrada površina provede prekasno, svježi sloj morta može puknuti pa može nastati vidljiva struktura pukotina, možda čak i tek kasnije.

Površina sloja za izjednačavanje može se izvući preko šablona. Ako šablone radi održavanja debljina sloja valja usidriti u površine za nanošenje, uklonite ih po završetku prskanja. Pritom valja paziti da se izbjegnu smetnje strukture i odvajanje od podloge.

Za izradu homogenog sloja morta potrebno je radne spojnice prije obrade pripremiti kao i podlogu.

Površina ne postiže kvalitetu koja se može postići finom masom za izjednačavanje. Ako je potrebna fina masa za izjednačavanje, StoCrete TS 203 može se preraditi proizvodom StoCrete TF 204 ili StoCrete TF 200 ručno ili mokrim prskanjem.

5. Naknadna obrada

Postupak naknadne obrade:

- a) pokrivanje folijama ili prostiračima
Folija ne smije dodirivati površinu morta.
- b) prskanje vodom
- c) kemijska naknadna obrada

Tehnički list

StoCrete TS 203

U normalnim uvjetima valja se pridržavati trajanja naknadne obrade od najmanje 5 dana. Smisleno se valja pridržavati odgovarajuće norme DIN 1045-3:2012-03, letka B8 „Naknadna obrada i zaštita novog betona“ (4.2014.) udruge Verein Deutscher Zementwerke e.V. te dodatnih tehničkih ugovornih uvjeta i smjernica za građevinarstvo (2014/12).

Napomena:

Važan dio naknadne obrade predstavlja dovoljno pripremno vlaženje betonske podloge prije nanošenja morta.

Kemijska naknadna obrada smije se provesti samo ako su radovi koji slijede kompatibilni s njom.

Iz iskustva je poznato da nije moguća ravnomjerna nijansa površine morta.

Preporučena naprava za miješanje:

Silo-Technologie, Fa. Inotec, 79761 Waldshut-Tiengen, Njemačka.
Tel.: +49 77 41/6 80 56 66, e-pošta: info@inotec-gmbh.com

Preporučeni uređaj za mokro prskanje:

a) WM Variojet FU, proizvođač Werner Mader GmbH, Mörtel und Betonspritzmaschinen, Bullauer Str. 6, 64711 Erbach, Njemačka. Tel.: +49 60 62/94 42-0,
e-pošta: info@werner-mader.de
b) PFT N2V, Fa. PFT, 97346 Iphofen, Njemačka. Tel.: +49 93 23/31 76 0,
e-pošta: info@pft-iphofen.de
c) Silo-Technologie, Fa. Inotec, 79761 Waldshut-Tiengen, Njemačka.
Tel.: +49 77 41/6 80 56 66, e-pošta: info@inotec-gmbh.com

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka nakon otprilike 5 dana može se obrađivati proizvodom StoCrete TF 200 odnosno StoCrete TF 204.		
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.		
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.		
Dobavljanje			
	Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
	08214-001	StoCrete TS 203	25 kg vreća
Skladištenje			
Uvjeti skladištenja	Skladištite na suhome.		
Trajanje skladištenja	U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).		

Tehnički list

StoCrete TS 203

Proizvod ne sadrži kromate. To svojstvo jamčimo do isteka maksimalnog vremena skladištenja. Obratite pažnju na zajamčeno vrijeme skladištenja na navedenom broju šarže na ambalaži.

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. Prva brojka u broju šarže označava zadnju brojku godine. Druga i treća brojka označavaju broj kalendarskog tjedna. Primjer: 1450013223 - minimalan rok trajanja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2021. godine. Za ostala objašnjenja vidi cjenik.

Stručna mišljenja / dopuštenja

Z-74.11-91

SPCC betonski zamjenski sustav StoCrete TS 203, za osposobljavanje u postrojenjima za skladištenje, punjenje i prekrcaj
Opće građevinsko dopuštenje

Označavanje

Proizvodna skupina

Mort za sanaciju

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Podružnica za proizvodnju,
trgovinu i usluge
Franje Lučića 32A, HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555