


Tehnički list

StoCrete TS 250

Mort za mokro prskanje, plastično modificiran, povezan cementom, otporan na sulfate, debljina sloja 6 - 30 mm



Karakteristika

- Primjena**
- kao zamjena za beton za sanaciju betonskih nosivih elemenata (beton i armirani beton)
 - za vodu koja snažno nagriza, npr. u gospodarenju otpadnim vodama, uređajima za pročišćavanje otpadnih voda

- Svojstva**
- cementom vezani mort za mokro špricanje pojačan polimerima (SPCC/SRM)
 - odlična snaga vezivanja za betonske podloge
 - odlična uporaba pri radovima iznad razine glave
 - visok stupanj stabilnosti
 - visoka otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje
 - otporan na sumpornu kiselinu, amonij i vodu koja sadrži sulfat prema razredu izloženosti XA3 sukladno normi EN 206-1:2001-07

- Posebnosti/napomene**
- proizvod je u skladu s normom EN 1504-3
 - kao zamjena za beton na snažno nagrizajuće vode opterećene sulfatima sukladno normi DIN 4030-1:2008-06

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gruba gustoća svježe žbuke	EN 1015-6	2,2 kg/dm ³	
Najveće zrno		2 mm	
Čvrstoća prijanjanja	EN 1542	> 2,0 MPa	
Tlačna čvrstoća	EN 12190	57 MPa	
Vlačna čvrstoća pri savijanju	TP BE SPCC	10 MPa	
Modul elastičnosti, statični	EN 13412	23 GPa	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

- Zahtjevi**
- Zahtjevi za podlogu:
Betonska podloga mora biti nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari te sastojaka koji potiču koroziju (npr. kloridi). Manje čvrste slojeve i dodatke

Tehnički list

StoCrete TS 250

valja ukloniti.

Vlažno u skladu s definicijom Smjernice za sanaciju 2001-10.
Stupanj čistoće golog armaturnog čelika nakon pripreme podloge:
Sa 2 sukladno EN ISO 8501-1 po načelu održavanja R.
Sa 2 1/2 sukladno EN ISO 8501-1 po načelu održavanja C.

Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,5 N/mm²
Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,0 N/mm²

Priprema

Priprema podloge:
Betonsku podlogu valja pripremiti u skladu s Dodatnim tehničkim ugovornim uvjetima i smjernicama za građevinarstvo (ZTV-ING), dio 3, odlomak 4.
Pore i šupljine valja dovoljno otvoriti.

Rubovi mjesta izljeva moraju se ukositi pod kutom od otprilike 45°.
Uklonite hrđu s golog armaturnog čelika prema normi EN ISO 12944-4 do stupnja čistoće Sa 2 1/2 odn. 2. Na očišćenom armaturnom čeliku ne smije biti prašine i masnoća.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

najniža temperatura pri obradi: +5 °C
najviša temperatura pri obradi: +30 °C

Vrijeme uporabe

pri +5 °C: oko 45 minuta
pri +23 °C: oko 35 minuta
pri +30 °C: oko 15 minuta

Omjer miješanja

25 kg materijala prema opisu / 3,0 - 3,55 l vode = 1,0 : 0,120 - 0,142 težinskih udjela

Priprema materijala

Prisilna miješalica: ulijte vodu i dodajte suho tvornički mort. Miješajte otprilike 2 minute. Pustite da stoji otprilike 3 minute. Ponovno miješajte otprilike 30 sekundi. Važno: nakon miješanja morate postići standardnu konzistenciju.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

po mm debljine sloja (bez odboja)

2,1

kg/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

1. Pripremanje podloge
2. Antikorozivna zaštita sredstvom StoCrete TK (na голу armaturu).
3. Zamjena za beton pomoću StoCrete TG 250
debljina sloja: 6 - 30 mm

Tehnički list

StoCrete TS 250

Moguće su veće debljine sloja ako radite u više slojeva.

Aplikacija

mokro prskanje / uporaba pužnom crpkom, strojna uporaba u gustom mlazu

1. Pripremanje podloge

2. Antikorozivna zaštita (na голу armaturu)

Armaturu ravnomjerno premažite kistom i zatvorite rupe. Odmah nakon uklanjanja hrđe s armaturnog čelika Sa 2½ sukladno normi EN ISO 8501-1 izvedite premaz pomoću StoCrete TK u 3 radna koraka. Antikorozivna zaštita mora se stvrdnuti na armaturi toliko da se pri sljedećem radnom koraku ne može odvojiti od nje. (pri 23 °C cca 5 sati).

StoCrete TK sive odn. svijetlosive boje: potrošnja cca 130-200 g/m po radnom koraku

3. Zamjena za beton:

Postupak prskanja:

Izmiješani mort prenesite pužnom pumpom u gustim mlazovima. Kao kompresor imajte na raspolaganju uređaj s najmanjim zračnim kapacitetom od 7 m³/min. pri tlaku od 3 bar.

Prije prvog prijenosa materijala cijevi navlažite iznutra i podmažite ljepilom za tapete.

Špricanje smije obaviti samo provjereni operater mlaznica koji znatno utječe na kvalitetu špricanog morta ovisno o udaljenosti mlaznice, smjeru špricanja te količini morta i zraka.

razmak regulacijskih mlaznica: 0,5 - 1,0 m

Tlak potiskivanja iznosi 15 do najviše 40 bar ako duljina prijenosa iznosi između 20 i najviše 40 m, a unutarnji promjer crijeva 35 mm.

Ne prenosite razrijeđeni materijal StoCrete TS 250 jer postoji opasnost od rastavljanja smjese i začepljenja.

Površnu SPCC-a ostavite hrapavu nakon prskanja.

Ako je potrebna izgladana ili oribana površina, preradite StoCrete TS 250 pomoću StoCrete TF 250 ručno ili mokrim špricanjem.

StoCrete TS 250 mora se našpricati u dva sloja.

Na 1. sloju otprilike 50 % ukupne debljine sloja površinu ne obrađujte nakon prskanja. Ako je potrebno, površinu zaštitite od prerana isušivanja ovisno o klimatskim uvjetima, eventualno je ceradama zaštitite od vjetra i izravnog sunčeva zračenja. Uklonite onečišćenja koja remete prijanjanje, npr. prašinu, primjerenim mjerama (npr. komprimiranim zrakom bez ulja).

Pri prskanju 2. sloja 1. sloj mora još biti mat vlažan i ne smije sadržavati razdvajajuće tvari.

Tehnički list

StoCrete TS 250

Ove površine valja prekriti folijama pričvršćenima šablonama, posebice pri radovima prskanja u interijerima i ako postoji opasnost od onečišćenja ostalih vanjskih betonskih površina koje će se kasnije preraditi prskanjem. Valja osigurati da se onečišćenja koja remete prijanjanje ne vežu za premazane površine uslijed odboja ili raspršivanja odnosno da se uklone primjerenim mjerama poput pjeskarenja.

Površina drugog sloja može se izbrusiti preko šablona. Ako šablone radi održavanja debljina sloja valja usidriti u površine za nanošenje, uklonite ih po završetku prskanja. Pritom izbjegavajte narušavanje strukture i odvajanje od podloge.

Za izradu homogenog sloja morta potrebno je radne spojnice prije obrade pripremiti kao i podlogu. Nastale rupe i praznine najbolje je zatvoriti mokro u mokro istim mortom za mokro špricanje. Preostali dijelovi moraju završavati najmanje 5 cm ispod poprskane betonske površine.

Uklonite odbijeni materijal!

4. Naknadna obrada

Postupci naknadne obrade:

- a) Prekrivanje folijama ili prostiračima
- b) Prskanje vodom
- c) Kemijska naknadna obrada

U normalnim uvjetima potrebna je naknadna obrada od najmanje 5 dana. Smisleno se pridržavajte odgovarajuće norme DIN 1045-3: 2001-07, Lista s uputama B8 Savjetovališta za cement "Naknadna obrada betona" (11.2002.) i Dodatnih tehničkih ugovornih uvjeta i smjernica za građevinarstvo (ZTV-ING) (2006-07).

Napomena:

Kemijska naknadna obrada smije se provesti samo ako su radovi koji slijede kompatibilni s njom.

Iz iskustva je poznato da nije moguća ravnomjerna nijansa površine morta. Folija ne smije dodirivati površinu morta.

Važan dio naknadne obrade predstavlja dostatno pripremno vlaženje betonske podloge prije nanošenja morta kako bi podloga bila zasićena vodom i kako ne bi oduzela vodu za miješanje svježem mortu.

Preporučeni uređaj za miješanje i mokro prskanje: Prisilna miješalica tipa WM-Jetmix 125 (bubanj 125 l. / gotova mješavina: 90 l).

Ekscentrična pužna pumpa od oplemenjenog čelika tipa WM-Variojet-FU (pumpa D7 2,5)

Tehnički list

StoCrete TS 250

Visokotlačna crijeva NW 35 (s fiksnim brzim spojevima).

Uređaj za prskanje i reprofilaciju s mlaznom cijevi od 12 m i 15 mm.

Prodaja i najam u Njemačkoj
Werner Mader GmbH Mörtel u. Betonspritzmaschinen
Bullauer Str. 6
D-64711 Erbach
Tel. +49 (0)6062/9442-0, faks. +49 (0)6062/9442-29 ,
e-pošta: info@wernermader.de

Prisilna miješalica tipa Multimix bubanj 125 l (gotova mješavina: 90 l).

Pužna pumpa PFT-N2V. - Visokotlačno crijevo proizvođača PFT s unutrašnjom širinom od 35 mm.

PFT, D-97346 Iphofen, tel. (0 93 23) 317 60, e-pošta: info@pft-iphofen.de

Pridržavajte se proizvođačevih uputa za uporabu!

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Izjavu/izjave o svojstvima možete dobiti u tehničkom informacijskom centru StoCretec.
Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje

Ambalaža

Vreća

Broj artikla

Oznaka

Pakiranje

00461-001

StoCrete TS 250

25 kg vreća

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhome.

Trajanje skladištenja

U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).
Proizvod ne sadrži kromate. Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. Prva brojka u broju šarže označava zadnju brojku godine. Druga i treća brojka označavaju broj kalendarskog tjedna. Primjer: 1450013223 - minimalan rok trajanja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2021. godine.
Za ostala objašnjenja vidi cjenik.

Tehnički list

StoCrete TS 250

Stručna mišljenja / dopuštenja

071102_Kf	Provjera otpornosti na amonij i sulfat
-----------	--

070605_Kf	Provjera otpornosti na kiseline
-----------	---------------------------------

Označavanje

Proizvodna skupina	Mort za sanaciju
--------------------	------------------

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a. Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list. Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555