


## Tehnički list

# StoPox GH 500 S

Temeljni premaz EP, javna garaža, ubrzano stvrdnjavanje



### Karakteristika

|                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primjena            | <ul style="list-style-type: none"><li>• unutra</li><li>• izloženo vremenskim utjecajima</li><li>• na podnim površinama</li><li>• kao temeljni premaz</li><li>• na suhe podloge vezane cementom poput betona i estriha</li></ul> |
| Svojstva            | <ul style="list-style-type: none"><li>• odlično prianjanje za podloge vezane cementom</li><li>• punjivo kvarcnim pijeskom na licu mjesta</li></ul>                                                                              |
| Optika              | <ul style="list-style-type: none"><li>• prozirno</li></ul>                                                                                                                                                                      |
| Posebnosti/napomene | <ul style="list-style-type: none"><li>• proizvod je u skladu s normom EN 1504-2</li><li>• proizvod je u skladu s normom EN 13813</li></ul>                                                                                      |

### Tehnički podaci

| Kriterij                                   | Norma / ispitni<br>propis | Vrijednost/<br>Jedinica | Napomene  |
|--------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| Viskoznost (na 23 °C)                      | EN ISO 3219               | 500 - 700 mPa.s         | Mješavina |
| Gustoća (miješanje 23 °C)                  | EN ISO 2811               | 1,1 g/cm <sup>3</sup>   |           |
| Vlačna čvrstoća pri prianjanju<br>za beton | DIN EN ISO 4624           | > 2,5 N/mm <sup>2</sup> |           |

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

### Podloga

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahtjevi | <p>Općenito:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Suh, nosiv</li><li>- Bez tvari koje razdvajaju, karakterističnih ili stranih tvari</li><li>- Uklonite manje čvrste slojeve.</li><li>- Uklonite nevezani pijesak za posipavanje.</li><li>- Nakupljanje sitnih sastojaka betona na površini.</li></ul> <p>Suha podloga:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ovisno o razredu tlačne čvrstoće</li><li>- Suho sukladno definiciji smjernice za saniranje DAfStb izdanje 2001-10</li></ul> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tehnički list

## StoPox GH 500 S

## Sadržaj vlage:

- CM mjernim uređajem izmjeriti sadržaj vlage betonske podloge.
- Količina vlage kod kvalitete betona do C30/37: maks. 4 CM%
- Količina vlage kod kvalitete betona do C35/45: maks. 3 CM%

Temperatura podloge: najmanje +5 °C, 3 K iznad točke rosišta  
Vlačna čvrstoća pri prijanjanju, srednja vrijednost: 1,5 N/mm<sup>2</sup>

Vlačna čvrstoća pri prijanjanju, najmanja pojedinačna vrijednost: 1,0 N/mm<sup>2</sup>

**Priprema**

1. Sve navedene podloge se pripremaju mehaničkim metodama, vidi "Podloga, Zahtjevi".  
Primjer:
- Sačmarenje
  - Glodanje, zatim sačmarenje
  - Obrada čvrstim abrazivnim sredstvima

**Uporaba****Temperatura pri uporabi**

temperatura podloge i zraka:  
najmanja temperatura: +5 °C  
Maksimalna temperatura: +25 °C

Temperatura pri obradi:  
najmanja temperatura: +5 °C  
Maksimalna temperatura: +25 °C

Relativna vlažnost zraka:  
maksimalno: 80 %

**Vrijeme uporabe**

pri +20 °C: oko 12 minuta

**Omjer miješanja**

komponenta A : komponenta B  
A : B  
100,0 : 46,0 težinskih udjela

**Priprema materijala**

## Napomene:

- Komponenta A i komponenta B isporučuju se u dogovorenom omjeru miješanja i miješaju u skladu sa sljedećim podacima.
- Pridržavajte se redoslijeda koraka u "Priprema materijala".
- Temperatura materijala je između +15 °C i +25 °C.
- Temperatura svih komponenta je između +15 °C i +25 °C.

## Trajanje miješanja:

- Duljina trajanja miješanja ravna se prema temperaturi materijala koji se miješa i temperaturi okoline.
- Svaku mješavinu miješati u jednakom trajanju.

## Tehnički list

### StoPox GH 500 S

Moguće posljedice pri predugo ili prekratkog duljini trajanja miješanja:  
- Ako proizvod predugo miješate, skraćuje se vrijeme za obradu.

Priprema materijala:

1. Promiješajte komponentu A.
2. Dodajte čitavu komponentu B.
3. Miješajte komponente sve dok se učvršćivač dobro ne raspodijeli, smjesa je homogena i masa bez nepravilnosti.  
Miješalica: sporohodna miješalica, maksimalno 300 okr./min  
Duljina trajanja miješanja: najmanje 3 minute
4. Pripazite na to da miješalica obuhvaća donja i periferna područja posude za miješanje. Ravnomjerno raspodijelite učvršćivač.
5. Presipajte smjesu u čisti spremnik. Ponovno pomiješajte komponente.

#### Nadogradnja slojeva

grundiranje pod nevodenim premazima StoPox  
1. Pripremite podlogu.  
2. Grundiranje: StoPox GH 500 S  
3. Posipanje: StoQuarz 0,3 – 0,8 mm  
4. Premazivanje: npr. StoPox BB OS

#### Aplikacija

grundiranje pod nevodenim premazima StoPox  
1. Pripremite podlogu.  
  
2. Grundiranje:  
- StoPox GH 500 S  
- Proizvod primijenite poplavno i bez pora. Alati: gumeni klizač  
- Proizvod razvaljajte i ravnomjerno podijelite. Alati: kratkocijevni valjak  
- potrošnja: oko 0,3 – 0,4 kg/m<sup>2</sup>, ovisno o hrapavosti podloge  
- Napomena: Izbjegavajte nastajanje lokvi.  
  
3. Posipanje:  
- StoQuarz 0,3 - 0,8 mm  
- Svježi temeljni premaz nemojte preobilno posuti.  
- potrošnja: oko 0,3 - 0,8 kg/m<sup>2</sup>  
  
4. Premazivanje:  
- npr. StoPox BB OS

#### Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

vrijeme obrade:  
pri +20 °C: cca 3 – 18 h

#### Čišćenje alata

Alat očistite proizvodom StoDivers EV 100 ili StoCryl VV.

#### Napomene, preporuke,

1. Pridržavajte se općih napomena za obradu:

## Tehnički list

# StoPox GH 500 S

**posebno, ostalo**

- vidi [www.stocretec.de](http://www.stocretec.de), proizvodi  
- vidi tehnički priručnik, privitak  
2. Pridržavajte se uputa za uporabu.

Izjava o svojstvima, oznaka CE:  
- izjava o svojstvima: vidjeti [www.stocretec.de](http://www.stocretec.de)  
- Otpornost na habanje koja je navedena u izjavi o svojstvima odnosi se na glatki, neposuti premaz.

**Dobavljanje****Ambalaža**

Kanta

| Broj artikla | Oznaka              | Pakiranje |
|--------------|---------------------|-----------|
| 04815/009    | 04815/009           | 10 kg Set |
| 04815/006    | StoPox GH 500 S Set | 25 kg Set |

**Skladištenje****Uvjeti skladištenja**

Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

**Trajanje skladištenja**

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. To se može vidjeti po broju šarže na ambalaži.  
Objašnjenje broja šarže:  
1. brojka = posljednja brojka godine, 2. + 3. brojka = kalendarski tjedan, primjer:  
2450013223 - trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2022. godine  
Vidi ambalažu proizvoda

**Označavanje****Proizvodna skupina**

Temeljni premaz

**Sigurnost**

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.  
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

**Posebne napomene**

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.  
Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

## Tehnički list

---

# StoPox GH 500 S

Sto Ges.m.b.H  
Ulica Franje Lučića 32A  
HR-10090 Zagreb  
Telefon: +385 1 3499 555