

Tehnički list

StoPox WHG Deck 100

EP premaz, ispitani sustavi za zaštitu vode



Karakteristika

Primjena

- unutra i slobodno izložena vremenskim utjecajima
- kao premaz u boji za industrijske podove (površine postrojenja za proizvodnju, obradu i upotrebu tvari koje onečišćuju vodu) s mehaničkim i kemijskim opterećenjem
- kao pokrivni sloj u sustavu StoCretec WHG 1 (Z-59.12.309) i StoCretec WHG 1 a (Z-59.12.310)
- kao sastavni dio sustava StoFloor Cleanroom Elastic WHG Deck 100

Svojstva

- vrlo velika otpornost na kemikalije
- ispitana protukliznost
- premošćivanje pukotina od 0,3 do 0,4 mm (sukladno s Općim građevinskim dopuštenjem) i 0,2 mm te 0,5 mm (sukladno zasebnom izvještaju o ispitivanju, bez Općeg građevinskog dopuštenja)
- po površini mogu voziti kotači Vulkollan i poliamidni kotači
- osjetljivo na vlagu tijekom stvrdnjavanja

Posebnosti/napomene

- proizvod je u skladu s normom EN 13813
- za zaštitu voda sukladno čl. 62 Zakona o zaštiti voda
- u unutarnjim i vanjskim područjima pod izravnim sunčevim zračenjem ne može se isključiti žučenje

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Čvrstoća prijanjanja	EN 1542	> 2,0 MPa	
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	1.160 - 1.740 mPa.s	Mješavina
Tvrdoća Shore D	DIN 53505-D/EN ISO 868	65 - 69	
Gustoća (miješanje 23 °C)	EN ISO 2811	1,16 - 1,24 g/cm ³	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Tehnički list

StoPox WHG Deck 100

Zahtjevi

Podloga mora biti suha, nosiva i bez razdvajajućih, karakterističnih ili stranih tvari. Manje čvrste slojeve i dodatke valja ukloniti.

Suho u skladu s definicijom smjernice za sanaciju 2001-10, no ovisno o kvaliteti betona. Količina vlage smije iznositi maks. 4 CM% kod betona kvalitete do C30/37 i maks. 3 CM% kod betona C35/45, mjereno uređajem CM.

Temperatura podloge viša od +8 °C i 3 K iznad točke rosišta.
Prosječna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,5 N/mm²
Najmanja pojedinačna vrijednost čvrstoće prijanjanja 1,0 N/mm²

Priprema

Podloga se treba pripremiti mehaničkim postupcima, primjerice kuglastim zračilom, glodalicom i naknadnom obradom kuglastim zračilom ili zračilom s fiksim sredstvima zračenja.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

Najniža temperatura pri uporabi: +8 °C i do 75 % relativne vlažnosti zraka
Najviša temperatura pri uporabi: +30 °C i do 80 % relativne vlažnosti zraka

Vrijeme uporabe

pri +10 °C: oko 60 minuta
pri +23 °C: oko 25 minuta
pri +30 °C: oko 15 minuta

Omjer miješanja

komponenta A : komponenta B = 100,0 : 50,0 tež. udjela

Priprema materijala

Komponenta A i komponenta B isporučuju se u dogovorenom omjeru miješanja i miješaju u skladu sa sljedećim podacima. Komponentu A promiješajte miješalicom, zatim dodajte čitavu komponentu B. Miješalicom miješajte temeljito i polako (maksimalno 300 o/min.), sve dok ne dobijete homogenu masu bez grudica. Obvezno promiješajte i sav sadržaj koji se nalazi na stranicama i dnu posude kako bi se stvrdnjivač jednoliko razdjelio po proizvodu. Trajanje miješanja min. 3 minute. Nakon miješanja proizvod prelijte u čistu posudu te još jednom sve promiješajte. Proizvod nemojte nanositi iz ambalaže u kojoj je isporučen!

Temperatura pojedinih komponenti pri miješanju mora iznositi barem +15 °C.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

kao pokrivni premaz (premošćivanje pukotina od 0,3 do 0,4 mm)

2,5

kg/m²

Kao pokrivni sloj (prekriva pukotine do 0,2 mm)

1,8

kg/m²

kao pokrivni sloj (prekriva pukotine do 0,5 mm)

3,0

kg/m²

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji.

Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje

Tehnički list

StoPox WHG Deck 100

valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

StoCretec WHG sustav 1

1. Priprema podloge
2. Temeljni premaz StoPox WHG Grund 100
3. Grebani sloj StoPox WHG Grund 100 (opcija)
4. Premaz StoPox WHG Deck 100

StoCretec WHG System 1 a (protuklizna struktura)

1. Priprema podloge
2. Temeljni premaz StoPox WHG Grund 100
3. Grebani sloj StoPox WHG Grund 100 (opcija)
4. Premaz StoPox WHG Deck 100
5. Međupremaz StoPox WHG Deck 100
6. Posipanje StoQuarz 0,6 - 1,2 mm
7. Lak StoPox WHG Deck 100

Aplikacija

Sustav StoCretec WHG 1 (Z-59.12-309)

1. Pripremanje podloge

2. Temeljni premaz

Spužvastim brisačem nanosite StoPox WHG Grund 100 naplavljivanjem dok ne nestanu sve pore na podlozi i ravnomjerno ga raspodijelite valjkom. Izbjegavajte nastajanje lokvi.

Potrošnja: oko 0,3 - 0,6 kg/m², ovisno o hrapavosti podloge

Preradite prema intervalu propisanom Općim građevinskim dopuštenjem. Na otvorenome izbrusite grundiranje prije nanošenja premaza.

3. grebana masa za izjednačavanje (ako je podloga jako hrapava)
Napunite StoPox WHG Grund 100 1:1 prema masenim udjelima mješavinom sredstva StoQuarz 0,1 - 0,5 mm i StoQuarz 0,01 mm. Nanesite materijal gladilicom/strugalom s trokutastim nazubljenjem i odzračite igličastim valjkom. Ako je potrebno, dodajte sredstvo za namještanje StoDivers ST.

potrošnja: StoPox WHG Grund 100 otprilike 0,6 - 0,7 kg/m² po mm debljine sloja
potrošnja: mješavina kvarnog pijeska StoQuarz 0,1 - 0,5 mm i StoQuarz 0,01 mm otprilike 0,6 - 0,7 kg/m² po mm debljine sloja

Potrebnu količinu aditiva utvrdite u skladu s temperaturom i kosinom površine na objektu.

4. Premaz

Nanesite materijal nazubljenom zidarskom žlicom/strugačem s trokustastim nazubljenjem ili gumenim strugačem s grubim nazubljenjem te ga odzračite

Tehnički list

StoPox WHG Deck 100

igličastim valjkom (nazubljenje 78 ili 92, program alata tvrtke Sto AG).

Potrošnja: cca 2,5 kg/m²

Pridrđavajte se količina potrošnje što je više moguće i redovno ih kontrolirajte tijekom nanošenja premaza.

Sustav StoCretec WHG 1a (nanos sprečava klizanje, Z-59.12-310)

1. Priprema podloge

2. Grundiranje Spužvastim brisačem nanosite StoPox WHG Grund 100 naplavlivanjem dok ne nestanu sve pore na podlozi i ravnomjerno ga raspodijelite valjkom. Izbjegavajte nastajanje lokvi. Potrošnja: cca 0,3 - 0,5 kg/m², ovisno o hrapavosti podloge. Preradite prema intervalu propisanom Općim građevinskim dopuštenjem. Na otvorenome izbrusite grundiranje prije nanošenja premaza.

3. Grebani sloj (kod velike hrapavosti podloge)

StoPox WHG Grund 100 puni se 1 : 1 prema udjelima težine mješavinom kvarcnog pijeska od StoQuarz 0,1 - 0,5 mm i StoQuarz 0,01 mm. Mješavinu nanosite gladilicom/strugalom s trokutastim nazubljenjem i odzračite igličastim valjkom. Ako je potrebno, dodajte sredstvo za namještanje StoDivers ST.

debljina sloja

potrošnja: mješavina kvarnog pijeska StoQuarz 0,1 - 0,5 mm i StoQuarz 0,01 mm otprilike 0,6 - 0,7 kg/m² po mm debljine sloja

Potrebnu količinu aditiva utvrdite u skladu s temperaturom i kosinom površine na objektu.

4. Premaz StoPox WHG Deck 100 Nanesite materijal nazubljenom zidarskom žlicom/strugačem s trokustastim nazubljenjem ili gumenim strugačem s grubim nazubljenjem te ga odzračite igličastim valjkom (nazubljenje 78 ili 92, program alata tvrtke Sto AG). potrošnja: 2,5 kg/m²

Pridrđavajte se količina uporabe i redovno ih kontrolirajte tijekom nanošenja premaza.

Nakon cca 24 sata nanosite StoPox WHG Deck 100 kao međupremaz.

Prije nanošenja međupremaza na premaz (4.) postavite uložak (crveni).

5. Međupremaz Nanesite materijal nazubljenom zidarskom žlicom u klečećem položaju. Uporabu olakšava dodatak cca 5 % kvarcnog pijeska 0,3-0,8 mm. Materijal se tako može oštro izgrebati preko zrna. Potrošnja cca 500 - 600 g/m²

6. Posipanje Međusloj se posipa kvarcnim pijeskom StoQuarz 0,6-1,2 mm odzgo tako da zrno leži do zrna. Izbjegavajte bočno posipanje! Potrošnja cca 800 - 1000 g/m² Pometite odn. usižite nepovezani pijesak.

7. Završni premaz Mekim dvousnim spužvastim brisačem nanosite StoPox WHG

Tehnički list

StoPox WHG Deck 100

Deck 100 kao pokrivni sloj guranjem i obradite ga valjkom. Potrošnja cca 300 - 400 g/m²

Uporaba na okomitim površinama:

1. Sloj glet mase

StoPox WHG Grund 100, stupanj punjenja pijeskom StoQuarz prema 1 : 1 tež. udjelu (StoQuarz 0,01 mm/StoQuarz 0,1 - 0,5 mm) uz dodatak udjela StoDivers ST od cca 4 %.

Potrošnja StoPox WHG Grund 100: cca 500 g/mX Potrošnja StoQuarz 0,01 mm: cca 250 g/mX Potrošnja StoQuarz 0,1 - 0,5 mm: cca 250 g/mX

2. Premaz

Ako rabite StoPox WHG Deck 100 na okomitim površinama na sobnoj temperaturi, dodajte 4 tež. udjela aditiva.

Potrebnu količinu potrošnje možda ćete morati nanijeti u više radnih koraka.

Napomena:

Potpuna mehanička i kemijska otpornost: za 7 dana.

Ovisno o izloženosti kemikalijama mogu se pojaviti promjene boje koje ne utječu na tehničku funkcionalnost premaza.

Moguća su mala odstupanja u boji različitih šarži.

Žućenje uslijed opterećenja UV-zračenjem ne utječe na tehnička svojstva premaza.

Pridržavajte se podataka o potrošnji, uporabi i izvedbi iz Općeg građevinskog dopuštenja!

**Sušenje, otvrdnjavanje,
vrijeme prerade**

vrijeme obrade:
Pri +10 °C: cca 24 h
Pri +23 °C: cca 18 h
Pri +30 °C: cca 12 h

Čišćenje alata

StoCryl VV / StoDivers EV 100

**Napomene, preporuke,
posebno, ostalo**

Izjavu/izjave o svojstvima možete dobiti u tehničkom informacijskom centru StoCretec.
Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Razred habanja koji je naveden u oznaci CE odnosi se na glatki, neposuti premaz.

Tehnički list

StoPox WHG Deck 100

Dobavljanje

Ton boje ograničen odabir tona boje

Ambalaža Kanta

Broj artikla	Oznaka	Pakiranje
04809/020	StoPox WHG Deck 100 Set getönt	30 kg Set

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite na suhome i zaštićeno od mraza, izbjegavajte izravno sunčevo zračenje.

Trajanje skladištenja U originalnoj ambalaži do ... (vidi ambalažu).

Stručna mišljenja / dopuštenja

Z-59.12-309	StoCretec WHG sustav 1 Opće građevinsko dopuštenje
Z-59.12-310	StoCretec WHG sustav 1a Opće građevinsko dopuštenje

Označavanje

Proizvodna skupina Premaz

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Kod prvog nanošenja dobit ćete EZ sigurnosno-tehnički list.
Obratite pažnju na informacije za rukovanje proizvodom, njegovo skladištenje i zbrinjavanje.
Postupak s epoksidnim smolama: „Praktični vodič za postupanje s epoksidnim smolama“, te
izvješčaj o ispitivanju: „Izvješčaj o ispitivanju zaštitnog djelovanja osam rukavica za zaštitu od kemikalija u odnosu na EP premaze“,
Rukavice: „Rukavice za rad s epoksidnim smolama bez otapala“ i
Zaštitne rukavice: „Ispravna uporaba zaštitnih rukavica“
<https://www.bgbau.de/themen/sicherheit-und-gesundheit/gefahrstoffe/umgang-mit-epoxidharzen/>

Izdavač:
BG BAU - Strukovna udruga građevinarstva
Hildegardstraße 29/30, 10715 Berlin
Tel. (+49) 30 85781-0, faks (+49) 800 6686688-37400, www.bgbau.de

Tehnički list

StoPox WHG Deck 100

Pomoć za planiranje uređenja gradilišta: „Ekonomično i sigurno uređena gradilišta“

Izdavač:

Savezni institut za zaštitu na radu i medicinu rada (BAuA)

Friedrich-Henkel-Weg 1-25, D-44149 Dortmund

Tel. (+49) 231 9071-0, faks (+49) 231 9071-2454,

E-pošta: poststelle@baua.bund.de, mrežna stranica: www.baua.de

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555