


Tehnički list

StoPrim Color

Temeljni premaz i međupremaz niske emisije na bazi silikona silicijeva dioksida, može se tonirati, bez otapala i omekšivača



Karakteristika

Primjena	- vani i unutra - kao temeljni premaz i međupremaz - na bazi silikona silicijeva dioksida za čvrste, glatke, slabo upijajuće ili neupijajuće podloge kao što su stari premazi, gipsane ploče, gipsane žbuke bez sinteriranog sloja ili beton
-----------------	--

Svojstva	- regulira sposobnost upijanja - ne sadrži otapala ni omekšivače - velika propusnost za vodenu paru - produljuje otvoreno vrijeme za naknadne premaze
-----------------	--

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,3 - 1,5 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čvrsta, čista, nosiva te i slobodna od sintera i sredstava za odvajanje.
-----------------	--

Pripreme	Sredstvo za grundiranje pripremite razrjeđivačem za podlogu. Sredstvo za grundiranje ne smije imati sjaja.
-----------------	--

Snažno upijajuće i/ili meke zone izjednačavanja:
Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Uporaba

Temperatura pri uporabi	najniža temperatura podloge i zraka: +5 °C
--------------------------------	--

Priprema materijala	Proizvod je spreman za obradu
----------------------------	-------------------------------

Tehnički list

StoPrim Color

Proizvod dobro promiješajte prije nanošenja.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,1 - 0,13	l/m²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			
Aplikacija	nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje		
	Za postizanje vrlo glatkih podloga preporučuje se nanošenje valjkom Sto-FineCoat. Bezzračni nanos: kut prskanja: 50° veličina mlaznice: 0,019 - 0,021" tlak prskanja: 150-180 bar Pri prskanju dobro promiješajte i procijedite boju.		
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 8 sati.		
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.		
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Primjena na površinama izloženima vodi: - kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa - Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).		
Dobavljanje			
Ton boje	bijela, ograničeno toniranje po sustavu StoColor		
Ambalaža	Kanta		
Skladištenje			
Uvjeti skladištenja	Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.		
Trajanje skladištenja	Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži. Objašnjenje serijskog broja: brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.		

Tehnički list

StoPrim Color

Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV SÜD - Certificate/eco-label no. TM-07/220222-1

StoPrim Color (nizak stupanj emisije, ispitan na štetne tvari i nadzor nad proizvodnjom)
Procjena emisijskog ponašanja

Označavanje

Proizvodna skupina

Temeljni premaz

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
polimerna disperzija
titanov dioksid
mineralna punila
silikatna punila
voda
alkoholi
zgušnjivač
Hidrofobirajuća sredstva
sredstvo za raspršivanje
otpjenjivač
tenzidi
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/ZPT
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1).
Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

Tehnički list

StoPrim Color

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proozvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com