


Tehnički list

StoPrim Sil Color

Temeljni premaz i međupremaz niske razine emisija, na silikatnoj osnovi, može se tonirati, bez otapala i omekšivača, bez konzervansa



Karakteristika

Primjena

- unutra
- kao temeljni i međupremaz na silikatnoj osnovi za čvrste, glatke, mineralne, organske i slabo upijajuće podloge kao što su npr. stari premazi, gipskartonske ploče, gipsane vlaknaste ploče ili beton
- za pripremu podloge prije tapeciranja flis tapeta i prozirnih tapeta

Svojstva

- bez konzervansa
- regulira sposobnost upijanja
- ne sadrži otapala ni omekšivače
- niska razina emisija
- sprječava gljive plijesni
- velika propusnost za vodenu paru

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,4 - 1,5 g/cm ³	
Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.			

Podloga

Zahtjevi

Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscvjetavanja i sredstava za odvajanje.

Pripreme

Provjerite nosivost postojećih premaza. Odstranite nenosive premaze.

Snažno upijajuće i/ili meke zone izjednačavanja:
Grundirajte proizvodom StoPrim Plex ili StoPrim GT.

Sastojci topljivi u vodi:
Izolirajte proizvodom StoPrim Isol.
Proizvod StoPrim Isol spreman je za obradu i ne smije se razrijediti.

Tehnički list

StoPrim Sil Color

Kod premaza akrilnih masa za spojnice i brtvljenje mogu nastati pukotine i/ili promjene boje u premazu zbog veće elastičnosti akrilne brtvene mase. Zbog velikog broja različitih proizvoda na tržištu u pojedinačnom slučaju valja obaviti vlastito testiranje radi provjere prijanjanja. Navedene strukture i prijedlozi premaza ne razriješavaju izvođača od samoodgovorne obveze provjere i vrednovanja podloge.

Uporaba			
Temperatura pri uporabi	najniža temperatura obrade i podloge: +5 °C		
Priprema materijala	Spremno za obradu. Proizvod dobro promiješajte prije nanošenja.		
Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja	
	po premazu	0,15 - 0,20	l/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.			
Nadogradnja slojeva	Među- i završni sloj: Ovisno o potrebi, npr. stupanj sjaja ili opterećenja može se odabrati između završnih premaza Sto unutarnjeg asortimana.		
Aplikacija	nanošenje, Valjci, bezzračno prskanje		
	Za postizanje vrlo glatkih podloga preporučuje se nanošenje valjkom Sto-FineCoat. Bezzračni nanos: kut prskanja: 50° veličina mlaznice: 0,019 - 0,021" tlak prskanja: 150-180 bar Pri prskanju dobro promiješajte i procijedite boju.		
Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade	Kod veće vlažnosti zraka i/ili niže temperature sušenje se odgovarajuće usporava. Na temperaturi zraka i podloge od +20 °C i relativnoj vlažnosti zraka od 65 %: može se prerađivati nakon otprilike 8 sati.		
Čišćenje alata	Nakon uporabe odmah očistite vodom.		
Napomene, preporuke, posebno, ostalo	Napomena za sušenje: predviđene gipsane mase za izjednačavanje industrije za izradu gipskartonskih ploča mogu biti izrazito osjetljive na vlagu. Ta osjetljivost može uzrokovati nastanak mjehurića, bubrenja masa za ispunjavanje ili ljuštenje. Stoga Savezna		

Tehnički list

StoPrim Sil Color

udruga industrije gipsa i gipskartonskih ploča (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e. V.) u svojem napatku „Izjednačavanje gipskartonskih ploča“ preporučuje brzo sušenje uz dovoljno prozračivanje i temperaturu.

Primjena na površinama izloženima vodi:

- kategorije izloženosti vodi sukladno DIN 18534-1:2017-04 i Listu 5 Savezne udruge industrije gipsa
- Proizvod je prikladan samo za površine s kategorijom izloženosti vodi W0-I (mala izloženost vodi).

Dobavljanje

Ton boje bijela, ograničeno toniranje po sustavu StoColor

Kod nijansiranih varijanti kroz pigmente u materijal mogu dospjeti male količine konzervansa. Brojne nijanse boje isporučive su bez konzervansa na upit.

Ambalaža

Kanta

Skladištenje

Uvjeti skladištenja Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.
Objašnjenje serijskog broja:
brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan
primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.
Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Stručna mišljenja / dopuštenja

TÜV SÜD – Certificate/eco-label no. TM-07/230605-1	StoPrim Sil Color (niske razine emisija, ispitan na štetne tvari, proizvodnja pod nadzorom) Procjena emisijskog ponašanja
natureplus® - Certificate 0602-1502-046-8	StoPrim Sil Color Funkcija za zdravlje i okoliš

Označavanje

Proizvodna skupina Temeljni premaz

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)

Tehnički list

StoPrim Sil Color

polimerna disperzija
anorgansko vezivo
titanov dioksid
mineralna punila
silikatna punila
voda
alkoholi
zgušnjivač
Hidrofobirajuća sredstva
otpjenjivač
tenzidi

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

Kod nijansiranih varijanti kroz pigmente u materijal mogu dospjeti male količine konzervansa.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com