


Tehnički list

StoPur AP 100

PUR vezno sredstvo za StoPur PM MultiBase



Karakteristika

Primjena	• kao vezivo između StoPur PM MultiBase i StoPur AC MultiCoat
Svojstva	• vrlo dobro prijanjanje • bez otapala
Posebnosti/napomene	• kao temeljni premaz za neupijajuće podloge

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	DIN 53217	1,03 g/cm ³	
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	300 - 500 mPa.s	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

Općenito:

- Suh, nosiv
- Bez tvari koje razdvajaju, karakterističnih ili stranih tvari
- Uklonite manje čvrste slojeve.
- Nakupljanje sitnih sastojaka betona na površini.

Suha podloga:

- Ovisno o razredu tlačne čvrstoće
- Suho sukladno definiciji smjernice za saniranje DAfStb izdanje 2001-10

Sadržaj vlage:

- CM mjernim uređajem izmjeriti sadržaj vlage betonske podloge.
- Sadržaj vlage betona kvalitete do C30/37: maks. 4 težinskih postotaka
- Sadržaj vlage betona kvalitete do C35/45: maks. 3 težinskih postotaka

Temperatura podloge: najmanje +10 °C, 3 K iznad točke rosišta Vlačna čvrstoća pri prijanjanju, srednja vrijednost: 1,5 N/mm²

Vlačna čvrstoća pri prijanjanju, najmanja pojedinačna vrijednost: 1,0 N/mm²

Napomena:

Tehnički list

StoPur AP 100

Ako se StoPur PM MultiBase preradi nakon više od 2 tjedna, površina se prije nanošenja sredstva za izradu veznog mosta mora izbrusiti i nakon toga usisati!

Priprema	1. Sve navedene podloge se pripremaju mehaničkim metodama, vidi "Podloga, Zahtjevi". Primjer: - Sačmarenje - Glodanje, zatim sačmarenje - Obrada čvrstim abrazivnim sredstvima
-----------------	--

Uporaba

Temperatura pri uporabi	temperatura podloge i zraka: minimalna temperatura: +10 °C Maksimalna temperatura: +35 °C Temperatura pri obradi: minimalna temperatura: +10 °C Maksimalna temperatura: +35 °C Relativna vlažnost zraka: minimalno: 40 % maksimalno: 85 %
--------------------------------	--

Vrijeme uporabe	pri + 23 °C: maksimalno 15 minuta
------------------------	-----------------------------------

Omjer miješanja	komponenta A : komponenta B A : B 100,0 : 88,0 težinskih udjela
------------------------	--

Priprema materijala	Napomene: - Komponenta A i komponenta B isporučuju se u dogovorenom omjeru miješanja i miješaju u skladu sa sljedećim podacima. - Pridržavajte se redoslijeda koraka u "Priprema materijala". - Temperatura materijala je između +15 °C i +25 °C. - Temperatura svih komponenta je između +15 °C i +25 °C. Trajanje miješanja: - Duljina trajanja miješanja ravna se prema temperaturi materijala koji se miješa i temperaturi okoline. - Svaku mješavinu miješati u jednakom trajanju. Moguće posljedice pri predugoj ili prekratkoj duljini trajanja miješanja: - Ako proizvod predugo miješate, skraćuje se vrijeme za obradu. Priprema materijala: 1. Promiješajte komponentu A.
----------------------------	--

Tehnički list

StoPur AP 100

2. Dodajte čitavu komponentu B.
3. Miješajte komponente sve dok se učvršćivač dobro ne raspodijeli, smjesa je homogena i masa bez nepravilnosti.
Miješalica: sporohodna miješalica, maksimalno 300 okr./min
Duljina trajanja miješanja: najmanje 3 minute
4. Pripazite na to da miješalica obuhvaća donja i periferna područja posude za miješanje. Ravnomjerno raspodijelite učvršćivač.
5. Presipajte smjesu u čisti spremnik. Ponovno pomiješajte komponente.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	kao sredstvo za izradu veznog mosta	80 - 120 g/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Nadogradnja slojeva	1. Pripremite podlogu. 2. Grundiranje: StoPox GH 500 3. Posipanje: StoQuarz 0,3 - 0,8 mm 4. Primijenite plutajući sloj koji premošćuje pukotine: StoPur PM MultiBase 5. kao opcija nanosite sredstvo za izradu veznog mosta: StoPur AP 100 6. Primijenite habajući sloj: StoPur AC MultiCoat 7. Neobvezno posipanje: StoQuarz 0,3-0,8 mm ili 0,6-1,2 mm 8. Neobvezno brtvljenje: StoPur DV 506
---------------------	---

Aplikacija	1. Pripremite podlogu. 2. Grundiranje: - StoPox GH 500 - Proizvod primijenite ravnomjerno. Alati: gumeni klizač - Proizvod razvaljajte i ravnomjerno podijelite. - potrošnja: oko 0,3 – 0,4 kg/m², ovisno o hrapavosti podloge - Napomena: Izbjegavajte nastajanje lokvi. - Preporuka: Pri dubini hrapavosti > 0,5 mm nanosite grebani sloj. 3. Posipanje: - StoQuarz 0,3 - 0,8 mm - Svježi temeljni premaz nemojte preobilno posuti tako da je zrno do zrna. - potrošnja: oko 0,5 – 1,0 kg/m² - Napomena: Nakon 24 h uklonite nevezani kvarcni pijesak. 4. Primijenite plutajući sloj koji premošćuje pukotine, uglavnom djelotvorni sloj za zaštitu površina: - StoPur PM MultiBase - Proizvod primijenite nenapunjen bez kvarcnoga pijeska. debljina sloja: najmanje 2,0 mm, alati: strugalo s trokutastim zupcima
------------	---

Tehnički list

StoPur AP 100

- Proizvod doradite za odzračivanje križnim pokretima. Alati: igličasti valjak
- potrošnja: oko 3,0 kg/m²
- Napomena: da se membrana ne bi oštetila, pri posipanju ili odzračivanju upotrebljavajte džonove s tupim čavlima.

5. Kao opcija nanosite sredstvo za izradu veznog mosta:

- StoPur AP 100
- potrošnja: oko 80 -120 g/m²

6. Primijenite habajući sloj:

- StoPur AC MultiCoat
- Vrijeme čekanja: Primijenite habajući sloj nakon 8 - 24 h.
- Samorazlijevajući mort primijenite odgovarajućom debljinom sloja.
- potrošnja StoPur AC MultiCoat: oko 2,5 kg/m²

7. Neobvezno posipanje:

- StoQuarz 0,3-0,8 mm ili 0,6-1,2 mm
- Posipajte obilno po cijeloj površini.
- potrošnja StoQuarz 0,3-0,8 mm ili 0,6-1,2 mm: oko 1-2 kg/m²

8. Neobvezno brtvljenje:

- StoPur DV 506
- Uklonite nevezani kvarcni pijesak.
- Proizvod primijenite ravnomjerno križnim pokretima. Alati: gumeni klizač
- Proizvod izjednačite i ravnomjerno podijelite križnim pokretima. alati valjak s kratkom dlakom
- potrošnja: oko 0,6–1,0 kg/m², ovisno o posipanju

Upotreba sustava za zaštitu površina StoCretec OS 10.4: Potrošnja i podatci: vidi upute za izvedbu, prilog 1 Općenite potvrde o provedbi građevinske inspekcije.

Napomene:

- Vlažne i nepotpuno povezane podloge uzrokuju štetu.

Temperatura podloge, temperatura okoline:

- Za obradu reakcijskih smola osim temperature okoline presudna je i temperatura podloge.
- Niske temperature usporavaju kemijske reakcije.
- Time se produljuje vrijeme za obradu, za preispitivanje i za izvršavanje.
- Zbog sve veće viskoznosti potrošnja po jedinici površine može se povećati.
- Visoke temperature ubrzavaju kemijske reakcije, pa se u skladu s tim skraćuju razdoblja za obradu, preispitivanje i izvršavanje.

Odstupanje od nijanse boje:

- Ovisno o izloženosti kemikalijama mogu se pojaviti promjene boje koje ne utječu na tehničku funkcionalnost premaza.
- Moguća su mala odstupanja u boji različitih šarži.

Tehnički list

StoPur AP 100

Potrošnja, uporaba:

- Podaci o utrošku i izvedbi odnose se na vodoravne površine.
- Pri nagibu: testirati unaprijed na uzorku površine. Po potrebi radite u više slojeva i dodajte sredstva za suspendiranje ili više kvarcnoga pijeska.

Napomena:

- Vlaga i onečišćenja između pojedinih radnih slojeva mogu oslabiti snagu prijanjanja. Preporuka: Da biste izbjegli takve smetnje, poduzmite sljedeće mjere.

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

vrijeme obrade:
- pri + 23 °C: unutar 4 - 24 sata

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite sa StoDivers EV 100, odn. StoCryl VV.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

Opće napomene za obradu nalaze se na stranici www.stocretec.de i u prilogu aktualnog tehničkog priručnika.

Dobavljanje**Ton boje**

prozirno

Broj artikla**Oznaka****Pakiranje**

09729/001

StoPur AP 100 Set

9,4 kg Set

Skladištenje**Uvjeti skladištenja**

Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. Prva brojka u broju šarže označava zadnju brojku godine. Druga i treća brojka označavaju broj kalendarskog tjedna. Primjer: 1450013223 - minimalan rok trajanja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2021. godine.
Vidi ambalažu proizvoda

Označavanje**Proizvodna skupina**

Sredstvo za izradu veznog mosta

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i

Tehnički list

StoPur AP 100

iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555