


Tehnički list

StoPur WV 152

PUR zaštitni sloj, na bazi vode, mat, niske emisije



Karakteristika

- Primjena**
- unutra
 - kao zaštitni sloj u boji za podne površine s malim opterećenjem
 - kao zaštita u boji za elastične i tvrde PUR premaze

- Svojstva**
- dobra stabilnost tona boje
 - UV postojan
 - otporan na abraziju
 - niska razina emisija
 - slaba mirisa

- Optika**
- bez sjaja

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	300 - 900 mPa.s	Mješavina
Obujam krutog tijela		99 %(V)	Mješavina
Gustoća (23 °C)	EN ISO 2811-2	1,10 g/cm ³	Mješavina

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi

- Općenito:
- Suh, stvrdnut
 - Čisti zaštitni StoPur slojevi ili premazi

Završni premaz:

- Brtvljenje unutar 72 h: Novi premazi na bazi premaza PUR mogu se nakon stvrdnjavanja izravno zaštititi proizvodom StoPur WV 152 transparent.
- Brtvljenje nakon 72 sati: Prije nanošenja zaštite stari premaz se mora mat izbrusiti i očistiti. Alati: Zelena ili crna brusna spužva

Temperatura podloge: najmanje +15 °C, 3 K iznad točke rosišta
Vlačna čvrstoća pri prijanjanju, srednja vrijednost: 1,5 N/mm²
Vlačna čvrstoća pri prijanjanju, najmanja pojedinačna vrijednost: 1,0 N/mm²

Tehnički list

StoPur WV 152

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
najmanja temperatura: +15 °C
Maksimalna temperatura: +25 °C

Temperatura pri obradi:
najmanja temperatura: +15 °C
Maksimalna temperatura: +25 °C

Relativna vlažnost zraka:
minimalno: 40 %
maksimalno: 75 %

Vrijeme uporabe

pri +23 °C: oko 45 minuta

Omjer miješanja

komponenta A : komponenta B
A : B
100,0 : 25,0 težinskih udjela

Priprema materijala

Napomene:

- Komponenta A i komponenta B isporučuju se u dogovorenom omjeru miješanja i miješaju u skladu sa sljedećim podacima.
- Pridržavajte se redoslijeda koraka u "Priprema materijala".
- Temperatura materijala je između +15 °C i +25 °C.
- Temperatura svih komponenta je između +15 °C i +25 °C.

Trajanje miješanja:

- Duljina trajanja miješanja ravna se prema temperaturi materijala koji se miješa i temperaturi okoline. Temperatura okoline: 20 °C, vrijeme miješanja: 3 minute
- Svaku mješavinu miješati u jednakom trajanju.

Moguće posljedice pri predugo ili prekratkoj duljini trajanja miješanja:

- Ako proizvod predugo miješate, skraćuje se vrijeme za obradu.

Priprema materijala:

1. Promiješajte komponentu A.
2. Dodajte čitavu komponentu B.
3. Miješajte komponente sve dok se učvršćivač dobro ne raspodijeli, smjesa je homogena i masa bez nepravilnosti.
Miješalica: sporohodna miješalica, maksimalno 300 okr./min
Duljina trajanja miješanja: najmanje 3 minute
4. Pripazite na to da miješalica obuhvaća donja i periferna područja posude za miješanje.
5. Presipajte smjesu u čisti spremnik. Ponovno pomiješajte komponente.

Nakon miješanja materijal pretočite preko mreže za lak u čistu posudu te još

Tehnički list

StoPur WV 152

jedanput sve promiješajte. Tako se uklanjaju grudice koje su eventualno nastale pri miješanju materijala.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	kao zaštitni sloj	90 - 130 g/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		

Nadogradnja slojeva	premaz na cementom vezanim podlogama 1. Pripremite podlogu. 2. Grundiranje: StoPox GH 500 3. Posipanje: StoQuarz 0,3 - 0,8 mm 4. Opcionalna primjena sloja za poravnavanje: StoPur CL 125 ili StoPur IB 500 5. Premazivanje: StoPur CL 125 ili StoPur IB 500 6. Brtvljenje: StoPur WV 152 zaštita na StoCrete PU 205 1. očistite podlogu 2. Brtvljenje: StoPur WV 152
---------------------	---

Aplikacija

- premaz na cementom vezanim podlogama
1. Pripremite podlogu.
 2. Grundiranje:
 - StoPox GH 500
 - Proizvod primijenite poplavno. Alati: gumeni klizač
 - Proizvod razvaljajte i ravnomjerno podijelite.
 - potrošnja: oko 0,2 - 0,3 kg/m², ovisno o hrapavosti podloge
 - Napomena: Izbjegavajte nastajanje lokvi.
 3. Posipanje:
 - StoQuarz 0,3 - 0,8 mm
 - Svježi temeljni premaz nemojte preobilno posuti tako da je zrno do zrna.
 - potrošnja: oko 0,5 - 1,0 kg/m²
 4. Opcionalna primjena sloja za poravnavanje:
 - StoPur CL 125 ili StoPur IB 500
 - Nanošenje proizvoda. Alati: strugalo
 - Proizvod ravnomjerno podijelite.
 - potrošnja: oko 0,6-1,0 kg/m²
 5. Premazivanje:
 - StoPur CL 125 ili StoPur IB 500
 - Nanošenje proizvoda. Alati: strugalo
 - Proizvod ravnomjerno podijelite i odzračite. Alati: igličasti valjak

Tehnički list

StoPur WV 152

- potrošnja: oko 1,8-2,5 kg/m²

Napomena: Premaz se mora nanijeti na donji sloj u roku od 24 sata.

6. Brtvljenje:

- StoPur WV 152

- Proizvod primijenite ravnomjerno križnim pokretima. Alati: gumeni klizač

- Proizvod izjednačite i ravnomjerno podijelite križnim pokretima. Alati: valjak s kratkom dlakom

- potrošnja StoPur WV 152: oko 90-130 g/m²

- Napomena: Izbjegavajte nastajanje lokvi kako biste izbjegli razliku u stupnju sjajnosti. Ne smije proći period duži od pet minuta do nastavka nanošenja valjkom. Uvijek radite mokro na mokrom kako biste izbjegli sušenje na rubovima.

Sprečavanje vidljivih prijelaza valjkom:

- Zaštitni sloj nanosite ravnomjerno križnim pokretima.

- Izbjegavajte preklapanja.

- Ovisno o očekivanom opterećenju potrebno je više radnih koraka.

- Pridržavajte se vremena sušenja između radnih koraka.

zaštita na StoCrete PU 205

1. Očistite podlogu.

2. Brtvljenje:

- StoPur WV 152

- Proizvod primijenite ravnomjerno križnim pokretima. Alati: gumeni klizač

- Proizvod izjednačite i ravnomjerno podijelite križnim pokretima. Alati: valjak s kratkom dlakom

- potrošnja StoPur WV 152: oko 90-130 g/m²

- Napomena: Izbjegavajte nastajanje lokvi kako biste izbjegli razliku u stupnju sjajnosti. Ne smije proći period duži od pet minuta do nastavka nanošenja valjkom. Uvijek radite mokro na mokrom kako biste izbjegli sušenje na rubovima.

Sprečavanje vidljivih prijelaza valjkom:

- Zaštitni sloj nanosite ravnomjerno križnim pokretima.

- Izbjegavajte preklapanja.

- Ovisno o očekivanom opterećenju potrebno je više radnih koraka.

- Pridržavajte se vremena sušenja između radnih koraka.

Napomena:

- Tijekom obrade proizvoda izbjegavajte izravno izlaganje sunčevu zračenju, visoke temperature i propuh.

- Ovisno o izloženosti kemikalijama mogu se pojaviti promjene boje koje ne utječu na tehničku funkcionalnost premaza.

- Ako radovi uključuju poliuretan, pazite da materijal ne dođe u dodir s vodom tijekom stvrdnjavanja jer će inače nastati reakcijski mjehurići (pjena).

- Tijekom impregnacije mogu nastati vidljivi prijelazi.

- Debljina zaštitnog sloja: < 0,5 mm. Debljina sloja smanjuje se mehaničkom upotrebom. Time se može skratiti vijek trajanja.

- Nanošenje materijala u različitim slojevima, prevelika vlažnost zraka, preniske

Tehnički list

StoPur WV 152

temperature mogu uzrokovati različit izgled cijele površine, npr. razlike u stupnju sjaja.

Otporan na omekšivače:
- StoPur WV 152 nije otporan na omekšivače

Sušenje, otvrdnjavanje, vrijeme prerade

prikladno za hodanje: nakon otprilike 18 sati
potpuno stvrdnuto nakon 7 dana
Svi su tehnički podaci približne vrijednosti, a ako nije drukčije navedeno, utvrđeni su na normiranoj klimi od +23 °C i 50 % relativne vlažnosti zraka i u standardnoj nijansi boje RAL 7032.

Čišćenje alata

Alat očistite vodom. Mehanički uklonite stvrdnuti materijal.

Napomene, preporuke, posebno, ostalo

1. Pridržavajte se općih napomena za obradu:
- vidi www.stocretec.de, proizvodi
- vidi tehnički priručnik, privitak
2. Pridržavajte se uputa za uporabu.

Izjava o svojstvima, oznaka CE:
- izjava o svojstvima: vidjeti www.stocretec.de
- Otpornost na habanje koja je navedena u izjavi o svojstvima odnosi se na glatki, neposuti premaz.

Dobavljanje

Ton boje velika raznolikost tona boja, paleta boja RAL, Ton boja prema cjenovnoj skupini PG 11 / 12.

Broj artikla

Oznaka

Pakiranje

04078/001

StoPur WV 152 Set getönt

12,5 kg Set

Skladištenje

Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. Prva brojka u broju šarže označava zadnju brojku godine. Druga i treća brojka označavaju broj kalendarskog tjedna. Primjer: 1450013223 - minimalan rok trajanja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2021. godine.
Vidi ambalažu proizvoda

Označavanje

Proizvodna skupina

Zaštitni sloj

Tehnički list

StoPur WV 152

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555