

Tehnički list

StoPur WV 202 transparent

Zaštitni sloj PUR, voden, elastificiran, mat,
proziran, niske razine emisija



Karakteristika

Primjena	• unutra • kao proziran zaštitni sloj za podne površine s malim opterećenjem
Svojstva	• UV postojan
Optika	• bez sjaja

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Viskoznost (na 23 °C)	EN ISO 3219	100 - 300 mPa.s	Mješavina
Gustoća (miješanje 23 °C)	EN ISO 2811	1,08 g/cm ³	Mješavina

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Općenito: - Suh, stvrdnut - Čisti zaštitni StoPur slojevi ili premazi Završni premaz: - Brtvljenje unutar 72 h: Novi premazi na bazi premaza PUR mogu se izravno zaštititi proizvodom StoPur WV 202 transparent. - Brtvljenje nakon 72 sati: Stari premaz valja prije nanošenja zaštitnog sloja izbrusiti crnim brusnim diskom dok ne postane mat. Temperatura podloge: najmanje +15 °C, 3 K iznad točke rosišta Vlačna čvrstoća pri prijanjanju, srednja vrijednost: 1,5 N/mm² Vlačna čvrstoća pri prijanjanju, najmanja pojedinačna vrijednost: 1,0 N/mm²
Pripreme	1. Sve navedene podloge se pripremaju mehaničkim metodama, vidi "Podloga, Zahtjevi".

Tehnički list

StoPur WV 202 transparent

Uporaba

Temperatura pri uporabi

temperatura podloge i zraka:
najmanja temperatura: +15 °C
Maksimalna temperatura: +25 °C

Temperatura pri obradi:
najmanja temperatura: +15 °C
Maksimalna temperatura: +25 °C

Relativna vlažnost zraka:
minimalno: 40 %
maksimalno: 75 %

Vrijeme uporabe

pri +23 °C: oko 45 minuta

Omjer miješanja

komponenta A : komponenta B
A : B
100,0 : 10,0 težinskih udjela

Priprema materijala

Napomene:

- Komponenta A i komponenta B isporučuju se u dogovorenom omjeru miješanja i miješaju u skladu sa sljedećim podacima.
- Pridržavajte se redoslijeda koraka u "Priprema materijala".
- Temperatura materijala je između +15 °C i +25 °C.
- Temperatura svih komponenta je između +15 °C i +25 °C.

Trajanje miješanja:

- Duljina trajanja miješanja ravna se prema temperaturi materijala koji se miješa i temperaturi okoline.
- Svaku mješavinu miješati u jednakom trajanju.

Moguće posljedice pri predugoj ili prekratkoj duljini trajanja miješanja:

- Ako proizvod predugo miješate, skraćuje se vrijeme za obradu.

Priprema materijala:

1. Promiješajte komponentu A.
2. Dodajte čitavu komponentu B.
3. Miješajte komponente sve dok se učvršćivač dobro ne raspodijeli, smjesa je homogena i masa bez nepravilnosti.
Miješalica: sporohodna miješalica, maksimalno 300 okr./min
Duljina trajanja miješanja: najmanje 3 minute
4. Pripazite na to da miješalica obuhvaća donja i periferna područja posude za miješanje. Ravnomjerno raspodijelite učvršćivač.
5. Presipajte smjesu u čisti spremnik. Ponovno pomiješajte komponente.

Nakon miješanja materijal pretočite preko mreže za lak u čistu posudu te još jedanput sve promiješajte. Tako se uklanjaju grudice koje su eventualno nastale

Tehnički list

StoPur WV 202 transparent

pri miješanju materijala.

Potrošnja	Vrsta primjene	Približna potrošnja
	kao zaštitni sloj	120 - 140 g/m ²
Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.		
Nadogradnja slojeva	A: premaz na lijevanom asfaltu 1. Pripremite podlogu. 2. Grundiranje: StoPox 452 EP 3. Primjena finog morta za izjednačavanje: StoPox 452 EP 4. Primjena pokrivnog sloja: StoPur BB 100 5. Opcija neučvršćenog posipanja: StoChips 1 mm i StoChips 3 mm 6. Brtvljenje: StoPur WV 100 transparent, StoPur WV 150 transparent ili StoPur WV 202 transparent 7. Nanošenje prvotne njege: StoDivers P 105 ili StoDivers P 120 ----- B: premaz na cementom vezanim podlogama 1. Pripremite podlogu. 2. Grundiranje: StoPox GH 205 3. Primjena finog morta za izjednačavanje: StoPox GH 205 4. Primjena pokrivnog sloja: StoPur BB 100 5. Opcija neučvršćenog posipanja: StoChips 1 mm i StoChips 3 mm 6. Brtvljenje: StoPur WV 100 transparent, StoPur WV 150 transparent ili StoPur WV 202 transparent 7. Nanošenje prvotne njege: StoDivers P 105 ili StoDivers P 120	
Aplikacija	A: premaz na lijevanom asfaltu 1. Pripremite podlogu. - Oslobodite 75 % dodatne tvari. - čvrstoća prijanjanja: 1,5 N/mm² 2. Grundiranje: - StoPox 452 EP - Proizvod primijenite poplavno i bez pora. Alati: gumeni klizač - Proizvod razvaljajte i ravnomjerno podijelite. Alati: kratkocijevni valjak - potrošnja: oko 0,3 - 0,6 kg/m², ovisno o sposobnosti upijanja podloge - Napomena: Izbjegavajte nastajanje lokvi. 3. Primjena finog morta za izjednačavanje: - StoPox 452 EP - Omjer miješanja: 1,0 težinski udio StoPox 452 EP,	

Tehnički list

StoPur WV 202 transparent

1,5 maseni udio mješavine od 50 % StoQuarz 0,01 mm i 50 % StoQuarz 0,1 - 0,5 mm

- Proizvod primijenite napunjen kvarcnim pijeskom. Alati: strugalo
- Proizvod ravnomjerno podijelite i odzračite. alati igličasti valjak
- potrošnja StoPox 452 EP, po mm debljine sloja: oko 0,7-0,8 kg/m²
- potrošnja StoQuarz 0,01 mm: oko 0,5-0,6 kg/m²
- potrošnja StoQuarz 0,1 – 0,5 mm: oko 0,5 – 0,6 kg/m²
- Napomena: Ne posipajte grebani sloj.

4. Primjena pokrivnog sloja:

- StoPur BB 100
- Primijenite pokrivni sloj StoPur BB 100 unutar 72 sata na grebani sloj StoPox 452 EP. Alati: strugalo, npr. Sto-Zahnleiste, nazubljenje: 48
- potrošnja: oko 2,5 kg/m²

5. Opcija neučvršćenog posipanja:

- StoChips 1 mm i StoChips 3 mm
- Pospite proizvod po svježem pokrivnom sloju.
- potrošnja StoChips 1 mm: oko 0,05 kg/m²
- potrošnja StoChips 3 mm: oko 0,05 kg/m²

6. Brtvljenje:

- StoPur WV 202 transparent
- Proizvod primijenite ravnomjerno križnim pokretima. Alati: gumeni klizač
- Proizvod izjednačite i ravnomjerno podijelite križnim pokretima. Alati: kratkocijevni valjak
- potrošnja: StoPur WV 202 transparent: oko 120 – 140 g/m²
- Napomena: Izbjegavajte nastajanje lokvi kako biste izbjegli razliku u stupnju sjajnosti. Ne smije proći period duži od pet minuta do nastavka nanošenja valjkom. Uvijek radite mokro na mokrom kako biste izbjegli sušenje na rubovima.

Sprečavanje vidljivih prijelaza valjkom:

- Zaštitni sloj nanesite ravnomjerno križnim pokretima.
- Izbjegavajte preklapanja.
- Ovisno o očekivanom opterećenju potrebno je više radnih koraka.
- Pridržavajte se vremena sušenja između radnih koraka.

7. Nanošenje prvotne njege:

- StoDivers P 105 ili StoDivers P 120
- Proizvod primijenite ravnomjerno i tankoslojno. alati vlažni mop za pranje podova
- Pustite da se proizvod osuši 20-30 minuta.
- Pri daljnjim radnim koracima: proizvod primijenite poprečno u odnosu na prethodni radni korak. Nanesite proizvod poprečno u odnosu na prethodni radni korak.
- potrošnja: oko 30 - 50 ml/m², ovisno o radnom koraku
- Napomena:

Prvotna njega povećava stupanj sjaja mat zaštitnog sloja StoPur WV 202 transparent.

Tehnički list

StoPur WV 202 transparent

Primijenite prvotnu njegu zaštitnog sloja najranije 2 dana nakon nanošenja. Izbjegavajte preklapanja. Ovisno o očekivanom opterećenju: primijenite proizvod u više radnih koraka. Pridržavajte se vremena sušenja između radnih koraka.

B: premaz na cementom vezanim podlogama

1. Pripremite podlogu.

2. Grundiranje:

- StoPox GH 205
- Proizvod primijenite poplavno i bez pora. Alati: gumeni klizač
- Proizvod razvaljajte i ravnomjerno podijelite. Alati: kratkocijevni valjak
- potrošnja: oko 0,3 - 0,5 kg/m², ovisno o sposobnosti upijanja podloge
- Napomena: Izbjegavajte nastajanje lokvi.

3. Primjena finog morta za izjednačavanje:

- StoPox GH 205
- Omjer miješanja:
1,0 težinski udio StoPox GH 205,
1,5 maseni udio mješavine od 50 % StoQuarz 0,01 mm i 50 % StoQuarz 0,1 - 0,5 mm
- Proizvod primijenite napunjen kvarcnim pijeskom. Alati: strugalo
- Proizvod ravnomjerno podijelite i odzračite. Alati: igličasti valjak
- potrošnja StoPox GH 205, po mm debljine sloja: oko 0,7 - 0,8 kg/m²
- potrošnja StoQuarz 0,01 mm: oko 0,5-0,6 kg/m²
- potrošnja StoQuarz 0,1 - 0,5 mm: oko 0,5 - 0,6 kg/m²
- Napomena: Ne posipajte grebani sloj.

4. Primjena pokrivnog sloja:

- StoPur BB 100
- Primijenite pokrivni sloj StoPur BB 100 unutar 72 sata na grebani sloj StoPox GH 205. Alati: strugalo, npr. Sto-Zahnleiste, nazubljenje: 48
- potrošnja: oko 2,5 kg/m²

5. Opcija neučvršćenog posipanja:

- StoChips 1 mm i StoChips 3 mm
- Pospite proizvod po svježem pokrivnom sloju.
- potrošnja StoChips 1 mm: oko 0,05 kg/m²
- potrošnja StoChips 3 mm: oko 0,05 kg/m²

6. Brtvljenje:

- StoPur WV 202 transparent
- Proizvod primijenite ravnomjerno križnim pokretima. Alati: gumeni klizač
- Proizvod izjednačite i ravnomjerno podijelite križnim pokretima. Alati: kratkocijevni valjak
- potrošnja: StoPur WV 202 transparent: oko 120 - 140 g/m²
- Napomena: Izbjegavajte nastajanje lokvi kako biste izbjegli razliku u stupnju

Tehnički list

StoPur WV 202 transparent

sjajnosti. Ne smije proći period duži od pet minuta do nastavka nanošenja valjkom. Uvijek radite mokro na mokrom kako biste izbjegli sušenje na rubovima.

Sprečavanje vidljivih prijelaza valjkom:

- Zaštitni sloj nanosite ravnomjerno križnim pokretima.
- Izbjegavajte preklapanja.
- Ovisno o očekivanom opterećenju potrebno je više radnih koraka.
- Pridržavajte se vremena sušenja između radnih koraka.

7. Nanošenje prvotne njege:

- StoDivers P 105 ili StoDivers P 120
- Proizvod primijenite ravnomjerno i tankoslojno. Alati: vlažni mop za pranje podova
- Pustite da se proizvod osuši 20-30 minuta.
- Pri daljnjim radnim koracima: proizvod primijenite poprečno u odnosu na prethodni radni korak. Nanesite proizvod poprečno u odnosu na prethodni radni korak.

- potrošnja: oko 30 - 50 ml/m², ovisno o radnom koraku

- Napomena:

Prvotna njega povećava stupanj sjaja mat zaštitnog sloja StoPur WV 202 transparent.

Primijenite prvotnu njegu zaštitnog sloja najranije 2 dana nakon nanošenja.

Ovisno o očekivanom opterećenju: primijenite proizvod u više radnih koraka.

Pridržavajte se vremena sušenja između radnih koraka.

Napomena:

- Tijekom obrade proizvoda izbjegavajte izravno izlaganje sunčevu zračenju, visoke temperature i propuh.
- Ovisno o izloženosti kemikalijama mogu se pojaviti promjene boje koje ne utječu na tehničku funkcionalnost premaza.
- Ako radovi uključuju poliuretan, pazite da materijal ne dođe u dodir s vodom tijekom stvrdnjavanja jer će inače nastati reakcijski mjehurići (pjena).
- Tijekom impregnacije mogu nastati vidljivi prijelazi.
- Debljina zaštitnog sloja: < 0,5 mm. Debljina sloja smanjuje se mehaničkom upotrebom. Time se može skratiti vijek trajanja.
- Nanošenje materijala u različitim slojevima, prevelika vlažnost zraka, preniske temperature mogu uzrokovati različit izgled cijele površine, npr. razlike u stupnju sjaja.
- Opremite uredske stolice kotačima za stolice tipa W u skladu s normom EN 12529.
- dodatne informacije o uporabi: vidi smjernice StoPur BB 100

Otporan na omekšivače:

- StoPur WV 202 proziran nije otporan na omekšivače
- StoDivers P 105 nije otporan na omekšivače.
- StoDivers P 120 nije otporan na omekšivače.

Tehnički list

StoPur WV 202 transparent

**Sušenje, otvrdnjavanje,
vrijeme prerade**

prikladno za hodanje: nakon otprilike 16 sati
potpuno stvrdnuto nakon 7 dana
Svi su tehnički podaci približne vrijednosti, a ako nije drukčije navedeno, utvrđeni su na normiranoj klimi od +23 °C i 50 % relativne vlažnosti zraka i u standardnoj nijansi boje RAL 7032.

Čišćenje alata

Alat očistite vodom. Mehanički uklonite stvrdnuti materijal.

**Napomene, preporuke,
posebno, ostalo**

1. Pridržavajte se općih napomena za obradu:
 - vidi www.stocretec.de, proizvodi
 - vidi tehnički priručnik, privitak
2. Pridržavajte se uputa za uporabu.

Izjava o svojstvima, oznaka CE:
- izjava o svojstvima: vidjeti www.stocretec.de
- Otpornost na habanje koja je navedena u izjavi o svojstvima odnosi se na glatki, neposuti premaz.

Dobavljanje**Ton boje**

prozirno

Broj artikla

04076/002

Oznaka

StoPur WV 202 Set
transparent

Pakiranje

11 kg Set

Skladištenje**Uvjeti skladištenja**

Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje do isteka minimalnog roka trajanja. Prva brojka u broju šarže označava zadnju brojku godine. Druga i treća brojka označavaju broj kalendarskog tjedna. Primjer: 1450013223 - minimalan rok trajanja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2021. godine.
Vidi ambalažu proizvoda

Označavanje**Proizvodna skupina**

Zaštitni sloj

Sigurnost

Ovaj se proizvod mora označiti u skladu s aktualnom Uredbom EZ-a.
Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!

Tehnički list

StoPur WV 202 transparent

Posebne napomene

Informacije odn. podaci u ovom listu s tehničkim podacima služe za osiguravanje svakidašnje namjene odn. svakidašnje valjanosti korištenja, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Međutim, ne oslobađaju korisnika od potrebe da na vlastitu odgovornost provjeri valjanost i korištenje.

Primjene, koje se ne spominju jednoznačno u ovom tehničkom listu, smiju uslijediti tek nakon odobrenja. Bez dozvole slijede na vlastiti rizik. To posebno vrijedi za kombinacije s drugim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H
Ulica Franje Lučića 32A
HR-10090 Zagreb
Telefon: +385 1 3499 555