

## Tehnički list

## StoSilent Board 110 S

Akustična ploča od granulata puhanog stakla za ovješene stropne i zidne konstrukcije



## Karakteristika

## Primjena

- unutra
- za ovješene stropne i zidne konstrukcije
- za akustični sustav StoSilent Distance S
- pričvršćenje vijcima, zalijepljeni spojevi ploča

## Svojstva

- montaža bez dilatacijske spojnice do 200 m<sup>2</sup> i maksimalne bočne duljine od 20 m
- smanjenje vremena odjeka
- smanjenje razine buke
- poboljšanje koncentracije
- poboljšanje razumljivosti govora
- mala težina
- visoka krutost
- niska vlaga i toplinsko istezanje

## Format

- rub ploče: oštar/premazan
- duljina x širina x debljina
- 1200 x 625 x 25 mm

## Optika

- strukturirana površina s pokrivnim premazom StoSilent Decor M ili StoSilent Decor MF

## Posebnosti/napomene

- koristite proizvod u slanim kupkama i kupkama s morskom vodom samo na zahtjev
- proizvod nije prikladan za područja gdje postoji opasnost od prskanja vodom
- proizvod nije prikladan za područja s mehaničkim opterećenjem

## Tehnički podaci

| Kriterij                                                   | Norma / ispitni propis              | Vrijednost/<br>Jedinica | Napomene   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------|
| Difuzijski ekvivalenti, gustoća zračnog sloja              | EN ISO 7783                         | 0,13 m                  | S premazom |
| Reakcija na požar                                          | EN 13501-1                          | A2-s1, d0               | S premazom |
| Vrijednost dimenzioniranja, toplinska vodljivost $\lambda$ | TIAP-655 po uzoru na normu EN 12667 | 0,09 W/(m*K)            | S premazom |
| Plošna težina                                              |                                     | 6,9 kg/m <sup>2</sup>   |            |

## Tehnički list

## StoSilent Board 110 S

|                                      |              |                       |                                                                       |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gruba gustoća                        |              | 275 kg/m <sup>3</sup> | S premazom, može biti različito ovisno o ovjesnoj visini i prigušenju |
| Stupanj zvučne apsorpcije $\alpha_w$ | EN ISO 11654 | 0,80                  |                                                                       |

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

**Podloga**

|          |                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|
| Zahtjevi | Podloga općenito:<br>- Čvrsto, suho, čisto, nosivo |
|----------|----------------------------------------------------|

**Uporaba**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura pri uporabi | Najniža temperatura podloge i obrade: +12 °C, na maks. 70 % relativne vlažnosti zraka, montaža nakon namještanja ravnotežne vlažnosti u prostoriji.<br>Brzo, iznenadno zagrijavanje ili hlađenje tijekom montaže i sušenja može uzrokovati pukotine. |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |         |                                     |
|-----------|---------|-------------------------------------|
| Potrošnja | Uporaba | Približna potrošnja                 |
|           |         | 1,00 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> |

Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Precizne vrijednosti potrošnje uz isječke mogu se po potrebi odrediti na objektu.

**Nadogradnja slojeva**

metalna podkonstrukcija prema normi EN 13964 s nonius ovjesima; fina rešetka oblijepljena vrpcom StoSilent Profile Tape

StoSilent Board 110 S

ljepilo iz sustava:

- proizvod: StoSilent Fix
- potrošnja: oko 0,5 kg/m<sup>2</sup>

Masa za ispunjavanje iz sustava:

- proizvod: StoSilent Plan
- potrošnja: oko 0,25 kg/m<sup>2</sup>

međupremaz:

- StoSilent Decor M (bijel i nijansiran)
- 1. korak prskanja oko 0,7 kg/m<sup>2</sup>
- 2. korak prskanja oko 0,9 kg/m<sup>2</sup>

završni premaz:

## Tehnički list

## StoSilent Board 110 S

- StoSilent Decor M (bijel i nijansiran)
- 3. korak prskanja oko 1,1 kg/m<sup>2</sup>
- 4. korak prskanja oko 0,5 kg/m<sup>2</sup> (po potrebi, ovisno o izgledu)

ili

- StoSilent Decor MF (intenzivne nijanse boje)
- 3. korak prskanja oko 1,1 kg/m<sup>2</sup>
- 4. korak prskanja oko 0,8 kg/m<sup>2</sup>
- 5. korak prskanja oko 0,5 kg/m<sup>2</sup> (po potrebi, ovisno o izgledu)

## Aplikacija

Na stropovima se na bočnom svjetlu vide neravnine.  
Pridrđavajte se smjernica za obradu akustičkog sustava.

## Čišćenje alata

Nakon uporabe uklonite prašinu.

Napomene, preporuke,  
posebno, ostalo

Pridrđavajte se općih smjernica za obradu proizvođača Sto za sustave akustičnih ploča Sto. Mogu se nabaviti preko Sto SE & Co. KGaA.

Montaža/premaz smije uslijediti tek nakon prethodnog upućivanja!

Preporuka: izgradnja na zidovima izvan područja izloženog udarcima, iznad 2 m visine.

Valja preuzeti dilatacijske spojnice.

## Dobavljanje

## Ton boje

vidljiva strana: bijela (otprilike RAL 9003), stražnja strana: siva (otprilike RAL 7039)

## Ambalaža

Paleta

## Skladištenje

## Uvjeti skladištenja

Skladištite na suhom i zaštićeno od mraza. Roba je osjetljiva na udarce, nemojte opterećivati.

## Stručna mišljenja / dopuštenja

Declaration of conformity No.  
2014-04

Istovjetnost recepture / promjena naziva akustičnih proizvoda  
Izjava o sukladnosti

M 35 120/81 Page 1

StoSilent Distance A2 - StoSilent Board 110, 25 mm -  
StoSilent Decor M - struktura E-55  
Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO  
354

M 35 120/81 Page 2

StoSilent Distance A2 - StoSilent Board 110, 25 mm -  
StoSilent Decor M - struktura E-125

## Tehnički list

### StoSilent Board 110 S

|                     |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354                                                                                                                          |
| M 35 120/81 Page 3  | StoSilent Distance A2 - StoSilent Board 110, 25 mm - StoSilent Decor M - struktura E-270<br>Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354                              |
| M 35 120/98 Page 1  | StoSilent Distance A2 - StoSilent Board 110, 25 mm (izjednačeno reflektirajuće) - StoSilent Decor M - struktura E-270<br>Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354 |
| M 35 120/101 Page 2 | StoSilent Distance A2 - StoSilent Board 110, 25 mm + MiWo - StoSilent Decor M - struktura E-55<br>Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354                        |
| M 35 120/101 Page 4 | StoSilent Distance A2 - StoSilent Board 110, 25 mm + mineralna vuna - StoSilent Decor M - struktura E-125<br>Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354             |

#### Označavanje

**Proizvodna skupina** Akustična ploča

#### Sigurnost

Ovaj je proizvod tvorevina. Nije potrebna izrada sigurnosno-tehničkog lista u skladu s Uredbom REACH (EZ) br. 1907/2006, Prilog II. Poblje informacije možete pronaći na stranici [www.sto.de](http://www.sto.de) u rubrici Service & Tools / Uredba REACH.

#### Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.

Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge  
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb  
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47

## Tehnički list

---

# StoSilent Board 110 S

Telefon: +385 1 3499 555  
info.hr@sto.com