


Tehnički list

StoSilent Decor MF

Organski, porozni akustični premaz



Karakteristika

Primjena	• unutra • kao završni premaz za akustične sustave StoSilent Direct, StoSilent Distance, StoSilent Modular 400, StoSilent Compact i StoSilent Fleece • kao tonirani završni premaz za StoSilent Decor M
-----------------	---

Svojstva	• porozno • fina granulacija
-----------------	---

Optika	• bez sjaja • strukturirana površina
---------------	---

Posebnosti/napomene	• poroznost nastaje posebnom tehnikom obrade
----------------------------	--

Tehnički podaci

Kriterij	Norma / ispitni propis	Vrijednost/ Jedinica	Napomene
Gustoća	EN ISO 2811	1,1 - 1,3 g/cm ³	
Koeficijent otpora difuziji vodene pare μ	EN ISO 7783		V1 visoko
Upijanje vode	EN 1062-3		NPD
Reakcija na požar	EN 13501-1	A2-s1, d0	
Čvrstoća prijanjanja	EN 1542	$\geq 0,3$ N/mm ²	
PH-vrijednost		8,0 - 9,0	
Referentna vrijednost za svjetloću		82	
Stupanj bjeline		62 %	

Navedene karakteristične vrijednosti su prosječne odnosno približne vrijednosti. Zbog primjene prirodnih sirovina u našim proizvodima navedene vrijednosti pojedine isporuke mogu neznatno odstupati bez negativnog utjecaja na valjanost proizvoda.

Podloga

Zahtjevi	Podloga mora biti čvrsta, suha, čista, nosiva te slobodna od sintera, iscjetavanja i sredstava za odvajanje. Vlažne odnosno nepotpuno povezane podloge mogu
-----------------	---

Tehnički list

StoSilent Decor MF

uzrokovati štetu kao npr. nastajanje mjehurića i pukotina u sljedećim premazima. Proizvod nemojte upotrebljavati na vlažnim niti nečistim podlogama.

Pripreme

StoSilent Compact:

Prije nanošenja premaza provjerite ima li na međupremazu neravnina te ga popravite ako je potrebno.

StoSilent Distance:

Spojeve ploča morate izravnati i ravno izbrusiti. Provjerite površinu koju valja premazati. Metalnom letvicom ili bočnim svjetlom provjerite ima li na površini vidljivih neravnina ili početaka rada. Po potrebi popravite ta mjesta.

StoSilent Direct:

Spojnice ploča moraju biti poravnate uz oblikovanje bez spojnica. Kod sustava bez spojnica prije nanošenja premaza provjerite ima li na međupremazu neravnina i naslaga te ga popravite ako je potrebno.

StoSilent Modular 400:

Spojeve ploča morate izravnati i ravno izbrusiti.

StoSilent Fleece:

Prije nanošenja premaza na flis provjerite ima li na površini neravnina i naslaga te je popravite ako je potrebno.

Premaz se zbog finoće mora nanijeti na ravnu, premazivu površinu. Metalnom letvicom ili bočnim svjetlom provjerite ima li na stropu neravnina. Popravite neravnine.

Razrežite eventualne mjehuriće u staklenom flisu, ploču ponovno premažite ljepljivom pa opet utisnite flis. Pustite da se popravljeno mjesto osuši.

Napomena: na donjoj strani flisa ne smije biti ljepljiva jer to uzrokuje svijetlo ocrtavanje.

Spojevi između vrpce staklenog flisa ne smiju biti otvoreni niti se preklapati jer se vrpce ne kaširaju završnim premazom.

Uporaba

Temperatura pri uporabi

Najniža temperatura podloge i obrade: +12 °C, na maks. 70 % relativne vlažnosti zraka.

Priprema materijala

Proizvod je spreman za obradu

Ako se proizvod obrađuje pištoljem Sto-Trichterpistole, dodajte maks. 3 % vode.

Prije obrade dobro promiješajte materijal.

Potrošnja

Vrsta primjene

Približna potrošnja

kod 2 radna koraka StoSilent Compact

1,80

kg/m²

kod 2 radna koraka StoSilent Decor M

1,40

kg/m²

Tehnički list

StoSilent Decor MF

za 3 radna koraka (ovisno o nijansi boje možda će biti potreban još jedan radni korak)	2,70	kg/m ²
--	------	-------------------

kod 4 radna koraka	3,20	kg/m ²
--------------------	------	-------------------

Potrošnja materijala ovisi između ostaloga o obradi, podlozi i konzistenciji. Navedene vrijednosti potrošnje samo su orijentacijske. Točne vrijednosti potrošnje valja po potrebi odrediti na objektu.

Nadogradnja slojeva

StoSilent Fleece:
Međupremaz 1:
StoSilent Decor MF
Međupremaz 2:
StoSilent Decor MF
završni premaz:
StoSilent Decor MF

akustični sustav StoSilent Compact:
međupremaz:
StoSilent Decor MF
završni premaz:
StoSilent Decor MF

akustični sustav StoSilent Direct sa StoSilent Board MW 100:

vidljive spojnice:
Međupremaz 1:
StoSilent Decor MF
Međupremaz 2:
StoSilent Decor MF
završni premaz:
StoSilent Decor MF

bez spojnica na StoSilent Top Basic:
završni premaz 1:
StoSilent Decor MF
završni premaz 2:
StoSilent Decor MF

akustični sustav StoSilent Distance ili StoSilent Modular 400 sa StoSilent Board 110 S, StoSilent Board 210, StoSilent StoSilent Board 310, StoSilent Board 310 F
Međupremaz 1:
StoSilent Decor M
Međupremaz 2:
StoSilent Decor M
Međupremaz 3:
StoSilent Decor MF
završni premaz:
StoSilent Decor MF

Tehnički list

StoSilent Decor MF

Ovisno o odabiru nijanse boje i vrsti podloge mogu biti potrebni dodatni nanosi materijala.

Aplikacija

strojno, prskanje pištoljem s lijevkom

Materijal poprskajte u više vremenski razmaknutih radnih koraka. U svakom radnom koraku upotrijebite više materijala.

Za obradu potisne peristaltičke crpke (npr. inoBEAM M8) upotrijebite potisnu crpku s pužnim plaštom (npr. Strobot 406 RS) ili Sto-Trichterpistole. Kako biste osigurali dovoljnu količinu zraka, upotrijebite kompresor usisne snage min. 360 l/min (npr. V-Meko 400). Veličina mlaznice: 4-6 mm, protok: 0-15 l/min, tlak zraka: 1,5-2,5 bar.

Na testnoj površini prilagodbom količine zraka i količine protoka namjestite rezultat prskanja. Udaljenost između mlaznice i površine za premazivanje: oko 70 cm. Po potrebi provedite prikladne mjere (npr. spustite skelu).

U rubnom području počnite s prskanjem materijala pa kretnje obavljajte paralelno sa zidom. Nakon toga materijal kružnim pokretima nanesite na površinu. Tijekom obrade nikada se nemojte zadržavati na jednoj točki nego uvijek pomičite uređaj.

Materijal se ne smije razliti po površini jer onda nije zajamčena akustička poroznost, a ploča djeluje zamrljano.

napomena u slučaju uporabe strojeva:

Mogu biti potrebna četiri radna koraka, svaki smanjenje količine materijala, kako bi se osigurala zvukopropusnost.

Pustite da se površina suši min. 24 h. Površinu pometite čistom metlicom od dlaka.

Ako upotrebljavate intenzivne nijanse, površinu pustite da se dulje suši kako biste izbjegli tzv. nastanak oblačića. Ovisno o nijansi može biti potrebno više radnih koraka. Kako biste izjednačili podloge, nanesite 1 - 2 bijela ili nijansirana sloja.

Po potrebi upotrijebite uređaje za odvlaživanje.

Pridržavajte se aktualnih smjernica za obradu dotičnog akustičnog sustava.

renoviranje i čišćenje:

Vidi priručnik za planiranje StoSilent Planungshandbuch ili informacije o stručnom savjetniku Sto.

Na stropovima se na bočnom svjetlu vide neravnine.

Tehnički list

StoSilent Decor MF

**Sušenje, otvrdnjavanje,
vrijeme prerade**

osušeno: nakon otprilike 24 sati
Visoka vlažnost zraka i/ili niska temperatura produljuju vrijeme sušenja.

vrijeme obrade:

Između prvog i drugog radnog koraka pričekajte min. 5 sati (vlažnost zraka: < 70 %, temperatura: +18 °C).

Između drugog i trećeg radnog koraka pričekajte min. 12 sati (vlažnost zraka: < 70 %, temperatura: +18 °C).

vrijeme obrade kod uporabe proizvoda StoSilent Board 110 S:

Između trećeg i četvrtog radnog koraka pričekajte min. 12 sati (vlažnost zraka: < 70 %, temperatura: +18 °C).

Čišćenje alata

Nakon uporabe odmah očistite vodom.

**Napomene, preporuke,
posebno, ostalo**

Pridržavajte se općih smjernica za obradu proizvođača Sto za akustične sustave StoSilent. Mogu se nabaviti preko Sto SE & Co. KGaA.
Montaža/premaz smije uslijediti tek nakon prethodnog upućivanja!

Preporuka: izgradnja na zidovima izvan područja izloženog udarcima, iznad 2 m visine.

Dobavljanje**Ton boje**

bijela, toniranje po sustavu StoColor

Razlike u nijansi podloge između šarži moguće su zbog prirodnih sirovina. Na jednoj površini upotrebljavajte samo proizvode iste šarže.

preciznost tona boje:

Zbog kemijskih i/ili fizičkih procesa skidanja boje kod različitih objektivnih uvjeta ne postoji nikakvo jamstvo za ravnomjernu preciznost nijanse boje i nepostojanje mrlja, posebno kod:

- neravnomjernog upijanja podloge
- različitih vlažnosti podloga površine
- parcijalno različitih stupnjeva alkaliteta / sastojaka iz podloge.

Napomena:

Nijansirane varijante proizvoda sadrže male količine otapala uslijed pigmentiranih pasti.

Ambalaža

Kanta

Skladištenje**Uvjeti skladištenja**

Skladištite u čvrsto zatvorenoj ambalaži na hladnom mjestu zaštićenom od mraza. Zaštitite od izravnog sunčeva zračenja.

Trajanje skladištenja

Najbolju kvalitetu u neotvorenoj originalnoj ambalaži jamči čuvanje prema uvjetima

Tehnički list

StoSilent Decor MF

skladištenja do isteka maksimalnog roka skladištenja. To se može vidjeti iz serijskog broja na ambalaži.

Objašnjenje serijskog broja:

brojka 1 = zadnji broj godine, brojka 2 + 3 = kalendarski tjedan

primjer 6450013223 = trajanje skladištenja do kraja 45. kalendarskog tjedna 2026.

Nakon otvaranja brzo potrošiti. Nečistoće unesene npr. zaprljanim alatom mogu skratiti rok trajanja.

Stručna mišljenja / dopuštenja

Declaration of conformity No. 2014-04	Istovjetnost recepture / promjena naziva akustičnih proizvoda Izjava o sukladnosti
M 10 0960/18 Page 2	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 66 mm - StoSilent Decor (vidljive spojnice) - struktura E-200 Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/18 Page 4	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 46 mm - StoSilent Decor (vidljive spojnice) - struktura E-200 Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/18 Page 6	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 66 mm - StoSilent Decor (vidljive spojnice) - struktura tip A Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/18 Page 8	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 46 mm - StoSilent Decor (vidljive spojnice) - struktura tip A Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/18 Page 9	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 66 mm + obnova - StoSilent Decor - struktura tip A Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/18 Page 10	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 46 mm + obnova - StoSilent Decor - struktura tip A Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/24 Page 2	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 36 mm - StoSilent Decor (vidljive spojnice) - struktura E-200 Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354
M 10 0960/24 Page 5	StoSilent Direct - StoSilent Board MW 100, 36 mm - StoSilent Decor (vidljive spojnice) - struktura tip A Određivanje stupnja apsorpcije zvuka prema normi EN ISO 354

Označavanje

Proizvodna skupina

Akustični premaz

Tehnički list

StoSilent Decor MF

Sastav

prema smjernici za građevne premazne materijale VdL-a (Udruženja njemačke lakirne industrije)
Polimerna disperzija
titanov dioksid
mineralna punila
silikatna punila
organska punila
voda
zgušnjivač
sredstvo za raspršivanje
tenzidi
otpušivač
Sredstva za regulaciju pH vrijednosti
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi BIT/ZPT
sredstvo za zaštitu tijekom skladištenja, na bazi CIT/MIT 3:1

Sigurnost

Obratite pažnju na sigurnosno-tehnički list!
Sigurnosne napomene odnose se na neobrađeni proizvod spreman za obradu.

EUH210

Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.

EUH208

Sadrži 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska smjesa 5-klor-2-metil-4-izotiazolin-3-ona [EZ br. 247-500-7] i 2-metil-2H-izotiazol-3-ona [EZ br. 220-239-6] (3:1).
Može izazvati alergijsku reakciju.

Ovdje je riječ o konzervansima.
Izbjegavati da dođe u dodir s kožom i očima.

EUH211

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

Posebne napomene

Informacije odnosno podatci u ovom tehničkom listu služe za osiguravanje uobičajene namjene odnosno uobičajene prikladnosti za namjenu, a temelje se na našim spoznajama i iskustvima. Oni ne oslobađaju korisnika od vlastite odgovornosti za provjeru prikladnosti i korištenje.
Primjene koje se ne spominju jasno u ovom tehničkom listu smiju uslijediti tek nakon savjetovanja s proizvođačem. Ako nisu odobrene, izvodite ih na vlastitu odgovornost. Ovo posebno vrijedi za kombinaciju s ostalim proizvodima.

Tehnički list

StoSilent Decor MF

Po objavi novog lista s tehničkim podacima svi dosadašnji listovi s tehničkim podacima prestaju vrijediti. Najnovija verzija dostupna je na internetu.

Sto Ges.m.b.H. Podružnica za proizvodnju, trgovinu i usluge
Ulica Franje Lučića 32A, HR - 10090 Zagreb
Sjedište osnivača Sto Ges.m.b.H. - Austrija, 9500 Villach, Richtstr.47
Telefon: +385 1 3499 555
info.hr@sto.com