

## FOLHA DE DADOS TÉCNICOS

NOME PRODUTO CASTIBAR N - 0620/Rev.00

DESCRIÇÃO DO PRODUTO Concreto refratário sílico-aluminoso.

INICIO VIGÊNCIA 18/02/2015 PRINCIPAL APLICAÇÃO Uso geral.

MÉTODO DE APLICAÇÃO Vibrado, vertido, projetado.

Saco de papel multifolhado contendo 25 Kg. **EMBALAGEM** 

Rotulo Contendo: nome do produto/cliente, quantidade, peso (bruto/liquido), nº do lote, data de fabricacao e prazo de **IDENTIFICAÇÃO** 

estocagem.

**ARMAZENAMENTO** Manter em local coberto, arejado e protegido da umidade.

PRAZO DE ESTOCAGEM 6 Meses (armazenado em condições adequadas).

TEMPERATURA MÁXIMA DE USO 1400 °C.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA	Unidade	Valor Típico	Faixa	
SiO2	(%)	43,0	37,0/49,0	
Al2O3	(%)	50,0	43,0/57,0	
Fe2O3	(%)	0,7	<b>≤</b> 1,7	
CaO	(%)	4,3	3,3/5,3	

PROPRIEDADES	Unidade	Valor Típico	Faixa
Qde. de Água p/ Mistura	(%)	11,0	
Tempo de Pega	(min)	120	
Densidade de Massa Aparente (110°Cx24h)	$(g/cm^3)$	2,19	≥2,00
Densidade de Massa Aparente (815°Cx5h)	$(g/cm^3)$	2,13	
Densidade de Massa Aparente (1400°x5h)	$(g/cm^3)$	2,19	
Variacao Linear Dimensional (110°Cx24h)	(%)	-0,1	-0,2/0,0
Variacao Linear Dimensional (815°Cx5h)	(%)	-0,2	
Variacao Linear Dimensional (1400°Cx5h)	(%)	-0,8	
Resistencia a Compressão (110°Cx24h)	(MPa)	28,0	≥15,0
Resistência a Compressão (815°Cx5h)	(MPa)	25,0	
Resistência a Compressão (1400°Cx5h)	(MPa)	60,0	
Quantidade de Material Requerido	$(Kg/m^3)$	2080	

<sup>1.</sup> Os ensaios são executados conforme Método Interno da IBAR, que são baseados nas normas ABNT, ASTM, DIN e/ou Normas de Cliente.

<sup>2.</sup> Para aplicação e manuseio, consultar a folha de aplicação de segurança do produto.

<sup>3.</sup> A temperatura máxima de uso é um valor de referência obtido através do ensaio da variação linear dimensional(ABNT NBR 8385). Ela depende das condições físicas, químicas e térmicas da aplicação desse produto, portanto, não deve ser utilizada como especificação.

<sup>4.</sup> A folha de especificação técnica refere-se a dados obtidos em laboratório.