TECMASTER
PAINTING TECHNOLOGIES

düfa HOME

AIRLESS | БЕЗВОЗДУШНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

РУКОВОДСТВО ПО РАСПЫЛЕНИЮ

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	АППАРАТ	ФОРСУНКА, ММ	ДАВЛЕНИЕ	РАЗБАВЛЕНИЕ, %
 SUPER PRIMER	 TEC 18	514	МАКСИМАЛЬНОЕ	0
 PERFORMANCE	 TEC 18	514	МАКСИМАЛЬНОЕ	0
 ACRYLIC MATT	 TEC 18	514	МИНИМАЛЬНОЕ	0
 ULTRA MATT	 TEC 18	514	МИНИМАЛЬНОЕ	0



КОМПАКТНЫЙ. ЛЕГКИЙ. УДОБНЫЙ

ОКРАСОЧНЫЙ АППАРАТ

TEC 18

ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ: 12.11.2025

ВЫБОР ФОРСУНКИ

Выбор размера отверстия форсунки
Использование качественной и подходящей по размеру форсунки для ваших задач по покраске имеет решающее значение для достижения хороших результатов распыления, так как распыляющая форсунка контролирует количество наносимого материала и площадь, которую покроет факел распыления. Можно использовать диапазон размеров форсунок, классифицированныхкак по размеру отверстия, так и по ширине факела распыления, исходя из 3-х факторов:

1. Наносимый материал
2. Площадь окрашиваемой поверхности
3. Убедиться в размере допустимой форсунки для данного аппарата

Учитывайте покрытие и поверхность для распыления. Убедитесь, что вы используете лучший размер отверстия форсунки для используемого покрытия и лучшую ширинуфакела для заданной поверхности.


Ширина факела
Ширина факела — это размер факела распыления, который определяет площадь, покрываемую с каждым проходом. Более узкий факел создает более плотное покрытие, а более широкие —более тонкое.



ЗНАЧЕНИЕ НОМЕРА ФОРСУНКИ

Цифры номера форсунки содержат информацию о размере отверстия и ширине факела на поверхности, когда пистолет удерживается на расстоянии 25-30 см от распыляемой поверхности. Последние две цифры = размер отверстия форсунки в тысячах дюймов

Угол сопла
угол сопла определяет ширину факела, в данном случае 50%



Диаметр сопла
диаметр отверстия сопла (в данном случае 0,015 дюйма) определяет расход материала, а следовательно и толщину нанесенного слоя



СОВЕТ:
Используйте форсунку с более крупными отверстиями для плотного покрытия и меньшие размеры отверстий форсунок для более тонких покрытий.

*Тесты проведены в «стандартных условиях» (T=20 °C, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22 °C.

Специалистами были протестированы более 300 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.

ООО «Винтех рус»
143960 МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д, 11, пом, V,
тел, +7499 705-11-31

Техническая поддержка:
WhatsApp 8 (969) 018-48-02
e-mail: info@tecmaster.ru, www.tecmaster.ru