TECMASTER
PAINTING TECHNOLOGIES

düfa
PREMIUM

ТЕХНОЛОГИЯ HVLP

# РУКОВОДСТВО ПО РАСПЫЛЕНИЮ

| НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА | АППАРАТ | ФОРСУНКА, ММ | ДАВЛЕНИЕ | РАЗБАВЛЕНИЕ, % |
|---|---|---|---|---|
|  KERALINE 3 |  T 700 | 2.2 | СРЕДНЕЕ | 10 |
|  KERALINE 7 |  T 700 | 2.2 | СРЕДНЕЕ | 10 |
|  KERALINE 20 |  T 700 | 2.2 | МАКСИМАЛЬНОЕ | 10 |
|  KERAMATT |  T 700 | 2.2 | МАКСИМАЛЬНОЕ | 0 |
|  PRIMER |  T 700 | 2.2 | СРЕДНЕЕ | 5 |
|  KERAFACADE |  T 700 | 2.2 | СРЕДНЕЕ | 10 |




КОМПАКТНЫЙ. ЛЕГКИЙ. УДОБНЫЙ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

**T 700**

ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ: 12.11.2025

TECMASTER
PAINTING TECHNOLOGIES

# ТЕХНОЛОГИЯ HVLP




## ВЫБОР ФОРСУНКИ

1. Выберите подходящую к материалу форсунку. Чем гуще краска, тем больше диаметр форсунки.

2. Максимальная вязкость материала может быть до 120 din/s. Используйте воронку для определения вязкости, при необходимости разбавьте материал (в зависимости от мощности аппарата).

3. Перед использованием на поверхности, проведите пробное распыление на картоне или аналогичной поверхности, чтобы убедиться, что факел нормально раскрывается и происходит равномерное нанесение материала.


**Форсунки с металлическим наконечником:**
1,0 мм (Пропитки, лаки, морилки)
1,5 мм (Пропитки, грунтовки, лаки)
2,0 мм (Лаки, эмали, пропитки, грунтовки)
3,0 мм (Для интерьерных красок, латексные, акриловые)

**Форсунки с пластиковым наконечником:**
1,5 мм (для деликатной покраски)
1,8 мм (для материалов низкой вязкости)
2,2 мм (для материалов средней вязкости)
2,6 мм (для более вязких материалов)

## ПРЕИМУЩЕСТВА **СИСТЕМ РАСПЫЛЕНИЯ TECMASTER**



1 | НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ **КИСТИ**



2 | НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ **ВАЛИКА**



3 | НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ **КРАСКОПУЛЬТА**

Высокий поток воздуха, низкое давление – это безоблачное распыление материалов, обеспечивает чистоту вокруг, эффективность применения и качество покрытия.

С помощью распылительных систем **TECMASTER** вы получите превосходное покрытие, которое обеспечит наилучшую защиту поверхности.

На изображении показан результат за один рабочий проход.

*Тесты проведены в «стандартных условиях» (T=20 °C, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22 °C.

Специалистами были протестированы более 300 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.

**ООО «Винтех рус»**
143960 МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д, 11, пом, V,
тел, +7499 705-11-31

**Техническая поддержка:**
WhatsApp 8 (969) 018-48-02
e-mail: info@tecmaster.ru, www.tecmaster.ru