TECMASTER PAINTING TECHNOLOGIES | WAGNER | KRASKY

AIRLESS | БЕЗВОЗДУШНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

РУКОВОДСТВО ПО РАСПЫЛЕНИЮ

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА	АППАРАТ	ФОРСУНКА	ДАВЛЕНИЕ, БАР	РАЗБАВЛЕНИЕ, %
 X5 PRO (A)	 T-REX 20 PROFI	411 HEA	150	0
		615 HEA	130	0
		414 Fine Finish	130	0
 X5 PRO (C)	 T-REX 20 PROFI	411 HEA	80	0
		615 HEA	80	0
		414 Fine Finish	80	0
 X7 PRO (A)	 T-REX 20 PROFI	411 HEA	90	0
		615 HEA	100	0
		414 Fine Finish	100	0
 X7 PRO (C)	 T-REX 20 PROFI	411 HEA	90	0
		615 HEA	90	0
		414 Fine Finish	100	0
 X10 PRO (A)	 T-REX 20 PROFI	411 HEA	80	0
		615 HEA	80	0
		414 Fine Finish	80	
 X10 PRO (C)	 T-REX 20 PROFI	411 HEA	70	0
		615 HEA	70	0
		414 Fine Finish	80	0



КОМПАКТНЫЙ. ЛЕГКИЙ. УДОБНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

T-REX 20

ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ: 20.04.2026

ВЫБОР ФОРСУНКИ

Выбор размера отверстия форсунки
Использование качественной и подходящей по размеру форсунки для ваших задач по покраске имеет решающее значение для достижения хороших результатов распыления, так как распыляющая форсунка контролирует количество наносимого материала и площадь, которую покроет факел распыления. Можно использовать диапазон размеров форсунок, классифицированныхкак по размеру отверстия, так и по ширине факела распыления, исходя из 3-х факторов:

1. Наносимый материал
2. Площадь окрашиваемой поверхности
3. Убедиться в размере допустимой форсунки для данного аппарата


Учитывайте покрытие и поверхность для распыления. Убедитесь, что вы используете лучший размер отверстия форсунки для используемого покрытия и лучшую ширинуфакела для заданной поверхности.



Ширина факела
Ширина факела — это размер факела распыления, который определяет площадь, покрываемую с каждым проходом. Более узкий факел создает более плотное покрытие, а более широкие —более тонкое.

ЗНАЧЕНИЕ НОМЕРА ФОРСУНКИ

Цифры номера форсунки содержат информацию о размере отверстия и ширине факела на поверхности, когда пистолет удерживается на расстоянии 25-30 см от распыляемой поверхности. Последние две цифры = размер отверстия форсунки в тысячах дюймов



СОВЕТ:
Используйте форсунку с более крупными отверстиями для плотного покрытия и меньшие размеры отверстий форсунок для более тонких покрытий.

*Тесты проведены в «стандартных условиях» (Т=20 °С, влажность 60%, давление 760 мм рт.ст.), что отражено в отчётах о тестировании). Температура распыляемого материала 20-22 °С.

Специалистами были протестированы более 300 красок, лаков, лазурей и других материалов известных мировых производителей для определения оптимальных характеристик распыления и получения идеального качества поверхности.

ООО «Винтех рус»
143960 МО, г. Реутов, ул. Железнодорожная, д, 11, пом, V,
тел, +7499 705-11-31

Техническая поддержка:
WhatsApp 8 (969) 018-48-02
e-mail: info@tecmaster.ru, www.tecmaster.ru