
(a) silicon nitride on BOROFLOAT 33, NA 0.35
measured
gain fixed at 1: n_c = 1.896, d = 537.4 nm
gain profiled: $\hat{g}$ = 1.116, n_c = 1.844, d = 552.9 nm
reflectance
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
500
600
700
800
900
wavelength (nm)
(b) residuals
fit minus measured
0.010
0.005
0.000
−0.005
gain fixed at 1
gain profiled
500
600
700
800
900
wavelength (nm)