

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 05/05/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:01

CERTIFICADO Nº: 21359

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 470106 Data entrada: 30/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27916 Data saída: 05/05/2020

Data de Realização do Ensaio: 05/05/2020 Peso: 292,80

Op do Cliente: 67801-55

Descrição das peças: 67801 PO SX 3/8 UNC FLG SERR CEM ZNTRIAR SEG

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1015

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: 39 - 59 HRC

Dureza Solicitada do Núcleo: 0 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,050 - 0,200 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 157510

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 41 - 43 HRC

Dureza do Núcleo: 18 - 19 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,180mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 24

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Item de Segurança, Medir em HRA na superfície documento de remessa.

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no

Página 1 de 3



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 05/05/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:01

CERTIFICADO Nº: 21360

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 469317 Data entrada: 24/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: **27916** Data saída: **05/05/2020**

Data de Realização do Ensaio: 05/05/2020 Peso: 480,00

Op do Cliente: 67801-55

Descrição das peças: 67801 PO SX 3/8 UNC FLG SERR CEM ZNTRIAR SEG

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1015

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: 39 - 59 HRC

Dureza Solicitada do Núcleo: 0 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,050 - 0,200 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 157232

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 43 - 44 HRC

Dureza do Núcleo: 18 - 19 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 24

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Item de Segurança, Medir em HRA na superfície documento de remessa.

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no

Página 2 de 3



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 05/05/20

Usuário:Cleunice

Hora:14:01

CERTIFICADO Nº: 21361

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 470106 Data entrada: 30/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: **27916** Data saída: **05/05/2020**

Data de Realização do Ensaio: 05/05/2020 Peso: 451,00

Op do Cliente: 67801-55

Descrição das peças: 67801 PO SX 3/8 UNC FLG SERR CEM ZNTRIAR SEG

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1015

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: 39 - 59 HRC

Dureza Solicitada do Núcleo: 0 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,050 - 0,200 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 157507

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 40 - 41 HRC

Dureza do Núcleo: 16 - 19 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,180mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 24

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO

Item de Segurança, Medir em HRA na superfície documento de remessa.

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no

Página 3 de 3