

Data: 09/10/19
Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9298

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260366 Data entrada: 02/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 716,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143385

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 36

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Cuidado para não amassar a rosca RNC 1852 documento de remessa.

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no

Página 1 de 25



Data: 09/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9299

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260366 Data entrada: 02/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 753,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143386

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 36

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Cuidado para não amassar a rosca RNC 1852 documento de remessa.

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no

Página 2 de 25



Data: 09/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9300

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261353 Data entrada: 02/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 281,00

Op do Cliente: 15-3071602

Descrição das peças: 15-3071602 MO - PARAFUSO DE RODA 7/16 -20UNF X 38,1/44,5 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143361

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19 Hora:08:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9301

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261644 Data entrada: 04/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 242,00

Op do Cliente: 15-3001820

Descrição das peças: 15-3001820 MO - PARAFUSO DE RODA M18-2,0 X 85/94 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143616

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Hora:08:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9302

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261353 Data entrada: 02/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 605,00

Op do Cliente: 15-6410204

Descrição das peças: 15-6410204 MO-PARAFUSO SEXT. 1/2 -13UNC X 2.1/2 - GRAU 5 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143373

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9303

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260200 Data entrada: 20/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 721,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142619

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Cuidado para não amassar a rosca remessa.

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de

Página 6 de 25



Data: 09/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9304

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260200 Data entrada: 20/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 704,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142620

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Cuidado para não amassar a rosca remessa.



Data: 09/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9305

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261644 Data entrada: 04/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 870,00

Op do Cliente: 15-3201650

Descrição das peças: 15-3201650 MO-PARAFUSO DO PINO REI M16-2,0 X 45

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143613

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9306

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261644 Data entrada: 04/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 574,00

Op do Cliente: 15-6100607

Descrição das peças: 15-6100607 MO-PARAFUSO SEXT. M6-1,0 X 35 - 8.8 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A**

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143601

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9307

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261353 Data entrada: 02/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: **08/10/2019** Peso: **945,00**

Op do Cliente: 15-3078004

Descrição das peças: 15-3078004 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 102/114 - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143368

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Hora:08:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9308

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261644 Data entrada: 04/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 662,00

Op do Cliente: 15-6401007

Descrição das peças: 15-6401007 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 70 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143604

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9309

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261644 Data entrada: 04/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 650,00

Op do Cliente: 15-6401007

Descrição das peças: 15-6401007 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 70 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143603

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19
Usuário:Cleunice

09/10/19 Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9310

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261644 Data entrada: 04/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 422,00

Op do Cliente: 15-6401855

Descrição das peças: 15-6401855 MO-PARAFUSO SEXT. M18-1,5 X 90 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143589

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9311

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261353 Data entrada: 02/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 60,00

Op do Cliente: 15-6700606

Descrição das peças: 15-6700606 MO-PARAFUSO FLANGEADO M6-1,0 X 35 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143372

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Hora:08:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9312

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260867 Data entrada: 27/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 626,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143104

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Cuidado para não amassar a rosca remessa.

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de

Página 15 de 25



Data: 09/10/19

9 Hora:08:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9313

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261353 Data entrada: 02/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 479,00

Op do Cliente: 15-6171605

Descrição das peças: 15-6171605 MO-PARAFUSO SEXT. 7/16 -14UNC X 1.1/2 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143371

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9314

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261353 Data entrada: 02/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 87,00

Op do Cliente: 15-6700602

Descrição das peças: 15-6700602 MO-PARAFUSO FLANGEADO M6-1,0 X 16 - 8.8 - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143374

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Hora:08:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9315

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261644 Data entrada: 04/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 673,00

Op do Cliente: 15-6401007

Descrição das peças: 15-6401007 MO-PARAFUSO SEXT. M10-1,5 X 70 - 8.8 - RP - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143605

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9316

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261644 Data entrada: 04/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 307,00

Op do Cliente: 15-3010204

Descrição das peças: 15-3010204 MO - PARAFUSO DE RODA 1/2 -20UNF X 57,1/61,6 - RECART. - ENEGRECIDO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143609

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Hora:08:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9317

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261644 Data entrada: 04/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 514,00

Op do Cliente: 15-83291608

Descrição das peças: 15-83291608 MO - PI CEN 9/16 -18UNF x 8 - CB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143597

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9318

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261644 Data entrada: 04/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 757,00

Op do Cliente: 15-6110205

Descrição das peças: 15-6110205 MO-PARAFUSO SEXT. 1/2 -13UNC X 1.1/2 - GRAU 5 - RI - (EN)

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143617

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 31 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Hora:08:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9319

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260366 Data entrada: 23/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 721,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142757

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Cuidado para não amassar a rosca remessa.

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de

Página 22 de 25



Data: 09/10/19

Hora:08:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9320

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260867 Data entrada: 27/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 730,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 143105

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO

Cuidado para não amassar a rosca remessa.



Data: 09/10/19

Hora:08:07

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9321

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260629 Data entrada: 25/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 44,00

Op do Cliente: 15-1600128

Descrição das peças: 15-1600128 MO-ARRUELA DE RETENCAO TIPO PRATO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1070

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 70 - 80 HRA

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142969

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 71 - 73 HRA

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 09/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:08:07

CERTIFICADO Nº: 9322

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260629 Data entrada: 25/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25507 Data saída: 08/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/10/2019 Peso: 60,00

Op do Cliente: 15-1600128

Descrição das peças: 15-1600128 MO-ARRUELA DE RETENCAO TIPO PRATO

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1070

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 70 - 80 HRA

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 142968

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 72 - 74 HRA

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO