

Data: 16/07/19

Hora:10:12

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2472

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50315 Data entrada: 12/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24361 Data saída: 16/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/07/2019 Peso: 41,00

Op do Cliente: **OP: 70428/0 OS:21863**

Descrição das peças: 19121 PF SF 8.8 MA RI ZAT 6 X 8 C/TRAVA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136513

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 16/07/19

Hora:10:12

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2473

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50315 Data entrada: 12/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24361 Data saída: 16/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/07/2019 Peso: 60,00

Op do Cliente: **OP: 70429/0 OS:21863**

Descrição das peças: 30316 PF AB SBE RI MGP 5,18 X 13,5 HEX INT -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136510

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 16/07/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:12

CERTIFICADO Nº: 2474

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50315 Data entrada: 12/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24361 Data saída: 16/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/07/2019 Peso: 77,00

Op do Cliente: **OP: 70195/0 OS:21863**

Descrição das peças: 30457 PF SF 8.8 MA RI ZNPT 6 X 16 C/ PONTA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136509

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 25 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 16/07/19

Hora:10:12

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2475

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50315 Data entrada: 12/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24361 Data saída: 16/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/07/2019 Peso: 263,00

Op do Cliente: **OP: 70417/0 OS:21863**

Descrição das peças: 18066 PF CIL 10.9 MA RP DC 8 X 22 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136511

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 16/07/19

Hora:10:12

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2476

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50315 Data entrada: 12/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24361 Data saída: 16/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/07/2019 Peso: 324,00

Op do Cliente: **OP: 70422/0 OS:21863**

Descrição das peças: 17999 PF SO 8.8 MA RI DE 10 X 40 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136512

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 16/07/19

Hora:10:12

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 2477

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50266 Data entrada: 10/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24361 Data saída: 16/07/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/07/2019 Peso: 299,00

Op do Cliente: OP:70391/0 OS:21841

Descrição das peças: 21957 EX CIL 8.8 ZAT 16 X 41,3 C/ R.INT -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 136277

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO