

Data: 08/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:53

CERTIFICADO Nº: 20003

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54214 Data entrada: 20/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27639 Data saída: 07/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 07/04/2020 Peso: 442,00

Op do Cliente: OP: 75180/0 OS:22971

Descrição das peças: 21774 PF CIL 8.8 1,25 RP ZBT 10 X 30 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155973

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 08/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:53

CERTIFICADO Nº: 20004

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54214 Data entrada: 20/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27639 Data saída: 07/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 07/04/2020 Peso: 292,00

Op do Cliente: OP: 75178/0 OS:22971

Descrição das peças: 21774 PF CIL 8.8 1,25 RP ZBT 10 X 30 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155967

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 08/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:53

CERTIFICADO Nº: 20005

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54214 Data entrada: 20/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27639 Data saída: 07/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 07/04/2020 Peso: 262,00

Op do Cliente: OP: 75179/0 OS:22971

Descrição das peças: 21774 PF CIL 8.8 1,25 RP ZBT 10 X 30 C/ REC -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155971

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 08/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:53

CERTIFICADO Nº: 20006

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54302 Data entrada: 06/04/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27639 Data saída: 07/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 07/04/2020 Peso: 113,00

Op do Cliente: OP:73648/0 OS:23011

Descrição das peças: 18045 PF CIL 8.8 MA RP ZAT 8 X 26 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 156037

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 08/04/20

Usuário:Cleunice

Hora:07:53

CERTIFICADO Nº: 20007

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 54214 Data entrada: 20/03/2020

Nota Fiscal de Retorno: 27639 Data saída: 07/04/2020

Data de Realização do Ensaio: 07/04/2020 Peso: 138,00

Op do Cliente: OP: 73648/0 OS:22971

Descrição das peças: 18045 PF CIL 8.8 MA RP ZAT 8 X 26 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 155975

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO