

Data: 30/01/20 Hora:09:57

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 15730

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53283 Data entrada: 29/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26733 Data saída: 30/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 30/01/2020 Peso: 172,00

Op do Cliente: OP: 73688/0 OS:22708

Descrição das peças: 18750 PF SF 8.8 MA RI ZPT 6 X 6 C/TRAVA -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151195

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 30/01/20

Hora:09:57

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 15731

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53283 Data entrada: 29/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26733 Data saída: 30/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 30/01/2020 Peso: 125,00

Op do Cliente: **OP: 73815/0 OS:22708**

Descrição das peças: 30314 PI ESP. PO 12,1 X 56,7 C/ CANAL

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151197

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 30/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:57

CERTIFICADO Nº: 15732

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53283 Data entrada: 29/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26733 Data saída: 30/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 30/01/2020 Peso: 128,00

Op do Cliente: **OP: 73605/0 OS:22708**

Descrição das peças: 21495 PF SX 8.8 MA RI ZAT 6 X 16,5 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151196

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 30/01/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:57

CERTIFICADO Nº: 15733

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53283 Data entrada: 29/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26733 Data saída: 30/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 30/01/2020 Peso: 317,00

Op do Cliente: **OP: 73214/0 OS:22708**

Descrição das peças: 21267 PR CIL 10.9 MA RP ZAD 8 X 34 R.A=14,3,B=11,8

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151193

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 30/01/20

Hora:09:57

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 15734

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 53283 Data entrada: 29/01/2020

Nota Fiscal de Retorno: 26733 Data saída: 30/01/2020

Data de Realização do Ensaio: 30/01/2020 Peso: 229,00

Op do Cliente: **OP: 73533/0 OS:22708**

Descrição das peças: 21562 PF SF 9.8 SBE RI ZNBT 6,18 X 25 -

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 151194

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO