

Data: 08/10/19

Hora:10:05

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9056

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261353 Data entrada: 02/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 1.254,00

Op do Cliente: 15-3078010

Descrição das peças: 15-3078010 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 72/82,5 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143379

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/10/19

Hora:10:05

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 9208**

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261644 Data entrada: 04/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 92,00

Op do Cliente: 15-7002501

Descrição das peças: 15-7002501 MO - PINO ESFERICO 19 - M12-1,50 X 51 - ROSCA EXTERNA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143592

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:05

CERTIFICADO Nº: 9209

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261353 Data entrada: 02/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 1.354,00

Op do Cliente: 15-3078022

Descrição das peças: 15-3078022 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -11BSF X 100/110,5 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143383

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:05

CERTIFICADO Nº: 9210

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261004 Data entrada: 30/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 1.092,00

Op do Cliente: 15-3070802

Descrição das peças: 15-3070802 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -14UNF X 102/112 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143221

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:05

CERTIFICADO Nº: 9211

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261004 Data entrada: 30/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 1.067,00

Op do Cliente: 15-3002283

Descrição das peças: 15-3002283 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 96.5/107 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143207

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/10/19

Hora:10:05

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9212

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261004 Data entrada: 30/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 813,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143217

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/10/19

Hora:10:05

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9213

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261353 Data entrada: 02/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 740,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143364

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:05

CERTIFICADO Nº: 9214

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260867 Data entrada: 27/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 1.137,00

Op do Cliente: 15-3070801

Descrição das peças: 15-3070801 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -14UNF X 86/96 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143116

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:05

CERTIFICADO Nº: 9215

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260215 Data entrada: 20/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 1.183,00

Op do Cliente: 15-3070803

Descrição das peças: 15-3070803 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -14UNF X 111/121 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 142637

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:05

CERTIFICADO Nº: 9216

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261004 Data entrada: 30/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 846,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143219

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:05

CERTIFICADO Nº: 9217

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261004 Data entrada: 30/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 1.210,00

Op do Cliente: 15-3070801

Descrição das peças: 15-3070801 MO - PARAFUSO DE RODA 7/8 -14UNF X 86/96 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143209

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/10/19

Hora:10:05

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 9218

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261004 Data entrada: 30/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 1.169,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143218

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/10/19

Hora:10:05

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 9219

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 260200 Data entrada: 20/09/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 704,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 142618

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**

Cuidado para não amassar a rosca remessa.



Data: 08/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:05

CERTIFICADO Nº: 9220

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261644 Data entrada: 04/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 406,00

Op do Cliente: 15-3050856

Descrição das peças: 15-3050856 MO - PARAFUSO P/ ESTEIRA DO TRATOR 5/8 -18UNF X 3,1/2 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143591

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 39 - 41 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/10/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:05

#### CERTIFICADO Nº: 9221

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 261644 Data entrada: 04/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25489 Data saída: 07/10/2019

Data de Realização do Ensaio: 07/10/2019 Peso: 993,00

Op do Cliente: 15-3002235

Descrição das peças: 15-3002235 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1.5 X 100/110 - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 143588

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**