

Data: 09/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

**CERTIFICADO Nº: 4417** 

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50751 Data entrada: 07/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24664 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 159,00

Op do Cliente: **OP: 70682/0 OS:22009** 

Descrição das peças: 18045 PF CIL 8.8 MA RP ZAT 8 X 26 -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138527

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/08/19

Hora:10:00

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 4418**

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50751 Data entrada: 07/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24664 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 227,00

Op do Cliente: **OP: 70930/0 OS: 22009** 

Descrição das peças: 21442 PF SX 8.8 MA RPS ZATD 8 X 30 PHS C/ ARRUELAS -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138526

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/08/19

Hora:10:00

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4419

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50751 Data entrada: 07/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24664 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 80,00

Op do Cliente: OP: 70411/0 OS: 22009

Descrição das peças: 30339 PF ESP MA RI GPA 6 X 18,65 C/ CANAL C/ PONTA C/ TRAVA -

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 28 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138524

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 30 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4420

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50745 Data entrada: 06/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24664 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 349,00

Op do Cliente: OS: 70803/0 OS: 22007

Descrição das peças: 30139 PI CIL PO 10 X 18,25 -

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 23 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

**RESULTADOS DO TRATAMENTO** 

Ordem de Produção: 138442

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 24 - 26 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 09/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:00

CERTIFICADO Nº: 4421

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 50751 Data entrada: 07/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24664 Data saída: 09/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 09/08/2019 Peso: 228,00

Op do Cliente: **OP: 70802/0 OS:22009** 

Descrição das peças: 30384 PF DG 12.9 NF RI PO 3/8 X 19

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 39 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138529

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 42 - 44 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**