

Data: 08/11/19

Hora:09:44

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11511

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 448556 Data entrada: 05/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25927 Data saída: 08/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/11/2019 Peso: 1.977,00

Op do Cliente: 2280415

Descrição das peças: FM10B221000FIO MAQUINA SAE 10B22 - 10,00MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 140,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146133

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 73 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 85,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/11/19

Hora:09:44

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11512

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 448556 Data entrada: 05/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25927 Data saída: 08/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/11/2019 Peso: 2.118,00

Op do Cliente: **2283170** 

Descrição das peças: FMPL411270 FIO MAQUINA SAE PL.41 - 12,70MM - LAMINADO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: PL 41

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 86 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 89,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 90,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 146132

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 81 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 23

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/11/19

Hora:09:44

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11513

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 447506 Data entrada: 29/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25927 Data saída: 08/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/11/2019 Peso: 1.962,00

Op do Cliente: **2278166** 

Descrição das peças: FM10B221430FIO MAQUINA SAE 10B22 - 14,30MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 145619

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 70 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**



Data: 08/11/19

Hora:09:44

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 11514

Empresa: METALURGICA FEY LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 447506 Data entrada: 29/10/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25927 Data saída: 08/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 08/11/2019 Peso: 1.970,00

Op do Cliente: 2277844

Descrição das peças: FM10B221430FIO MAQUINA SAE 10B22 - 14,30MM

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: Esferoidização

Dureza Solicitada: 90 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 180,00 - 0,00 µm

Esferoidização: 80,00 %

Diametro Solicitado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 145620

Execução no Processo: Esferoidização

Dureza Obtida: 74 HRB

Resistência a Tração: N/A

Descarbonetação (Parcial - Total): 0,00 - 0,00 μm

Esferoidização: 90,00 %

iametro Encontrado (Mín. - Máx.): 0,00 - 0,00 mm

Número da Receita: 15

### **CONCLUSÃO**