

Data: 05/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:28

CERTIFICADO Nº: 11272

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52098 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25883 Data saída: 05/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/11/2019 Peso: 350,00

Op do Cliente: OP:72472/0 OS:22395

Descrição das peças: 14592 PF RODA 8.8 MB RP ZBT 12 X 12,25 CH 17

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145869

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 05/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:28

CERTIFICADO Nº: 11273

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52098 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25883 Data saída: 05/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/11/2019 Peso: 296,00

Op do Cliente: **OP:72188/0 OS:22395**

Descrição das peças: 19164 PF CIL 8.8 MB RP ZBT 12 X 49 C/REC E PONTA

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145866

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 27 - 29 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 05/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:28

CERTIFICADO Nº: 11274

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52098 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25883 Data saída: 05/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/11/2019 Peso: 304,00

Op do Cliente: **OP:72319/0 OS:22395**

Descrição das peças: 30497 PF CIL GR5 NC RI PO 7/16 X 38,1 C/ REC

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145868

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 05/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:28

CERTIFICADO Nº: 11275

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52098 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25883 Data saída: 05/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/11/2019 Peso: 429,00

Op do Cliente: **OP:72318/0 OS:22395**

Descrição das peças: 30497 PF CIL GR5 NC RI PO 7/16 X 38,1 C/ REC

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145867

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 05/11/19

Usuário:Cleunice

Hora:10:28

CERTIFICADO Nº: 11276

Empresa: BLUFIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 52098 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 25883 Data saída: 05/11/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/11/2019 Peso: 121,00

Op do Cliente: OP:72449/0 OS:22395

Descrição das peças: 17722 PF SAI 10.9 MA RPS PO 8 X 60

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 5135

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 145870

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 9

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO