

Data: 27/11/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:55

CERTIFICADO Nº: 34470

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 71 Data entrada: 28/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30935 Data saída: 27/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/11/2020 Peso: 273,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 8839 PF FLG ST4,2X20 ARR ZNNI

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1018

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,100 - 0,230 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 170684

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 511 HV

Dureza do Núcleo: 330 - 346 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,130 - 0,180mm

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 27/11/20

Hora:09:55

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34471

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 192 Data entrada: 28/10/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30935 Data saída: 27/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/11/2020 Peso: 488,50

Op do Cliente:

Descrição das peças: 4114 PARAFUSO SPIFO SF M8X27

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 170647

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 454 - 468 HV

Dureza do Núcleo: 244 - 249 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,180mm

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

CONCLUSÃO



Data: 27/11/20

Hora:09:55

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 34472

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 473 Data entrada: 25/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30935 Data saída: 27/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/11/2020 Peso: 292,50

Op do Cliente:

Descrição das peças: 3490 ALTRACS PARAFUSO 40X11

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 172794

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 323 - 361 HV

Dureza do Núcleo: 336 - 353 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 27/11/20

Usuário:Cleunice

Hora:09:55

CERTIFICADO Nº: 34473

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 456 Data entrada: 25/11/2020

Nota Fiscal de Retorno: 30935 Data saída: 27/11/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/11/2020 Peso: 207,50

Op do Cliente:

Descrição das peças: 5081 PARAFUSO DELTA PT WN5451 30X12

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 172704

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 339 - 361 HV

Dureza do Núcleo: 348 - 358 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO