

Data: 19/08/19

Hora:09:25

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4971

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256102 Data entrada: 09/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 138,00

Op do Cliente: 15-3001405

Descrição das peças: 15-3001405 MO - PARAFUSO DE RODA M14-1,5 X 45/50,5 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138783

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Hora:09:25

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 4972

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256235 Data entrada: 13/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 359,00

Op do Cliente: 15-3030412

Descrição das peças: 15-3030412 MO-PARAF. RODA 3/4 X 57,5/63,5 -16F UNF - R. DIREITA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139047

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Hora:09:25

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4973

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 78,00

Op do Cliente: 15-6101251

Descrição das peças: 15-6101251 MO-PARAFUSO SEXT. M12-1,5 X 20 - 8.8 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: **N/A**Profundidade da Camada: **N/A** 

# **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138009

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4974

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256102 Data entrada: 09/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 221,00

Op do Cliente: 15-3001232

Descrição das peças: 15-3001232 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,5 X 46/52 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138792

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

#### CERTIFICADO Nº: 4975

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256546 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 1.261,00

Op do Cliente: 15-3002221

Descrição das peças: 15-3002221 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 97,5/108,5 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139176

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Hora:09:25

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4976

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255959 Data entrada: 08/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 95,00

Op do Cliente: 15-3058001

Descrição das peças: 15-3058001 MO - PARAFUSO DE RODA 5/8 -11UNC X 54/61,1 - C/ FURO - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138647

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Hora:09:25

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4977

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 230,00

Op do Cliente: 15-6101603

Descrição das peças: 15-6101603 MO-PARAFUSO SEXT. M16-2,0 X 35 - 8.8 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138004

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

#### **CERTIFICADO Nº: 4978**

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 254903 Data entrada: 30/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 487,00

Op do Cliente: 15-6430806

Descrição das peças: 15-6430806 MO-PARAFUSO SEXT. 3/8 -16UNC X 3 - GRAU 5 - RP - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 137727

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 26 - 28 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19
Usuário:Cleunice

: 19/08/19 Hora:09:25

**CERTIFICADO Nº: 4979** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255232 Data entrada: 01/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 190,00

Op do Cliente: 15-6101453

Descrição das peças: 15-6101453 MO-PARAFUSO SEXT. M14-1,5 X 35 - 8.8 - RI - (EN)

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138015

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 8

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4980

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256546 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 1.116,00

Op do Cliente: 15-3002216

Descrição das peças: 15-3002216 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 95/103 - RECART. - ENEGRECIDO

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

**RESULTADOS DO TRATAMENTO** 

Ordem de Produção: 139182

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4981

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256546 Data entrada: 14/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 1.266,00

Op do Cliente: 15-3002216

Descrição das peças: 15-3002216 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 95/103 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 139183

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 35 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Hora:09:25

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4982

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 254365 Data entrada: 24/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 566,00

Op do Cliente: 15-3002226

Descrição das peças: 15-3002226 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 110/120,5 - RECART. ESP. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 137308

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4983

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255674 Data entrada: 06/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 951,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138381

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Hora:09:25

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4984

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255523 Data entrada: 05/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 1.060,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138227

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4985

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255674 Data entrada: 06/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 1.081,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138383

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4986

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256235 Data entrada: 12/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 161,00

Op do Cliente: 15-3001420

Descrição das peças: 15-3001420 MO - PARAFUSO DE RODA M14-2,0 X 66/71 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138902

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4987

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 254365 Data entrada: 24/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 65,00

Op do Cliente: 15-3001461

Descrição das peças: 15-3001461 MO - RARAFUSO DE RODA M14-1,5 X 48/53 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 137322

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 29 - 31 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Hora:09:25

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 4988** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255959 Data entrada: 08/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 208,00

Op do Cliente: 15-3071602

Descrição das peças: 15-3071602 MO - PARAFUSO DE RODA 7/16 -20UNF X 38,1/44,5 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138638

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4989

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255801 Data entrada: 07/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 479,00

Op do Cliente: 15-3050802

Descrição das peças: 15-3050802 MO - PARAFUSO DE RODA 5/8 -18UNF X 61/68 - ESQ. - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138511

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4990

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 256102 Data entrada: 09/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 167,00

Op do Cliente: 15-3001236

Descrição das peças: 15-3001236 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,5 X 37/41 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138779

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4991

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255523 Data entrada: 05/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 339,00

Op do Cliente: 15-3001413

Descrição das peças: 15-3001413 MO - PARAFUSO DE RODA M14-1,5 X 34/59 X CH19 - ZINCADO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138228

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

**CERTIFICADO Nº: 4992** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 254240 Data entrada: 23/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 153,00

Op do Cliente: 15-3011631

Descrição das peças: 15-3011631 PARAFUSO DE RODA 11/16 -16UN X 73,8/80,5 - RECART. - ZINCADO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 137219

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 32 - 34 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4993

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255674 Data entrada: 06/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 173,00

Op do Cliente: 15-3001235

Descrição das peças: 15-3001235 MO - PARAFUSO DE RODA M12-1,5 X 37/41 - RECART. - ZINCADO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138374

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4994

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 254758 Data entrada: 29/07/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 195,00

Op do Cliente: 15-3001460

Descrição das peças: 15-3001460 MO - PARAFUSO DE RODA M14-1,5 X 48/53 - RECART. - ZINCADO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 22 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 137648

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 28 - 30 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Hora:09:25

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 4995

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255523 Data entrada: 12/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 86,00

Op do Cliente: 15-3100101

Descrição das peças: 15-3100101 MO-TUCHO 1.1/8 X 3/4 X 56-16F

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138908

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 6

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4996

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255959 Data entrada: 08/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 1.007,00

Op do Cliente: 15-3002270

Descrição das peças: 15-3002270 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 88,5/99 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138643

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4997

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255674 Data entrada: 06/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 1.370,00

Op do Cliente: 15-3002216

Descrição das peças: 15-3002216 MO - PARAFUSO DE RODA M22-1,5 X 95/103 - RECART. - ENEGRECIDO

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

**RESULTADOS DO TRATAMENTO** 

Ordem de Produção: 138389

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19

Usuário:Cleunice

Hora:09:25

**CERTIFICADO Nº: 4998** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255801 Data entrada: 07/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 1.067,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138519

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 19/08/19 Usuário:Cleunice

Hora:09:25

CERTIFICADO Nº: 4999

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 255801 Data entrada: 07/08/2019

Nota Fiscal de Retorno: 24756 Data saída: 15/08/2019

Data de Realização do Ensaio: 15/08/2019 Peso: 1.023,00

Op do Cliente: 15-3202411

Descrição das peças: 15-3202411 MO-PARAFUSO PINO TENSOR (TIRANTE) M24-2,0 X 125

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 138520

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**