

Data: 27/08/20

Hora:08:23

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 27984

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 6643 Data entrada: 25/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29305 Data saída: 27/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2020 Peso: 348,50

Op do Cliente: 3506-32

Descrição das peças: 3506 PF EJOFORM PT K60X25 WN ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 165006

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 352 - 371 HV

Dureza do Núcleo: 353 - 371 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 27/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:23

CERTIFICADO Nº: 27985

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 6653 Data entrada: 26/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29305 Data saída: 27/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2020 Peso: 375,00

Op do Cliente: 4893-18

Descrição das peças: 4893 PF DELTA PT 50X12 WN 5411 A2K

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PC 25

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 165155

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 355 - 365 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 54

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 27/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:23

CERTIFICADO Nº: 27986

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 6649 Data entrada: 25/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29305 Data saída: 27/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2020 Peso: 371,50

Op do Cliente: **3506-33**

Descrição das peças: 3506 PF EJOFORM PT K60X25 WN ZB

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 10B22

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 390 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 165009

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 357 - 375 HV

Dureza do Núcleo: 355 - 360 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 42

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO



Data: 27/08/20

Usuário:Cleunice

Hora:08:23

CERTIFICADO Nº: 27987

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.**

Nota Fiscal de Recebimento: 6643 Data entrada: 25/08/2020

Nota Fiscal de Retorno: 29305 Data saída: 27/08/2020

Data de Realização do Ensaio: 27/08/2020 Peso: 345,50

Op do Cliente: 4893-17

Descrição das peças: 4893 PF DELTA PT 50X12 WN 5411 A2K

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: PC 25

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 320 - 380 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 165007

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 341 - 373 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: Isento de Ferrita Delta, carbonetação e Descarbonetação

Número da Receita: 54

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

CONCLUSÃO