

Data: 17/12/19 Hora:08:37

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14443

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.** 

Nota Fiscal de Recebimento: 4630 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26467 Data saída: 17/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/12/2019 Peso: 375,50

Op do Cliente: 3902-19

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 145864

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 454 - 474 HV

Dureza do Núcleo: 341 - 353 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Não Aplicável

## **CONCLUSÃO**



Data: 17/12/19 Hora:08:37

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 14444** 

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.** 

Nota Fiscal de Recebimento: 4630 Data entrada: 01/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26467 Data saída: 17/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/12/2019 Peso: 442,50

Op do Cliente: 3902-19

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 145858

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 489 HV

Dureza do Núcleo: 341 - 365 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,200 - 0,250mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 17/12/19 Hora:08:37

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14445

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.** 

Nota Fiscal de Recebimento: 4862 Data entrada: 11/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26467 Data saída: 17/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/12/2019 Peso: 2,00

Op do Cliente:

Descrição das peças: 90010 SPIRALFORM M8X50

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B22

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 149169

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 481 HV

Dureza do Núcleo: 346 - 358 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 2

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 17/12/19 Hora:08:37

Usuário:Cleunice

#### CERTIFICADO Nº: 14446

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4788 Data entrada: 26/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26467 Data saída: 17/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/12/2019 Peso: 401,50

Op do Cliente: 3902-20

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 147915

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 486 HV

Dureza do Núcleo: 334 - 363 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 17/12/19

Hora:08:37

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14447

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4788 Data entrada: 26/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26467 Data saída: 17/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/12/2019 Peso: 433,00

Op do Cliente: 3902-20

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 147917

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 474 HV

Dureza do Núcleo: 315 - 346 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 17/12/19

Hora:08:37

Usuário:Cleunice

CERTIFICADO Nº: 14448

Empresa: **EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.** 

Nota Fiscal de Recebimento: 4788 Data entrada: 26/11/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26467 Data saída: 17/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/12/2019 Peso: 430,00

Op do Cliente: 3902-20

Descrição das peças: 3902 PF SPIRALFORM SF M8X23 A3K C/ARRUELA

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1022

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Max 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,280 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 147916

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 454 - 481 HV

Dureza do Núcleo: 311 - 360 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,150 - 0,200mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**



Data: 17/12/19 Hora:08:37

Usuário:Cleunice

### **CERTIFICADO Nº: 14449**

Empresa: EJOT-FEY SISTEMAS DE FIXAÇÃO LTDA.

Nota Fiscal de Recebimento: 4893 Data entrada: 10/12/2019

Nota Fiscal de Retorno: 26467 Data saída: 17/12/2019

Data de Realização do Ensaio: 16/12/2019 Peso: 24,63

Op do Cliente: **8679-2** 

Descrição das peças: 8679 PF SPIRALFORM M5X25-K WN1352 ZB

# **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 1018

Tratamento Térmico: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: Min 450 HV

Dureza Solicitada do Núcleo: 240 - 370 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,100 - 0,250 mm

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 149146

Execução no Processo: CEMENTAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 461 - 481 HV

Dureza do Núcleo: 334 - 360 HV

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 0,100 - 0,150mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 3

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

## **CONCLUSÃO**