

CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 20/04/19 Hora:09:53

Usuário:Avanei Martendal

CERTIFICADO Nº: 10

Empresa: METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES METALICOS LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 285579 Data entrada: 03/04/2019

Nota Fiscal de Retorno: 20377 Data saída: 03/04/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/04/2019 Peso: 253,99

Op do Cliente: 294558

Descrição das peças: 60415615 PARAF SX 8.8 MA R.I M8 X 65 OX

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1018

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A
Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 217

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR E ENEGRECIDO

Dureza da Superfície: 24 - 25 HRC

Dureza do Núcleo: 26 - 27 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 28,000 - 29,000mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Bom

CONCLUSÃO

teste do sistema Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.



CONTROLE DE QUALIDADE

Data: 20/04/19 Hora:09:53

Usuário: Avanei Martendal

CERTIFICADO Nº: 11

Empresa: METALBO INDUSTRIA DE FIXADORES METALICOS LTDA

Nota Fiscal de Recebimento: 285579 Data entrada: 03/04/2019

Nota Fiscal de Retorno: 20377 Data saída: 03/04/2019

Data de Realização do Ensaio: 03/04/2019 Peso: 132,00

Op do Cliente: 294567

Descrição das peças: 60435615 PARAF SX 8.8 MA R.I M8 X 65 BICR

ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE

Material: 1018

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 25 - 32 HRC

Resistência a Tração: N/A
Profundidade da Camada: N/A

RESULTADOS DO TRATAMENTO

Ordem de Produção: 218

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR À SECO

Dureza da Superfície: 30 - 31 HRC

Dureza do Núcleo: 32 - 33 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: 34,000 - 35,000mm

Micrografia: N/A

Número da Receita: 10

Inspeção do Enegrecimento: Bom

CONCLUSÃO

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de remessa.