

Data: 06/06/19

9 Hora:16:40

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 34** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248991 Data entrada: 30/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23875 Data saída: 04/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/06/2019 Peso: 314,00

Op do Cliente: 15-3250880

Descrição das peças: 15-3250880 MO-PRISIONEIRO 5/8 -11UNC X 5/8 -18UNF X 3

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133510

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/06/19

Hora:16:40

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 35**

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 249275 Data entrada: 03/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23875 Data saída: 04/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/06/2019 Peso: 167,00

Op do Cliente: 15-3201890

Descrição das peças: 15-3201890 MO-PRISIONEIRO M18-1,5 X M18-1,5 X 56,5

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133725

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/06/19

/06/19 Hora:16:40

Usuário:Cleunice

**CERTIFICADO Nº: 36** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 249275 Data entrada: 03/06/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23875 Data saída: 04/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/06/2019 Peso: 225,00

Op do Cliente: 15-3030411

Descrição das peças: 15-3030411 MO-PARAF. RODA 3/4 X 57,5/63,5 -16F UNF - R. ESQUERDA

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133733

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:40

**CERTIFICADO Nº: 37** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248683 Data entrada: 28/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23875 Data saída: 04/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/06/2019 Peso: 625,00

Op do Cliente: 15-3201450

Descrição das peças: 15-3201450 MO-PARAFUSO DO PINO REI M14-2,0 X 35

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133294

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:40

**CERTIFICADO Nº: 38** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248564 Data entrada: 27/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23875 Data saída: 04/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/06/2019 Peso: 485,00

Op do Cliente: 15-3001621

Descrição das peças: 15-3001621 MO - PARAFUSO DE RODA M16-1,5 X 88/98 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133219

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/06/19

Hora:16:40

Usuário:Cleunice

#### **CERTIFICADO Nº: 39**

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248564 Data entrada: 27/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23875 Data saída: 04/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/06/2019 Peso: 132,00

Op do Cliente: 15-3002015

Descrição das peças: 15-3002015 MO-PARAFUSO DE RODA M20 X 82/100 - C/ FURO PARA LACRE

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133208

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:40

CERTIFICADO Nº: 40

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 246589 Data entrada: 28/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23875 Data saída: 04/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/06/2019 Peso: 692,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 131705

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Bom

### **CONCLUSÃO**

Cuidado para não amassar a rosca

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de

remessa.



Data: 06/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:40

**CERTIFICADO Nº: 41** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 246739 Data entrada: 28/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23875 Data saída: 04/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/06/2019 Peso: 687,00

Op do Cliente: 15-3203010

Descrição das peças: 15-3203010 MO-PARAFUSO DA BALANCA M30-2,0 X 190

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 34 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 131842

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 35 - 37 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Bom

### **CONCLUSÃO**

Cuidado para não amassar a rosca

Foram atingidas suas especificações conforme solicitado no documento de

remessa.



Data: 06/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:40

**CERTIFICADO Nº: 65** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248991 Data entrada: 30/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23875 Data saída: 04/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/06/2019 Peso: 137,00

Op do Cliente: 15-3250890

Descrição das peças: 15-3250890 MO-PRISIONEIRO 5/8 -11UNC X 5/8 -18UNF X 3,13/32

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

**RESULTADOS DO TRATAMENTO** 

Ordem de Produção: 133519

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 37 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:40

**CERTIFICADO Nº: 66** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248427 Data entrada: 24/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23875 Data saída: 04/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/06/2019 Peso: 310,00

Op do Cliente: 15-3001621

Descrição das peças: 15-3001621 MO - PARAFUSO DE RODA M16-1,5 X 88/98 - RECART. - ENEGRECIDO

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

**RESULTADOS DO TRATAMENTO** 

Ordem de Produção: 133171

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 34 - 36 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:40

**CERTIFICADO Nº: 67** 

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248836 Data entrada: 29/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23875 Data saída: 04/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/06/2019 Peso: 360,00

Op do Cliente: 15-3050809

Descrição das peças: 15-3050809 MO - PARAFUSO DE RODA 5/8 -18UNF X 61/68 - DIR. - RECART. - ENEGRECIDO

**ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE** 

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 33 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133399

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**



Data: 06/06/19

Usuário:Cleunice

Hora:16:40

CERTIFICADO Nº: 68

Empresa: ZM S.A

Nota Fiscal de Recebimento: 248836 Data entrada: 29/05/2019

Nota Fiscal de Retorno: 23875 Data saída: 04/06/2019

Data de Realização do Ensaio: 04/06/2019 Peso: 422,00

Op do Cliente: 15-3001602

Descrição das peças: 15-3001602 MO - PARAFUSO DE RODA M16-1,5 X 73/80 - RECART. - ENEGRECIDO

## **ESPECIFICAÇÕES DO CLIENTE**

Material: 10B30

Tratamento Térmico: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza Solicitada da Superfície: N/A

Dureza Solicitada do Núcleo: 32 - 39 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

#### **RESULTADOS DO TRATAMENTO**

Ordem de Produção: 133400

Execução no Processo: AUSTENITIZAÇÃO + REVENIR ENEGRECIDO OLEADO

Dureza da Superfície: N/A

Dureza do Núcleo: 36 - 38 HRC

Resistência a Tração: N/A

Profundidade da Camada: N/A

Micrografia: N/A

Número da Receita: 7

Inspeção do Enegrecimento: Tolerável

### **CONCLUSÃO**